

Primer 3296

**Akrila bāzes ūdens
dispersijas sastāvs
porainu un nepietiekami
stingru pamatņu
nostiprināšanai**



PIELIETOJUMS

Primer 3296 ir sastāvs, kas paredzēts pamatņu nostiprināšanai un nepietiekamas stiprības un cietības vai putekļainu virsmu īpašību uzlabošanai. Piemērots betona konstrukciju un plātņu, apmetumu, ķieģeļu mūru, smilšakmens un tufa klājumu, cementa un kaļķu bāzes dekoratīvo apmetumu nostiprināšanai āra apstākļos.

Izmantošanas piemēri

- Putekļainu pamatņu virsmu nostiprināšanai pirms koka klājuma izveides, izmantojot vinila bāzes līmi.
- Izmantojams kā pretputekļošanās sastāvs betona virsmām.
- Izmantojams kā virsmas gruntēšanas sastāvs pirms virsmu izlīdzinošo un pašizlīdzinošo sastāvu uzklāšanas uz cementa saturošām pamatnēm.
- Tādu šuvju nostiprināšanai, kuras izveidotas no cementa bāzes šuvju aizpildes sastāviem un kuras nav pietiekami stingras (izmantojams iekšdarbiem).
- Cementa apmetumu, tufa un smilšakmens klājumu virsmu nostiprināšanai.
- Ķieģeļu mūru un velvju apstrādei, lai ierobežotu putekļu veidošanos. Izmantojams iekšdarbiem.

TEHNISKAIS APRAKSTS

Primer 3296 ir akrila polimēru ūdens dispersijas sastāvs ar ļoti augstu iesūkšanās spēju pat tādās pamatnēs, kurām ir zema porainība.

Primer 3296 nostiprina virsmas un ierobežo putekļu veidošanos, kā arī ievērojami paaugstina pamatņu mehāniskās īpašības.

Ja produktu izmanto kā gruntēšanas sastāvu pamatņu apstrādei pirms pašizlīdzinošo grīdu izveides, tas ievērojami ierobežo gaisa burbulišu veidošanos jaunizveidotajā klājumā un ierobežo pašizlīdzinošā sastāva pārāk ātru izžūšanu, kā arī atvieglo tā plūstamību un uzlabo adhēziju ar pamatni.

Primer 3296 nav raksturīgas smaržas. Tas ir ūdens dispersijas sastāvs bez kairinošām īpašībām. Piemērots dzīvojamām telpām un vietām, kur notiek aktīva cilvēku darbība.

Ar **Primer 3296** nostiprinātās pamatnes tiek pasargātas no apkārtējās vides negatīvās iedarbības (lietus, mitruma, saules stariem u.tml.) un to ilgmūžība ievērojami palielinās.

IETEIKUMI

- Neklāt **PRIMER 3296** uz virsmām, kuras ir mitruma neuzsūcošas.
- Neklāt **PRIMER 3296** uz mitrām virsmām vai uz virsmām, kuras pakļautas kapilārā mitruma iedarbībai.
- Nepieļaut plēves veidošanos uz virsmas pēc sastāva nožūšanas. Tam pilnībā jāiesūcas materiāla struktūrā.
- Ja pēc pamatnes apstrādes ar **PRIMER 3296** paredzēts izveidot koka klājumu, izmantot tikai un vienīgi vinila bāzes līmes (piem., **Adesilex LC/R**). **Primer 3296** nav saderīgs ar poliuretāna bāzes līmēm.

Primer 3296



TEHNISKIE DATI

PRODUKTA APRAKSTS

Konsistence:	šķidums
Krāsa:	lāsmojošs
Blīvums (g/cm³):	1,01
Sausais atlikums (%):	15
Brookfielda viskozitāte (mPa·s):	20 (# 1 - RPM 10)
Uzglabāšana:	12 mēn. Nepieļaut produkta sasaldšanu
Bīstamība veselībai sask.ar EC 1999/45:	nepastāv. Pirms lietošanas iepazīties ar produkta DDL un sadaļu Drošības pasākumi
Muitas kods:	3906 90 00

UZKLĀŠANAS DATI (T = +23°C, W = 50%)

Uzklāšanas temperatūra:	no +5°C līdz +35°C
PRIMER 3296 un ūdens attiecība:	nesajaukts, 1:1, 1:2 atbilstoši pamatnes uzsūktspējai
Žūšanas laiks:	24 st.
Klājuma instalēšana:	pēc 2 st.

- Ja tiek apstrādātas liela izmēra virsmas, pirms koka segumu pielīmēšanas vai virsmas izlīdzināšanas pārbaudīt pamatnes mitrumu, izmantojot karbīda hidrometru.

- Neklāt uz gīpsi saturošām pamatnēm.

DARBA APRAKSTS Pamatnes sagatavošana

Virsmai jābūt līdzenai, tīrai, cietai un attīrītai no putekļiem, eļļas, krāsas, līmes un taukiem, kā arī citām vielām, kuras var negatīvi ietekmēt **PRIMER 3296** iesūkšanos pamatnē.

Pamatnes apstrāde

- Izmantojot kā gruntēšanas sastāvu putekļainas pamatnes sagatavošanai pirms koka klājuma izveides: **Primer 3296** sajaukt ar ūdeni attiecībā 1:1 vai 1:2, atbilstoši pamatnes absorbcijas spējai. Sagatavoto gruntēšanas sastāvu uz pamatnes uzklāt ar saru otu, rullīti vai pulverizatoru. Koka seguma instalēšanu sākt 2 st. pēc pamatnes apstrādes ar gruntēšanas sastāvu. Koka seguma

pielīmēšanai izmantot vinila līmi, piem., **Adesilex, LC/R** vai **LC/RP**.

- Izmantojot kā gruntēšanas sastāvu pirms pašizlīdzinājošo grīdu izveides vai **MAPEI** tiksotropisko virsmas izlīdzinošo sastāvu uzklāšanas:

Primer 3296 sajaukt ar ūdeni attiecībā 1:1 vai 1:2, atbilstoši pamatnes absorbcijas spējai. Sagatavoto gruntēšanas sastāvu uz pamatnes uzklāt ar saru otu vai rullīti. Virsmas izlīdzinošos sastāvus uzklāt apmēram pēc 2 st., kad gruntēšanas sastāvs ir sācis saistīties.

- Izmantojot kā cementa apmetumu, tufa, smilšakmens virsmu nostiprinātāju un pretputekļošanās pārklājumu ķieģeļu mūriem un velvēm: **Primer 3296** uzklāt uz virsmas ar saru otu, rullīti vai pulverizatoru. Ja virsma ir ar paaugstinātu uzsūktspēju, uzklāt vairākas **Primer 3296** kārtas ar dažu minūšu intervālu. Lai pilnībā piesūcinātu virsmu, parasti nepieciešams uzklāt 2 vai 3 kārtas.

- **Cementa bāzes šuvju nostiprināšanai, ūdens uzsūces un porainības samazināšanai (paredzēts glazētu un mitruma neuzsūcošu flīžu klājumu šuvēm, iekšējās):**

Ar otiņu uzklāt **Primer 3296** tieši uz šuves virsmas. Ja produkts nosmērē flīžu virsmu, nogaidīt līdz sastāvs iesūcas šuvēs (apm. 5-10 min.) un notīrīt flīžu virsmu ar mitru sūkli.

DARBARĪKU TĪRĪŠANA

Darbarīkus un traukus nekavējoties mazgāt ar tīru ūdeni. Sacietējušu **Primer 3296** notīrīt mehāniski vai ar **Pulicol**.

PATĒRIŅŠ

Vidējais patēriņš 0,1-0,5 kg/m².

Patēriņš atkarīgs no pamatnes uzsūktspējas un porainības.

IEPAKOJUMS

5 un 10 kg iepakojumos.

UZGLABĀŠANA

Uzglabāt 12 mēn. neatvērtā, oriģinālā iepakojumā. Nepieļaut produkta sasalšanu.

DROŠĪBAS PASĀKUMI

Primer 3296 saskaņā ar spēkā esošajiem standartiem nav bīstams cilvēku veselībai un apkārtējai videi. Tomēr strādājot ar šo

produktu ieteicams ņemt vērā nosacījumus, kādi tiek izvirzīti strādājot ar ķīmiskām vielām. Sīkākai informācijai skatīt DDL.

IZSTRĀDĀJUMS IR PAREDZĒTS
PROFESIONĀLAI LIETOŠANAI.

UZMANĪBU!

Tikai profesionālai izmantošanai.

Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādīti šajā produkta aprakstā, ir balstīti uz patreizējām zināšanām un pieredzi. Visa iepriekšminētā informācija dod ieteikumus un ir pakļauta izvērtēšanai.

Ikvienam, kas izmanto šo produktu, ir iepriekš jāpārlicinās, ka izvēlētais produkts ir piemērots attiecīgajam nolūkam. Lietotājam ir jāuzņemas visa atbildība gadījumā, ja produkts tiek izmantots citiem mērķiem nekā tas paredzēts vai arī tiek nepareizi pielietots. Piegāde no Mapei S.p.A. notiek saskaņā ar konkrētajā brīdī spēkā esošajiem pārdošanas un piegādes noteikumiem, kas tiek apstiprināti pasūtījuma veikšanas laikā.

**Visa iepriekšminētā
informācija dod ieteikumus
un ir pakļauta izvērtēšanai
www.mapei.com**

Primer 3296



(LV) A.G.BETA

Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādīti šajā produkta aprakstā,
balstīti uz patreizējām zināšanām un pieredzi.

RAŽOTĀJS:

Mapei S.p.A., Via Cafiero 22, 20158 Milan, Italy

IZPLATĪTĀJS:

SIA "Velve M.S. Tehnoloģijas", Ganību dambis 31, LV 1005, Rīga
tālr.: 67460990, fakss: 67460996, mājas lapa: www.velvemst.lv



BUILDING THE FUTURE

550-7-2008