

Mapecrete Film NOR

Betona kopšanas un pretizžūšanas līdzeklis, ko var lietot uzreiz pēc betona ieklāšanas, tas uzlabo arī slīpēšanas procesu. To var lietot arī pirms betona slīpēšanas.

APRAKSTS

Mapecrete Film NOR ir paredzēts, lai novērstu mitruma iztvaikošanu no betona virsmām un palīdzētu izveidot maksimāli vienmērīgu betona virsmu. Produkts tiek izmantots kā betona kopšanas un pretizžūšanas līdzeklis, tieši pēc betona iestrādes un pirms slīpēšanas. **Mapecrete Film NOR** atvieglo arī slīpēšanas procesu, līdz ar to iegūstot augstākas kvalitātes virsmas.

Mapecrete Film NOR uz virsmas veido plēvi, kas novērš jaunizveidotu betona konstrukciju strauju mitruma zudumu un ir īpaši efektīvs vietās, kur betons pakļauts tiešiem saules stariem, zemam mitruma līmenim, stipram vējam vai augstai temperatūrai.

Mapecrete Film NOR novērš rukuma plaisu veidošanos, tā samazinot plaisāšanas risku agrīnā stadijā. Pateicoties tam, ka betona virsmas neizžūst, tās sasniedz augstāku stiprību.

ĪPAŠĪBAS UN PRIEKŠROCĪBAS

- Notur virsmā mitrumu tādām jaunizveidotām konstrukcijām kā betona plātnes, grīdas, kā arī remontētām plātnēm.
- Palīdz novērst rukuma plaisu veidošanos un potenciālo plaisāšanu.
- Ūdens bāzes sastāvs, kam piemīt laba saderība ar svaigu betonu.
- Viegli uzklājams un ekonomiski izmantojams.
- Neietekmē pretizžūšanas sastāvu un citu kopšanas līdzekļu adhēziju ar virsmu.

PIELIETOJUMS

- Betonēšanas darbiem iekšdarbos un ārdarbos.
- Autostāvvietām, rampām un grīdas plātnēm.

PRODUKTA UZKLĀŠANA

Produkts ir lietošanai gatavs. Produkts piemērots izmantošanai uz jaunizveidotām, svaiga betona virsmām vai betona virsmām, uz kurām nav vērojams, vai vērojams neliels ūdens daudzums. Betona virsmai jābūt attīrītai no netīrumiem, materiālu paliekām vai būvgružiem, kā arī tai jābūt izlīdzinātai. Cita veida virsmas sagatavošana nav nepieciešama.

1. Pirms lietošanas produktu sakratīt vai samaisīt.
2. Uzklāt izmantojot tvertnes tipa, ar roku pumpējamu pulverizatoru, kas paredzēts smalkai izsmidzināšanai - 5 līdz 10 m² no viena litra.
3. Apsmidzināt virsmu uzreiz pēc jaunizveidotas virsmas izlīdzināšanas un tās laikā.
4. Īpaši nelabvēlīgos cietēšanas apstākļos var būt nepieciešams sastāvu uzklāt vairākās kārtās.

TĪRĪŠANA

Pirms sastāva nožūšanas, instrumentus un iekārtas mazgāt ar ziepēm un ūdeni.

PATĒRIŅŠ

0,20 - 0,40 kg / m² vienai kārtai.

Īpaši nelabvēlīgos cietēšanas apstākļos var būt nepieciešams sastāvu uzklāt vairākās kārtās.

TEHNISKIE DATI (tipiskās vērtības)

PRODUKTA APRAKSTS

Konsistence:	šķidrums
Krāsa:	zils
Blīvums (g/cm ³):	1,0 ± 0,02

IEROBEŽOJUMI

- Lietot tikai kā kopšanas līdzekli pēc betona ieklāšanas un/vai pirms slīpēšanas.
- Strādāt ar Mapecrete Film NOR tikai tad, kad apkārtējās vides un virsmas temperatūra ir no 5°C līdz 35°C.
- Izmantot tikai smalkas izsmidzināšanas iekārtu.

NOZARES STANDARTI UN APSTIPRINĀJUMI

- USDA atbilstība.
- Kanādas veselības departaments: Piemērotība Pārtikas rūpniecības telpām.

LEED v3

Punktu ieguldījums	LEED punkti
MR 5 Kredītpunkti, Reģionālie materiāli *	Līdz 2 punktiem
IEQ Kredītpunkti 4.2, Zemas Emisijas Materiāli	
– Krāsas & Pārklājumi	1 punkts

* Šī produkta izmantošana var palīdzēt iegūt projektu LEED sertifikāciju iepriekš norādītajām kategorijām. Punkti tiek piešķirti, pamatojoties uz visu projekta materiālu ieguldījumu.

IEPAKOJUMS

25 litru spaiņos.
200 litru spaiņos.
1000 litru IBC konteineros.

UZGLABĀŠANA

Mapecrete Film NOR uzglabāt pie temperatūras robežās no +5 līdz +35°C, neatvērtā iepakojumā 12 mēnešus.

DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS SAGATAVOJOT UN STRĀDĀJOT AR PRODUKTU

Norādījumi produktu drošai lietošanai atrodami jaunākajās DDL versijās, kas atrodamas mājas lapā www.mapei.no

TIKAI PROFESIONĀLAI IZMANTOŠANAI.

UZMANĪBU!

Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādīti šajā produkta aprakstā balstīti uz patreizējām zināšanām un pieredzi. Visa iepriekšminētā informācija dod ieteikumus un ir pakļauta izvērtēšanai. Ikvienam, kas izmanto šo produktu, ir iepriekš jāpārlicinās, ka izvēlētais produkts ir piemērots attiecīgajam nolūkam. Lietotājam ir jāuzņemas visa atbildība gadījumā, ja produkts tiek izmantots citiem mērķiem nekā tas paredzēts vai arī tiek nepareizi pielietots.

Sīkāku informāciju meklēt produkta Tehnisko datu lapās, kas pieejamas mūsu mājas lapā www.mapei.no

IEVĒRĪBAI

Šīs Tehnisko datu lapas saturs var tikt iekopēts citā ar projektu saistītā dokumentācijā, tomēr iegūtais dokuments nav uzskatāms par papildinājumu un neaizstāj aktuālo produkta Tehnisko datu lapu, MAPEI produkta iestrādes brīdī. Par jaunāko un aktuālāko Tehnisko datu lapu uzskatāms dokuments, kas atrodams ražotāja mājas lapā www.mapei.no.
**JEBKURI TEHNISKO DATU LAPAS
FORMULĒJUMA VAI JĒGAS GROZĪJUMI
ANULĒ VISAS AR ŠO PRODUKTU
SAISTĪTĀS MAPEI GARANTIJAS.**

**Produkta references
pieejamas pēc pieprasījuma vai
www.mapei.no**



BUILDING THE FUTURE