



IDROPRIMER

IDROPRIMER ir frakcionēta bitumena un ūdens bāzes gruntēšanas sastāvs. Salīdzinot ar šķīdinātāja bāzes gruntēšanas sastāviem, IDROPRIMER nav uzliesmojošs un ir bez aromāta.



Garantēta kvalitāte
UNI EN ISO 9001:2008 un
UNI EN ISO 14001:2004



**Polyglass ir Zaļās Būvniecības
Padomes loceklis**



Adds value!

TEHNISKAIS APRAKSTS

IDROPRIMER ir frakcionēta bitumena un ūdens bāzes gruntēšanas sastāvs. Salīdzinot ar šķīdinātāja bāzes gruntēšanas sastāviem, IDROPRIMER nav uzliesmojošs un ir bez aromāta. Lai gan IDROPRIMER ir ūdens bāzes gruntēšanas sastāvs, tā žūšanas laiks ir īss. IDROPRIMER ir ļoti šķidrās konsistences produkts, kam piemīt teicama adhēzija ar visu veidu virsmām.

PIELIETOJUMS

IDROPRIMER ir adhēziju uzlabojošs gruntēšanas sastāvs, kas saista putekļus pie virsmas, pirms bitumena polimēra bāzes membrānu un šķidro bitumena membrānu uzklāšanas. IDROPRIMER ir piemērots arī bāzes slāņa izveidei pirms hidroizolācijas izveides uz esošām membrānām.

DARBA APRAKSTS

Sastāvs ir gatavs lietošanai pēc tā sajaukšanas.

IDROPRIMER uzklājams izsmidzinot, vai uzklājot ar rullīti vai otu uz sausas un tīras virsmas, uz kuras nav eļļas.

Nelietot gruntēšanas sastāvu pie temperatūras, kas zemāka par + 5 °C, ja gaidāms lietus, kas varētu produktu noskalot no virsmas. IDROPRIMER ir sala neizturīgs.

Cietēšanas laiks ir atkarīgs no uzklātā materiāla slāņa biezuma un pamatnes veida. Liela uzklātā materiāla daudzuma, zemas temperatūras vai zemas absorbcijas virsmu gadījumā, žūšanas laiks var palielināties līdz 8 stundām.

TEHNISKAIS APRAKSTS

KONSISTENCE	šķidrums
KRĀSA	brūna
PH PIE 20 °C	8 - 11
BLĪVUMS PIE 20 °C - EN ISO 2811-1	1,02 (±0,03) kg/l
SAUSAIS ATLIKUMS PIE 130 °C - EN ISO 3251	32 - 36%
MINIMĀLĀ UZKLĀŠANAS TEMPERATŪRA	+5 °C

VISKOZITĀTE DIN 4 PIE 20 °C - EN ISO 2431	18" - 26"
UZLIESMOJAMĪBA	Nav uzliesmojošs
ŽŪŠANAS LAIKS, 20 °C	4 - 6 st.
PATĒRINŠ ATKARĪBĀ NO PAMATNES	200-300 gr/m ²
UZGLABĀŠANA ORIGINĀLAJĀ IEPAKOJUMĀ	12 mēn.

IEPAKOJUMS, UZGLABĀŠANA UN DARBARĪKU TĪRĪŠANA

IEPAKOJUMS	5, 20 l spaiņi
UZGLABĀŠANA	Produktu uzglabāt slēgtos spaiņos, sausā vietā, tālu no UV stariem - 12 mēnešus. Sargāt no sala. 
DARBARĪKU TĪRĪŠANA	Pēc izmantošanas darbarīkus tīrīt ar šķīdinātāju.

DROŠĪBAS DATI

Skat. Drošības datu lapu

TIKAI PROFESIONĀLAI
IZMANTOŠANAI

Dotie dati, informācija un ieteikumi izriet no POLYGLASS SPA pieredzes. Ikvienam, kas izmanto IDROPRIMER ir jānodrošina, ka produkts ir piemērots konkrētam pielietojumam un iestrādes veidam.

Jebkurā gadījumā, vienīgi persona, kas iestrādā produktu, atbild par pareizu iestrādi, un ir atbildīgs par visām sekām, kas izriet no minētā darba procesa.

Lūdzu, vienmēr ņemt vērā tehnisko datu lapas jaunāko versiju, kas pieejama mūsu mājas lapā: www.polyglass.com. Lai saņemtu papildu informāciju, lūdzam sazināties ar mūsu tehniskā atbalsta komandu. POLYGLASS SPA patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt produkta tehnisko specifikāciju, saskaņā ar nepieciešamību uzlabot produktu.



Adds value!

POLYGLASS SPA

Registered Office: Viale Jenner, 4 - 20159 MILANO

Head Office: Via dell'Artigianato, 34 - 31047 Ponte di Piave (TV) - Italy

Tel. +39 04227547 - Fax +39 0422854118 - www.polyglass.com - info@polyglass.it