



Primer Eco

Gruntēšanas sastāvs pirms pašizlīdzinošo javu uzklāšanas



PRODUKTA APRAKSTS

Primer Eco ir akrila bāzes gruntēšanas sastāvs ar ļoti zemu emisiju un teicamu adhēziju. Izmantojams kā gruntēšanas sastāvs pamatnēm iekštelpās, pirms to izlīdzināšanas ar pašizlīdzinošajiem sastāviem.

PIELIETOJUMS

Primer Eco īpaši izstrādāta pamatnes sagatavošanai pirms izlīdzināšanas ar MAPEI pašizlīdzinošajiem sastāviem.

Primer Eco ir paredzēts TIKAI lietošanai iekštelpās.

IETEIKUMI

Primer Eco nav ieteicams izmantošanai ārdarbos, vai uz pamatnēm, kas pakļautas kapilārajam mitrumam.

Primer Eco jāatšķaida izmantojot attiecīgu daudzumu ūdens atkarībā no apstrādājamās pamatnes veida. Produkts uz virsmas izveido matētu plēvveida pārklājumu. Ja pamatne ir ļoti absorbēspējīga, sastāvu var būt nepieciešams uzklāt divās kārtās.

DARBA APRAKSTS

Pamatne

Primer Eco uzklājams uz betona, vieglbetona, dobajiem blokiem, flīzētām virsmām un citām pamatnēm, kuru blīvums ir $> 0,5 \text{ N/mm}^2$.

Betona pamatnēm jābūt attīrītām no cementa javu paliekām, putekļiem un citām nesaistītām materiālu daļām. Cita veida pamatnes attīrīt no visām vielām un materiāliem, kas varētu samazināt sastāva adhēziju ar pamatni.

Grīdas temperatūra

Grīdas un telpas temperatūrai jābūt ne zemākai par $+5 \text{ }^{\circ}\text{C}$.

Uzklāšanas veids

Grīdu gruntēt saskaņā ar Gruntēšanas vadlīnijām zemāk aprakstā.

Primer Eco samaisīt un uzklāt izmantojot saru otu, rullīti vai izsmidzinātāju.

Ja produkts tiek uzklāts izsmidzinot, virsmu vēl apstrādāt ar saru otu, lai nodrošinātu, ka visa virsma tiek vienmērīgi pārklāta.

Ieteicamais produkta patēriņš ir $0,1 - 0,15$ litri uz vienu m^2 . Sastāvu uzklāt 24 stundas pirms virsmas izlīdzināšanas, un vienmēr tikai pēc tam, kad sastāvs ir nožuvis.

Ja gruntēšanas sastāvs nav nožuvis pēc 4 stundām, iespējams, ka pamatnē vai gaisā esošais mitruma līmenis ir pārlietu augsts. Iemesls var būt arī pārlietu zema apkārtējās vides temperatūra.

Pareizi nogruntēta virsma nodrošina vienmērīgu pārklājumu ar mazāku porainību izlīdzinošajā slānī un samazina nevienmērīgas virsmas iespējamību pēc izlīdzināšanas.

Darbarīku tīrīšana

Mazgāt darbarīkus ar ūdeni uzreiz pēc lietošanas.

IEPAKOJUMS

Primer Eco tiek piegādāts 1 kg pudelēs, kā arī 5 un 25 kg kannās un 1000 kg IBC konteineros.

GRUNTĒŠANAS VADLĪNIJAS - Primer Eco			
Pamatne:	Svara attiecība		Komentāri:
	Gruntēšanas sastāvs:	Ūdens:	
Betona grīda	1	3	
Ļoti absorbējošas pamatnes	1	2	Iespējams jāuzklāj divās kārtās
Vieglbetona pamatnes	1	3	
Koks/linolejs	koncentrāts		

UZGLABĀŠANA

Uzglabāt 12 mēn. Neatvērtā oriģinālajā iepakojumā. Sargāt no sala

DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS SAGATAVOJOT UN STRĀDĀJOT AR PRODUKTU

Norādījumi produktu drošai lietošanai atrodami jaunākajās DDL versijās, kas atrodamas mājas lapā www.mapei.no

TIKAI PROFESIONĀLAI IZMANTOŠANAI.

UZMANĪBU!

Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādīti šajā produkta aprakstā balstīti uz patreizējām zināšanām un pieredzi. Visa iepriekšminētā informācija dod ieteikumus un ir pakļauta izvērtēšanai. Ikvienam, kas izmanto šo produktu, ir iepriekš jāpārliecinās, ka izvēlētais produkts ir piemērots attiecīgajam nolūkam. Lietotājam ir jāuzņemas visa atbildība gadījumā, ja produkts tiek izmantots citiem mērķiem nekā tas paredzēts vai arī tiek nepareizi pielietots.

Sīkāku informāciju meklēt produkta Tehnisko datu lapās, kas pieejamas mūsu mājas lapā www.mapei.no

IEVĒRĪBAI!

Šīs Tehnisko datu lapas saturs var tikt iekopēts citā ar projektu saistītā dokumentācijā, tomēr iegūtais dokuments nav uzskatāms par papildinājumu un neaizstāj aktuālo produkta Tehnisko datu lapu, MAPEI produkta iestrādes brīdī. Jaunāko un aktuālāko Tehnisko datu lapu iespējams lejuplādēt ražotāja mājaslapā www.mapei.no

JEBKURI TEHNISKO DATU LAPAS FORMULĒJUMA VAI PRASĪBU GROZĪJUMI ATBRĪVO MAPEI NO ATBILDĪBAS.



Šis simbols apzīmē MAPEI produktus ar ļoti zemu gaistošo organisko savienojumu emisiju (GOS) – to apliecina GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V. - starptautiska organizācija, kas kontrolē gaistošo organisko vielu emisiju līmeni grīdu apstrādes sastāvos) sertifikāts.

**Produkta references
pieejamas pēc
pieprasījuma vai
www.mapei.no**

TEHNISKIE DATI (tipiskās vērtības)	
PRODUKTA APRAKSTS	
Krāsa:	balta
Konsistence:	šķidrums
Blīvums (g/m³):	apm. 1.1
pH:	apm. 12
Sausais atlikums %:	apm. 50% atšķaidāms ar ūdeni
Viskozitāte pie 20 °C:	100 - 150 mpa
EMICODE:	EC1 Plus - ļoti zema emisija
UZKLĀŠANAS DATI (pie +20 °C un 50 % relatīvā mitruma)	
Darba temperatūra:	virs +5 °C
Plēves veidošanās temperatūra:	+5 °C
ĪPAŠĪBAS PĒC SACIETĒŠANAS	
Virsmas pārklāšana:	kad grunts kārtā ir nožuvusi, maksimums 48 st.

**Primer
Eco**



BUILDING THE FUTURE

Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādīti šajā produkta aprakstā
balstīti uz patreizējām zināšanām un pieredzi.

10303-5-2021 (LV)