

VIBROMIX AE

Piedeva, kas novērš izsālījumu veidošanos un paaugstina sausā betona blīvumu



APRAKSTS

Vibromix AE ir ļoti efektīva piedeva, kas novērš izsālījumu veidošanos un paaugstina sausā betona blīvumu. Produkts izstrādāts Mapei AS, balstoties uz plašiem pārbaudītu komponentu testiem.

Produkts satur aktīvās sastāvdaļas, lai novērstu izsālījumu veidošanos.

PIELIETOJUMS

Vibromix AE piemērots, lai novērstu izsālījumu veidošanos, samazinātu caurlaidību, palielinātu stiprību, un uzlabotu sausā betona izstrādājumu virsmu, piem., dobie bloki, caurules, grodi, bloki, bruģakmens, jumta dakstiņi, u.tml. **Vibromix AE** palīdz samazināt aprikojuma nodilumu.

ĪPAŠĪBAS

Vibromix AE satur virsmaktīvās sastāvdaļas, kas novērš izsālījumu veidošanos, kā arī aktīvi izšķīdina maisījumā cietās daļas. Tas palielina cementa virsmas laukumu, tādējādi veicinot sākuma hidratāciju un ievērojami paaugstina betona elementu sākotnējo stiprību.

Vibromix AE samazina un vienmērīgi izlīdzina lielākus apvalkotos gaisa burbuļus, kas sastopami sausajā betonā, līdz ar to tie var veikt lubricējošu funkciju.

Vibromix AE palielina betona blīvumu un veicina pareizu smalko daļiņu daudzuma nokļūšanu uz virsmas. Šī funkcija samazina blīvēšanas iekārtu nodilumu un nolietojumu.

Vibromix AE arī nodrošina mazāku betona izstrādājumu caurlaidību un uzlabotu gatavā produkta virsmas kvalitāti.

DOZĀCIJA

Vibromix AE parasti pievieno 0,2 - 1,0 % no cementa svara. Lai panāktu maksimālu efektivitāti, ieteicams produktu pievienot brīdī, kad vismaz 80 % no sastāva sagatavošanai paredzētā ūdens ir ieliets betona maisītājā.

SAVIENOJAMĪBA AR CITIEM PRODUKTIEM

Vibromix AE parasti izmanto kā vienīgo piedevu ražojot sauso betonu, bet tā ir saderīga arī ar citām Mapei piedevām, piemēram, **Mapetard** saistīšanas aizkavējošu piedevu, un **Mapect** saistīšanas un cietēšanu paātrinošu piedevu.

IEPAKOJUMS

Vibromix AE pieejams 25 litru kannās, 200 litru mucās, 1000 litru IBC konteineros un tvertnēs.

UZGLABĀŠANA

Produkts jāuzglabā pie temperatūras robežās no +8°C līdz +35°C, un tas saglabā savas īpašības vismaz vienu gadu, ja uzglabāts neatvērtā oriģinālajā iepakojumā. Ja produkts tiek pakļauts tiešiem saules stariem, var mainīties tā krāsa, bet tas neietekmēs produkta tehniskās īpašības.

DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS SAGATAVOJOT UN STRĀDĀJOT AR PRODUKTU

Norādījumi produktu drošai lietošanai atrodami jaunākajās DDL versijās, kas atrodamas mājas lapā www.mapei.no

TIKAI PROFESIONĀLAI IZMANTOŠANAI.

TEHNISKIE DATI (tipiskās vērtības)

PRODUKTA APRAKSTS

Konsistence:	šķidrums
Krāsa:	dzeltens, caurspīdīgs
Viskozitāte:	viegli plūstošs
Sausais atlikums (%):	7,5 ± 0,8
Blīvums, g/cm ³ :	1,00 ± 0,02
pH:	12,0 ± 1,0
Hlorīdu saturs (%):	< 0,05
Sārmu saturs (Na ₂ O-ekvivalents), (%):	< 1,0

UZMANĪBU!

Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādīti šajā produkta aprakstā balstīti uz patreizējām zināšanām un pieredzi. Visa iepriekšminētā informācija dod ieteikumus un ir pakļauta izvērtēšanai. Ikvienam, kas izmanto šo produktu, ir iepriekš jāpārlicinās, ka izvēlētais produkts ir piemērots attiecīgajam nolūkam. Lietotājam ir jāuzņemas visa atbildība gadījumā, ja produkts tiek izmantots citiem mērķiem nekā tas paredzēts vai arī tiek nepareizi pielietots.

Sīkāku informāciju meklēt produkta Tehnisko datu lapās, kas pieejamas mūsu mājas lapā www.mapei.no

IEVĒRĪBAI!

Šīs Tehnisko datu lapas saturs var tikt iekopēts citā ar projektu saistītā dokumentācijā, tomēr iegūtais dokuments nav uzskatāms par papildinājumu un neaizstāj aktuālo produkta Tehnisko datu lapu, MAPEI produkta iestrādes brīdī. Jaunāko un aktuālāko Tehnisko datu lapu iespējams lejuplādēt ražotāja mājaslapā www.mapei.no

JEBKURI TEHNISKO DATU LAPAS FORMULĒJUMA VAI PRASĪBU GROZĪJUMI ATBRĪVO MAPEI NO ATBILDĪBAS.

6891-11-2022-lv

Draudžiama atgaminti čia pateiktą tekstą, nuotraukas ir iliustrācijas.

