

Plastimul C

Šķīdinātāju nesaturošs koncentrēts bitumena bāzes gruntēšanas sastāvs pamatnes apstrādei, pirms Plastimul grupas produktu uzklāšanas



PIELIETOJUMS

Produkts piemērots virsmu apstrādei pirms **Plastimul** produktu grupas hidroizolācijas uzklāšanas, un to pielieto, lai izlīdzinātu un uzlabotu saķeri ar betona vai ķieģeļu mūra pamatnēm (vibro-betona bloki, cietie ķieģeļi, porainie ķieģeļi, šūnveida betona bloki, vieglie ķieģeļi un pumeka ķieģeļi).

TEHNISKAIS APRAKSTS

Plastimul C ir koncentrēta, vienkomponeņa šķīdinātāju nesaturoša bitumena emulsija, kas ražota pēc formulas, kas izstrādāta MAPEI Pētniecības un attīstības laboratorijās.

Atšķaidītu **Plastimul C** var uzklāt ar saru otu vai rullīti, un tas ir izturīgs pret agresīvām vielām, kas parasti atrodas augsnē.

Pēc uzklāšanas **Plastimul C** ātri izžūst un uzlabo vēlāk uzklāto **Plastimul** hidroizolācijas produktu saķeri.

Plastimul C piemīt saķere gan ar sausām, gan nedaudz mitrām pamatnēm.

IETEIKUMI

- Nepievienot **Plastimul C** šķīdinātāju.
- Nepievienot **Plastimul C** cementu vai piedevas.
- Neuzklāt produktu, ja temperatūra ir zemāka par +5 °C vai augstāka par +30 °C.
- Nelietot produktu uz veca bitumena pamatnēm vai pamatnēm, kas satur darvu.

DARBA APRAKSTS

Pamatnes sagatavošana

Pirms **Plastimul C** uzklāšanas uz mūra, pārliecināties, ka virsma ir pilnīgi tīra, nestspējīga un pietiekami vienmērīga.

Attīrīt šuves starp ķieģeļiem vai blokiem no pielabojumiem, kuri nav pietiekami stingri saistīti ar pamatni un aizpildīt visas spraugas šuvēs ar **Planitop Fast 330** ātri cietējošu, ar šķiedrām pastiprinātu cementa javu, **Mapegrout Thixotropic** bezrukuma, ar šķiedrām pastiprinātu javu vai ar **Mapegrout T60**, ja nepieciešama java, kas izturīga pret sulfātiem. Pamatni iespējams izlīdzināt arī ar maisījumu, kas iegūts sajaucot smiltis ar cementu un pievienojot sārmu noturīgo, sintētiskā lateksa bāzes sastāvu **Planicrete**. Pirms **Plastimul C** uzklāšanas uz mūra, pārliecināties, ka virsma ir nestspējīga un tīra. Pamatni attīrīt no cementa piena, nesaistītajām materiāla daļām un grubuļiem, kā arī no putekļiem, taukiem, eļļas un veidņu eļļas, izmantojot ūdens-smilšu strūklu vai augstspiediena ūdens strūklu. Atbrīvojot virsmu no grants kopām un aizpildīt tukšumus ar **Mapegrout Thixotropic** vai **Mapegrout T60**.

Savienot sadures vietu starp pamatiem un vertikālām sienām, izmantojot **Planitop Fast 330**, **Mapegrout Thixotropic** vai **Mapegrout T60**.

Gruntēšanas sastāva sagatavošana

Atšķaidīt ar ūdeni attiecībā 1:10 kā norādīts tehnisko datu tabulā, un samaisīt, līdz sastāvs kļūst viendabīgs.

Uzklāšanas veids

Uzklāt **Plastimul C** kārtu uz sausām virsmām ar otu, rullīti vai pulverizatoru.

Tīrīšana

Saistīties nesākušū sastāvu no virsmām notīrīt, izmantojot ūdeni. Nocietējušu sastāvu notīrīt ar šķīdinātāju vai mehāniski.



TEHNISKIE DATI (tipiskās vērtības)

PRODUKTA APRAKSTS

Konsistence:	pastveida
Krāsa:	melns
Blīvums (g/cm³):	apm. 1.1
pH:	10
Brūkfildā viskozitāte (mPa-s):	apm. 5,000 (rotors 4 - 20 apgr)

UZKLĀŠANAS DATI (pie +23 °C - W50%)

Svara attiecība:	1:10 (Plastimul C : ūdens)
Darba temperatūra:	no +5 °C līdz +30 °C
Pamatnes stāvoklis:	sausš vai nedaudz mitrs
Žūšanas laiks (min.):	45-60

PATĒRIŅŠ

Apm. 100-200 g/m², atkarībā no pamatnes raupjuma un absorbētspējas.

IEPAKOJUMS

Plastimul C pieejams 5 kg spaiņos.

UZGLABĀŠANA

Plastimul C var tikt uzglabāts līdz 12 mēn. sausā vietā, pie temperatūras, kas ir vismaz +5 °C.

DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS SAGATAVOJOT UN STRĀDĀJOT AR PRODUKTU

Norādījumi produktu drošai lietošanai atrodami jaunākajās DDL versijās, kas atrodamas mājas lapā www.mapei.no

TIKAI PROFESIONĀLAI IZMANTOŠANAI.

UZMANĪBU!

Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādīti šajā produkta aprakstā balstīti uz patreizējām zināšanām un pieredzi. Visa iepriekšminētā informācija dod ieteikumus un ir pakļauta izvērtēšanai. Ikvienam, kas izmanto šo produktu, ir iepriekš jāpārliecinās, ka izvēlētais produkts ir piemērots attiecīgajam nolūkam. Lietotājam ir jāuzņemas visa atbildība gadījumā, ja produkts tiek izmantots citiem mērķiem nekā tas paredzēts vai arī tiek nepareizi pielietots.

Sīkāku informāciju meklēt produkta

Tehnisko datu lapās, kas pieejamas mūsu mājas lapā www.mapei.no

IEVĒRĪBAI!

Šis Tehnisko datu lapas saturs var tikt iekopēts citā ar projektu saistītā dokumentācijā, tomēr iegūtais dokuments nav uzskatāms par papildinājumu un neaizstāj aktuālo produkta Tehnisko datu lapu, MAPEI produkta iestrādes brīdī. Jaunāko un aktuālāko Tehnisko datu lapu iespējams lejuplādēt ražotāja mājaslapā www.mapei.no

JEBKURI TEHNISKO DATU LAPAS FORMULĒJUMA VAI PRASĪBU GROZĪJUMI ATBRĪVO MAPEI NO ATBILDĪBAS.

**Produkta references
pieejamas pēc
pieprasījuma vai
www.mapei.no**



BUILDING THE FUTURE