



Ultratop Base Coat

Vienkomponenta akrila bāzes sastāvs ūdens dispersijā, ko izmanto kā pamatpārklājumu pirms Ultratop, Ultratop Living un Ultratop Loft noslēdzošā aizsargpārklājuma uzklāšanas



PIELIETOJUMS

Ultratop Base Coat ir sastāvs, kas paredzēts kā pamatpārklājums pirms caurspīdīga noslēdzošā **Ultratop**, **Ultratop Living** un **Ultratop Loft** produktu grupas aizsargpārklājuma uzklāšanas.

TEHNISKAIS APRAKSTS

Ultratop Base Coat ir vienkomponenta, caurspīdīgs akrila bāzes sastāvs ūdens dispersijā, kas ražots saskaņā ar MAPEI pētniecības un attīstības laboratorijās izstrādāto formulu un tiek izmantots kā pamatpārklājums, lai izlīdzinātu uzsūktspēju un aizpildītu poras, pirms caurspīdīga noslēdzošā aizsargpārklājuma no **Mapefloor Finish** produktu grupas produktu uzklāšanas uz **Ultratop**, **Ultratop Living** un **Ultratop Loft** pārklājuma sistēmas.

IETEIKUMI

- Produkts tiek piegādāts gatavs lietošanai; pirms lietošanas neatšķaidīt.
- Lietošanas laikā neatstāt lieku materiāla daudzumu uz virsmas.
- Pirms nākamā aizsargpārklājuma uzklāšanas, nogaidīt, līdz produkts ir pilnībā sacietējis (apm. 3 stundas + 23°C temperatūrā).
- Nelietot **Ultratop Base Coat** uz puteklainām, mitrām vai netīrām virsmām, vai uz virsmām ar

traipiem, kas var ietekmēt produkta saķeri ar pamatni.

- Sargāt **Ultratop Base Coat** no sala. Nelietot uz pamatnēm, kuru temperatūra ir zemāka par +10°C vai pārmērīgi uzsildušām virsmām. Pamatnes temperatūrai jābūt vismaz 3°C virs rāsas punkta.

DARBA APRAKSTS

Pamatnes sagatavošana

Pirms produkta uzklāšanas, **Ultratop**, **Ultratop Living** vai **Ultratop Loft** virsmai jābūt pilnīgi sacietējušai un sausai.

Virsmu pilnībā attīrīt no netīrumiem un nesaistītām materiāla daļām, kā arī no putekļiem, izmantojot rūpniecisko putekļu sūcēju.

Nogaidīt 12 līdz 24 stundas pēc cementa pārklājuma uzklāšanas (gaidīšanas laiks atkarīgs no produkta veida, uzklātā pārklājuma biezuma, apkārtējās temperatūras utt.), pirms **Ultratop Base Coat** kārtas izveides.

Produkta sagatavošana

Ultratop Base Coat tiek piegādāts gatavs lietošanai.

Rūpīgi samaisīt produktu tā oriģinālajā iepakojumā un ieliet nepieciešamo daudzumu tīrā traukā. Neatšķaidīt produktu.

TEHNISKIE DATI (tipiskās vērtības)	
PRODUKTA APRAKSTS	
Krāsa:	piena balts
Konsistence:	šķidrums
Blīvums (g/cm ³):	1,015
Brūkfilda viskozitāte (mPa·s):	20 (rotors 1 - 100 apgr)
UZKLĀŠANAS DATI (pie +23°C - W50%)	
Darba temperatūra:	+12°C - +30°C
Nākamā produkta uzklāšana:	min. 3 st. pie +23°C
Putekļu saistīšanās laiks pie +23°C - W50%:	2 stundās

Sastāva uzklāšana

Izsmidzināt **Ultratop Base Coat** uz virsmas, kas jāpārklāj, lai izveidotu vienmērīgu pārklājumu, un pāriet pāri ar vidēja garuma spalvu rullīti, piemēram, mohēras, krustu- šķērsu veidā, pārliecinoties, ka uz virsmas nav palikušas liekas produkta paliekas. Produkta slānis sacietē apmēram 3 stundu laikā + 23°C temperatūrā. Kad tas ir pilnībā sacietējis, var tikt uzklāti nākamie aizsargpārklājuma slāņi no **Mapefloor Finish** produktu klāsta.

Tīrīšana

Ultratop Base Coat sagatavošanai un uzklāšanai izmantotie darbarīki tūlīt pēc lietošanas jāskalo ar lielu tekošu ūdens daudzumu. Pēc produkta nocietēšanas, produktu var notīrīt tikai mehāniski.

PATĒRIŅŠ

50-80 g/m², patēriņš ir atkarīgs no virsmas porainības un uzsūktspējas.

IEPAKOJUMS

10 kg tvertnēs.

UZGLABĀŠANA

Produktu uzglabāt sausā vietā ar nojumi, pie temperatūras no +12°C līdz +30°C. Šādos apstākļos produktu var uzglabāt 12 mēnešus. Sargāt no sala.

DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS SAGATAVOJOT UN STRĀDĀJOT AR PRODUKTU

Norādījumi produktu drošai lietošanai atrodami jaunākajās DDL versijās, kas atrodamas mājas lapā www.mapei.no

TIKAI PROFESIONĀLAI IZMANTOŠANAI.

UZMANĪBU!

Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādīti šajā produkta aprakstā balstīti uz patreizējām zināšanām un pieredzi. Visa iepriekšminētā informācija dod ieteikumus un ir pakļauta izvērtēšanai. Ikvienam, kas izmanto šo produktu, ir iepriekš jāpārliecinās, ka izvēlētais produkts ir piemērots attiecīgajam nolūkam. Lietotājam ir jāuzņemas visa atbildība gadījumā, ja produkts tiek izmantots citiem mērķiem nekā tas paredzēts vai arī tiek nepareizi pielietots.

Sīkāku informāciju meklēt produkta Tehnisko datu lapās, kas pieejamas mūsu mājas lapā www.mapei.no

IEVĒRĪBAI!

*Šīs Tehnisko datu lapas saturs var tikt iekopēts citā ar projektu saistītā dokumentācijā, tomēr iegūtais dokuments nav uzskatāms par papildinājumu un neaizstāj aktuālo produkta Tehnisko datu lapu, MAPEI produkta iestrādes brīdī.
Jaunāko un aktuālāko Tehnisko datu lapu iespējams lejuplādēt ražotāja mājaslapā www.mapei.no*

**JEBKURI TEHNISKO DATU LAPAS
FORMULĒJUMA VAI PRASĪBU
GROZĪJUMI ATBRĪVO MAPEI NO
ATBILDĪBAS.**

**Produkta references
pieejamas pēc
pieprasījuma vai
www.mapei.no**

Ultratop Base Coat



BUILDING THE FUTURE

Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādīti šajā produkta aprakstā
balstīti uz patreizējām zināšanām un pieredzi.

4061-7-2021 (LV)