

ADDITIX 51

Pildviela epoksīda, poliuretāna, vinila estera un akrila (PMMA) sastāviem

PIELIETOJUMS

Additix 51 ir īpaši viegla sintētisko šķiedru bāzes pildviela, ko pievieno epoksīda, poliuretāna, vinilestera vai akrila (PMMA) sastāviem, lai palielinātu to viskozitāti un tiksotropās īpašības.

Pielietojuma piemēri

- Pievienot **Additix 51** maisījumam, lai iegūtu špaktelei līdzīgu konsistenci, atvieglot bedrīšu, plaisu un skrāpējumu aizpildīšanu pamatnē.
- Pievienot **Additix 51** zemas viskozitātes termocietējošiem sastāviem, lai uzklātu pārklājumus un/vai termocietējošās javas uz vertikālām virsmām vai uz grīdām ar strauju slīpumu, lai novērstu sastāva noslīdēšanu.
- Pievienot **Additix 51** sastāviem, lai atvieglotu uzklāšanu uz ieliektiem stūriem un pamatu sienām, uzklājot bezšuvju termocietējošos sastāvus.
- Pievienot **Additix 51** termocietējošiem pārklājumiem, lai iegūtu apelsīna mizas efektu.

TEHNISKAIS APRAKSTS

Additix 51 ir pildviela, kuras sastāvā ir smalkas, vieglas polietilēna šķiedras (ABPE), kas jāpievieno pārklājuma izveides sastāviem.

DARBA APRAKSTS

Sagatavot termocietējošo sastāvu saskaņā ar attiecīgo tehnisko datu lapu, pievienot **Additix 51**, rūpīgi samaisot sastāvu, līdz iegūts vienmērīgas konsistences sastāvs bez kunkuļiem. Maisīšanu veikt, izmantojot urbjmašīnu ar tīru maisīšanas uzgali zemā ātrumā, lai nodrošinātu, ka sastāvdaļas ir rūpīgi sajauktas. Uzmanīgi pievienot **Additix 51** termocietējošajiem sastāviem, līdz iegūta vēlāmā konsistence. Ja nepieciešams panākt apelsīna mizas efektu ar termocietējošo pārklājumu, pievienojamais pildvielas daudzums ir 1,5 - 2 % no svara.

Citiem iepriekš minētajiem pielietojumiem, pievienot **Additix 51** maisījumam, līdz iegūta vēlāmā konsistence un tiksotropās īpašības. **Additix 51** jāiemaisa termocietējošajā sastāvā, izmantojot elektrisko urbi ar maisīšanas uzgali, maisot zemā ātrumā.

Ņemt vērā, ka, pievienojot **Additix 51**, pigmentēts termocietējošais sastāvs mainīs krāsu, savukārt caurspīdīgs termocietējošais sastāvs kļūs bālgans.

TĪRĪŠANA

Strādājot ar termocietējošiem sastāviem, visus sajaukšanai un uzklāšanai izmantotos darbarīkus tīrīt ar šķīdinātāju. Strādājot ar poliuretāna sastāviem, tīrīšanai izmantot **Thinner PU (Diluyente PU)**. Pēc sastāvu sacietēšanas, tos iespējams noņemt tikai ar mehāniskiem līdzekļiem.

PATĒRIŅŠ

Normāls patēriņš ir 1 - 5 svara procenti no termocietējošā sastāva daudzuma atkarībā no vēlamās maisījuma konsistences.

IEPAKOJUMS

10 kg papīra maisi.

UZGLABĀŠANA

Additix 51 jāuzglabā oriģinālajā iepakojumā sausā vietā pie temperatūras no +5°C līdz +30°C. Sargāt no sala.

DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS SAGATAVOJOT UN STRĀDĀJOT AR PRODUKTU

Norādījumi produktu drošai lietošanai atrodami jaunākajās DDL versijās, kas atrodamas mājas lapā www.mapei.no

TIKAI PROFESIONĀLAI IZMANTOŠANAI.

TEHNISKIE DATI (tipiskās vērtības)

PRODUKTA APRAKSTS

Krāsa:	blāvi balts
Konsistence:	pulverveida
Blīvums:	0,95 kg/l
Uzbriešana ūdenī:	0 %
Šķiedras garums (polietilēns):	400 µm
Šķiedru struktūra:	sazarots
Kušanas punkts (DIN 51755):	+132°C
Tilpuma svars:	apm. 40 g/l

UZMANĪBU!

Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādīti šajā produkta aprakstā balstīti uz patreizējām zināšanām un pieredzi. Visa iepriekšminētā informācija dod ieteikumus un ir pakļauta izvērtēšanai. Ikvienam, kas izmanto šo produktu, ir iepriekš jāpārliedzinās, ka izvēlētais produkts ir piemērots attiecīgajam nolūkam. Lietotājam ir jāuzņemas visa atbildība gadījumā, ja produkts tiek izmantots citiem mērķiem nekā tas paredzēts vai arī tiek nepareizi pielietots.

Sīkāku informāciju meklēt produkta Tehnisko datu lapās, kas pieejamas mūsu mājas lapā www.mapei.no

IEVĒRĪBAI!

Šīs Tehnisko datu lapas saturs var tikt iekopēts citā ar projektu saistītā dokumentācijā, tomēr iegūtais dokuments nav uzskatāms par papildinājumu un neaizstāj aktuālo produkta Tehnisko datu lapu, MAPEI produkta iestrādes brīdī. Jaunāko un aktuālāko Tehnisko datu lapu iespējams lejuplādēt ražotāja mājaslapā www.mapei.no

JEBKURI TEHNISKO DATU LAPAS FORMULĒJUMA VAI PRASĪBU GROZĪJUMI ATBRĪVO MAPEI NO ATBILDĪBAS.

8854-3-2023-lv

Šeit publicētā teksta un/vai attēlu kopēšana ir aizliegta. Noteikumu pārkāpšanas gadījumā draud kriminālatbildība.

