

PULICOL 2000

Šķīdinātāja bāzes gēls līmes un krāsu palieku
notīrīšanai



PIELIETOJUMS

Dabisko un sintētisko sveķu bāzes līmju, krāsu un javu palieku noņemšanai.

Pielietojuma piemēri

- Vecu krāsu palieku noņemšanai no marmora, keramisko flīžu, koka, betona un metāla grīdām, kā arī no cementu saturošām virsmu izlīdzinošām kārtām.
- Vecu krāsu palieku noņemšanai no keramisko flīžu un mozaīku klājumiem, kā arī marmora, koka, betona, ģipša, metāla, šķiedrbetona u.c. klājumiem.
- Vecu krāsu palieku noņemšanai no metāla, koka, betona u.c. virsmām.

TEHNISKAIS APRAKSTS

Pulicol 2000 ir nehlorētu šķīdinātāju maisījuma bāzes gēlveida sastāvs. **Pulicol 2000** ir viegli uzklāt ar saru otu vai špakteļlāpstiņu.

Pulicol 2000, dažu minūšu laikā pēc tā uzklāšanas uz virsmas, efektīvi šķīdina sveķu bāzes līmes un krāsas.

IETEIKUMI

- Nepievienot **Pulicol 2000** ūdeni.
- Neklāt uz virsmām, kuras ir šķīdinātāju neizturīgas, t.i., uz plastikāta, gumijas, PVC virsmām, kā arī uz virsmām, kuras apstrādātas ar dekoratīvu, šķīdinātāju neizturīgu emalju, vai lakota koka virsmām.
- Neklāt **Pulicol 2000** uz virsmām, kuras apstrādātas ar termokrāsu.

DARBA APRAKSTS

Uz līmes vai krāsas traipiem, kurus nepieciešams noņemt, uzklāt **Pulicol 2000** ar otu vai špakteļlāpstiņu; atkarībā no līmes vai krāsas veida nogaidīt 2 - 3 min. un, izmantojot gludo špakteļlāpstiņu vai augstspiediena iekārtu, noņemt **Pulicol 2000** sastāvu no virsmas kopā ar līmes vai krāsas paliekām.

Ja virsma ir gluda un mitrumu neuzsūcoša, piemēram, marmors vai keramikas izstrādājumi, skalot to ar lielu ūdens daudzumu.

Ja virsma ir raupja un/vai mitrumu absorbējoša (piem., cementa bāzes pamatnes), gēla pārpalikumus noņemt ar smilšpapīru vai cietām metāla birstēm. Koka virsmas nemazgāt, bet gan apstrādāt ar smilšpapīru.

Laika intervāls, kurā **Pulicol 2000** spēj izšķīdināt līmes traipus, ir atkarīgs no līmes veida un traipa biezuma, piemēram:

- Akрила līmes: prasa dažas minūtes.
- Poliuretāna un epoksīda-pol. līmes: nepieciešams apm. 45 - 60 minūtes.
- Dažos gadījumos var būt nepieciešams **Pulicol 2000** uzklāt atkārtoti.

PATĒRIŅŠ

Atkarīgs no noņemamās līmes vai krāsas daudzuma. Vidējais patēriņš ir apmēram 0,3 kg/m².

IEPAKOJUMS

2,5 un 0,75 kg iepakojumi.

UZGLABĀŠANA

24 mēnešus slēgtā, oriģinālajā iepakojumā.

DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS SAGATAVOJOT UN STRĀDĀJOT AR PRODUKTU

Norādījumi produktu drošai lietošanai atrodami jaunākajās DDL versijās, kas atrodamas mājas lapā www.mapei.no

TIKAI PROFESIONĀLAI IZMANTOŠANAI.

TEHNISKIE DATI (tipiskās vērtības)

PRODUKTA APRAKSTS

Konsistence:

gēls

Krāsa:

piena balts

Blīvums:

0,98

Uzliesmojošs:

jā

UZKLĀŠANAS DATI

Nogaidīšana pirms gēla noņemšanas:

2 - 3 min. atkarībā no līmes vai lakas veida

Darba temperatūra:

no +8°C līdz +35°C

Patēriņš:

0,3 kg/m²

UZMANĪBU!

Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādīti šajā produkta aprakstā balstīti uz patreizējām zināšanām un pieredzi. Visa iepriekšminētā informācija dod ieteikumus un ir pakļauta izvērtēšanai. Ikvienam, kas izmanto šo produktu, ir iepriekš jāpārliedzinās, ka izvēlētais produkts ir piemērots attiecīgajam nolūkam. Lietotājam ir jāuzņemas visa atbildība gadījumā, ja produkts tiek izmantots citiem mērķiem nekā tas paredzēts vai arī tiek nepareizi pielietots.

Sīkāku informāciju meklēt produkta Tehnisko datu lapās, kas pieejamas mūsu mājas lapā www.mapei.no

IEVĒRĪBAI!

Šīs Tehnisko datu lapas saturs var tikt iekopēts citā ar projektu saistītā dokumentācijā, tomēr iegūtais dokuments nav uzskatāms par papildinājumu un neaizstāj aktuālo produkta Tehnisko datu lapu, MAPEI produkta iestrādes brīdī. Jaunāko un aktuālāko Tehnisko datu lapu iespējams lejuplādēt ražotāja mājaslapā www.mapei.no

JEBKURI TEHNISKO DATU LAPAS FORMULĒJUMA VAI PRASĪBU GROZĪJUMI ATBRĪVO MAPEI NO ATBILDĪBAS.

Mapei AS

Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua, Norge



+47 62 97 20 00



www.mapei.no



post@mapei.no

569-4-2024-lv

Šeit publicēto tekstu, fotogrāfiju un ilustrāciju pārpublicēšana ir aizliegta, un par šādu darbību var tikt ierosināta krimināllieta.

