

Planitop 580

**Kaļķu - ģipša bāzes
virsmas izlīdzināšanas
sastāvs baltā krāsā
ģipša, anhidrīta vai
kaļķu- cementa bāzes
apmetumiem**



PIELIETOJUMS:

Apmetumu virsmas izlīdzināšanai pirms to krāsošanas vai apstrādes ar minerāliem un sintētiskiem pārklājumiem.

- Sausu un nocietējušu cementa, kaļķa un ģipša apmetumu virsmu izlīdzināšanai.
- Tradicionālo un jaukto apmetumu virsmu izlīdzināšanai.
- Ģipša apmetuma, ģipsi saturošu vai vieglbetona bloku virsmu izlīdzināšanai.
- Nelielu virsmas bojājumu salabošanai pēc vecā krāsojuma, tapešu vai tekstila sienu segumu noņemšanas.
- Apmetuma izlīdzināšanai pirms tapešu un tekstila pielīmēšanas.
- Ar rupju virsmas izlīdzinošo sastāvu apstrādātas virsmas izlīdzināšanai.

TEHNISKIE DATI

Planitop 580 ir rūpnieciski ražots vidēji ātri cietējošs sausais maisījums baltā krāsā virsmas izlīdzināšanai. Tā sastāvā ietilpst hidrauliskie kaļķi, ģipsis, ļoti smalkas frakcijas marmora pulveris, pildvielas un pulverveida sintētiskie polimēri. Sajaucot **Planitop 580** ar ūdeni, iegūst plastisku un viegli izstrādājamu javu, kura ir ērti uzklājama ar metāla špakteljāpstiņu. Pēc sacietēšanas **Planitop 580** piemīt augsta adhēzija ar pamatni.

Planitop 580 uzklāt uz sacietējuša apmetuma ar kārtas biezumu līdz 3 mm.

IETEIKUMI

- **Planitop 580** izmantot tikai un vienīgi iekšdarbiem.
- Neklāt **Planitop 580** uz mitra apmetuma vai apmetuma, kas pakļauts kapilāra mitruma iedarbībai.
- Neklāt uz mūri žāvējošiem apmetumiem (izmantot **Mape-Antique FC** vai krāsainos **Silexcolor** vai **Silancolor** grupas produktus).
- Neklāt **Planitop 580** uz krāsotām virsmām.
- Ieteicamā apkārtējās vides temperatūra, strādājot ar **Planitop 580** ir no +5°C līdz +35°C.
- Neklāt **Planitop 580** uz plastikāta virsmām (izmantot **Planitop 200**).
- Neklāt uz nenocietējušiem cementa bāzes apmetumiem (izmantot **Planitop 520**).
- Nepievienot **Planitop 580** cementu, kaļķi, ķīmiskas piedevas vai pildvielas.
- Neizmantot **Planitop 580** horizontālo virsmu izlīdzināšanai.

DARBA APRAKSTS

Virsmas sagatavošana

Virsmai jābūt sausai un attīrītai no putekļiem un nesaistītajām materiāla daļiņām. Virsmu ieteicams rūpīgi attīrīt no vecā krāsojuma, vaska traipiem un citiem

netīrumiem, kuri var pazemināt izlīdzinošās kārtas un pamatnes adhēziju.

Nelīdzenumus, kuri ir dziļāki par 3 mm, izlīdzināt, uzklājot vairākas **Planitop 580** kārtas.

Sastāva sagatavošana

Traukā ieliet 9 lītr. ūdens un, maisot ar lēnas darbības mehānisko maisītāju, pievienot 15 kg **Planitop 580** sauso maisījumu. Maisīšanu turpināt dažas minūtes, pievēršot uzmanību tam, lai uz trauka malām nepaliktu atšķirīgas konsistences java. Javas maisīšanu turpināt līdz java ir kļuvusi viendabīga bez kunkuļiem. Izmantot lēnas darbības maisītāju, lai izvairītos no pārlieku liela gaisa daudzuma iekļūšanas javā. Pēc 3 min. sagatavoto javu atkārtoti samaisīt. Javas sagatavošanai neizmantojot rokas instrumentus. Sagatavoto **Planitop 580** javu izstrādāt 50 min. laikā.

Javas uzklāšana

Uz virsmas **Planitop 580** uzklāt gan vertikālā, gan horizontālā virzienā ar metāla špaktelļāpstiņu. Ja nepieciešams, tad otru **Planitop 580** kārtu uzklāt tikai tad, kad pirmā kārtā ir pilnībā nocietējusi un sausa. Virsmu izlīdzināt ar metāla špaktelļāpstiņu dažas minūtes pēc sastāva uznešanas uz virsmas.

Vienas kārtas biezums nedrīkst pārsniegt 3 mm. Pārliecināties, ka izlīdzināmā virsma ir vienmērīgi noklāta visā tās platībā.

Lai iegūtu pilnībā gludu virsmu, cietēt sākušu virsmas izlīdzinošo sastāvu atkārtoti izlīdzināt ar mitru metāla špaktelļāpstiņu.

Stūru izveidei ieteicams uzklāt biežāku virsmas izlīdzinošā sastāva kārtu un pēc tam to noņemt ar piemērotiem instrumentiem.

Izlīdzinātās virsmas krāsošanu vai tapešu līmēšanu uzsākt tikai pēc tam, kad izlīdzinošais sastāvs ir pilnībā nocietējies un kļuvis sauss.

Piesardzības pasākumi strādājot ar produktu

Ja apkārtējās vides temperatūra ir apmēram +20°C, speciāla apkope izveidotajai **Planitop 580** kārtai nav nepieciešama.

Planitop 580 tā cietēšanas laikā nepieciešams pasargāt gan no sala negatīvās iedarbības, gan no pārāk straujas izžūšanas. Līdz ar to minimālā gaisa temperatūra, strādājot ar šo produktu, ir +5°C. Gadījumā,

ja apkārtējās vides temperatūra ir zemāka, tā var negatīvi ietekmēt sastāva saistišanās un cietēšanas procesus.

DARBARĪKU TĪRĪŠANA

Pēc darbu beigšanas darbarīkus mazgāt ar ūdeni. Pēc **Planitop 580** sacietēšanas, darbarīkus var notīrīt tikai mehāniski.

PATĒRINŠ

0,8 kg/m² **Planitop 580**, lai izveidotu 1 mm biezu izlīdzinošo kārtu.

IEPAKOJUMS

15 kg iepakojumā.

UZGLABĀŠANA

Uzglabāt 12 mēn. neatvērtā, oriģinālā iepakojumā, sausā telpā.

DROŠĪBAS PASĀKUMI

Planitop 580 ir kairinošs. Gadījumā, kad produkts nokļūst saskarē ar sviedriem, var veidoties kairinājums un alerģiska reakcija. Strādājot ar produktu, izmantot piemērotu apģērbu, aizsargbrilles un cimdus. Ja produkts nonāk kontaktā ar ādu vai nokļūst acīs, mazgāt tās ar lielu ūdens daudzumu un meklēt medicīnisku palīdzību. Papildus informāciju skatīt Produkta drošības lapā.

TIKAI PROFESIONĀLAI IZMANTOŠANAI.

UZMANĪBU!

Tikai profesionālai izmantošanai.

Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādīti šajā produkta aprakstā, balstīti uz patreizējām zināšanām un pieredzi. Visa iepriekšminētā informācija dod ieteikumus un ir pakļauta izvērtēšanai.

Ikvienam, kas izmanto šo produktu, ir iepriekš jāpārliecinās, ka izvēlētais produkts ir piemērots attiecīgajam nolūkam. Lietotājam ir jāuzņemas visa atbildība gadījumā, ja produkts tiek izmantots citiem mērķiem nekā tas paredzēts vai arī tiek nepareizi pielietots. Piegāde no MAPEI S.p.A. notiek saskaņā ar konkrētajā brīdī spēkā esošajiem pārdošanas un piegādes noteikumiem, kas tiek apstiprināti pasūtījuma veikšanas laikā.

Visa iepriekšminētā informācija dod ieteikumus un ir pakļauta izvērtēšanai
www.mapei.com

TEHNISKIE DATI

SAUSĀ MAISĪJUMA RAKSTUROJUMS

Konsistence:	pulverveida
Krāsa:	balta
Tilpummasa (kg/m³):	1.350
Maksimālais pildvielas diametrs (µm):	< 100
Uzglabāšana:	12 mēn. oriģinālā iepakojumā sausā vietā
Bīstamība veselībai (CE 1999/45):	kairinošs. Ievērot visus drošības pasākumus, kādi jāievēro, strādājot ar kaļķi saturošiem produktiem. Skatīt produkta drošības lapu
Muļtas klase:	3824 50 90

JAVAS RAKSTUROJUMS (+23°C - 50% U.R.)

Krāsa:	balta
Sastāvdaļu attiecība:	15 kg Planitop 580 : 9,0 litri ūdens
Javas tilpummasa (kg/dm³):	1.260
Javas pH līmenis:	> 12
Izstrādes laiks:	50 min.
Darba temperatūra:	no +5°C līdz +35°C
Vienas kārtas biezums:	maks. 3 mm
Nākamās kārtas uzklāšana:	pēc 90 min.
Virsmas nolīdzināšana:	pēc 10-15 min.
Krāsošana:	pēc 3-7 d.

ĪPAŠĪBAS

Ūdens tvaiku caurlaidība (µ):	40
Adhēzija pēc 28 d. (N/mm²):	> 0,5 (+23°C, W = 50%)
Spiedes pretestība pēc 28 d. (N/mm²):	> 2 (+23°C, W = 50%)
Lieces pretestība pēc 28 d. (N/mm²):	> 1,4 (+23°C, W = 50%)

Planitop 580



(LV) A.G. BETA

Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādīti šajā produkta aprakstā
balstīti uz patērētājam zināšanām un pieredzi.

RAŽOTĀJS:

Mapei S.p.A., Via Cafiero 22, 20158 Milan, Italy

IZPLATĪTĀJS:

SIA "Velve M.S. Tehnoloģijas", Ganību dambis 31, LV 1005, Rīga
tālr.: 67460990, fakss: 67460996, mājas lapa: www.velvemst.lv



1060-11-2007