

Adesilex LC/R

**Ūdens dispersijas līme
parketa segumiem
ar zemu ūdens
saturu**



PIELIETOJUMS

Adesilex LC/R ir līme koka segumu instalēšanai uz grīdām.

Piemēri

Adesilex LC/R ir piemērots:

- parketa mozaikas, dabīga parketa dēlīšu vai grīdas dēļu līmēšanai

UZ

- betona grīdu plāksnēm;
- koka pamatnes, kokskaidu plāksnēm un citām koksni saturošām pamatnēm;
- apsildāmām grīdām;
- pamatnēm, kuras izveidotas no **Mapecem**, **Topcem** vai **Topcem Pronto**.

TEHNISKĀS ĪPAŠĪBAS

Adesilex LC/R ir ātri cietējoša un šķīdinātāju nesaturoša pastveida ūdens dispersijas līme, kas izveidota uz sintētisko sveķu bāzes un nesatur gaistošas organiskās vielas. Tā ir viegli izstrādājama tikotropiska līme, kas pieejama gaiši brūnā (C) un tumši brūnā (S) krāsā.

Adesilex LC/R sāk cietēt arī pie zemākām temperatūras, lai gan ieteicamā darba temperatūra ir virs +10°C.

Adesilex LC/R ir augsta sākotnējā saķere un instalēto grīdas segumu iespējams pakļaut nelielai noslodzei jau pēc 24 stundām. Pēc sacietēšanas **Adesilex LC/R** veido

līmes slāni ar ievērojamu elastību un adhēziju, kas ir noturīgs pret hidrometriskām koka seguma un termiskām pamatnes deformācijām.

Adesilex LC/R ir mitruma noturīga līme, kura netiek pakļauta baktēriju vai pelējuma negatīvai iedarbībai, jo satur speciālas piedevas.

IETEIKUMI

- Liela izmēra koka dēļu vai mitruma nenoturīgu koka segumu instalēšanai izmantot vienkomponenta vai divkomponentu poliuretāna līmes, tādas kā **Ultrabond P990 1K**, **Lignobond** vai **Ultrabond P902 2K**.
- **Adesilex LC/R** izmantot tikai iekšdarbiem, kur virsmas temperatūra nav zemāka par +10°C un gaisa relatīvais mitrums nav augstāks par 65%.
- **Adesilex LC/R** neuzstrādāt uz ģipsi vai magnēziju saturošām pamatnēm.
- **Adesilex LC/R** neuzklāt uz pamatnēm, kuras var tikt pakļautas kapilārā mitruma iedarbībai (izveidot tvaika barjeru starp grunti un betona plāksni).
- Neizmantot līmi telpā, kura nav noslēgta., t.i., bez logiem un durvīm.
- Neklāt līmi uz pamatnes, kura nav sausa vai kuras mitruma līmenis ir augstāks nekā to nosaka koka seguma ražotāji.

PAMATNES SAGATAVOŠANA

Pamatnei jābūt vienmērīgi izžuvušai, bez plaisām,



Posa di listoncini di legno di MUHUU

mitrumu absorbējošai, līdzenai, spiedes un stiepes izturīgai. Pamatnes virsmas jābūt attīrītai no netīrumiem, putekļiem, lakas, vaska, eļļas, rūsas, ģipša atlikumiem un materiāliem, kuri var samazināt līmes adhēziju.

Pamatnes mitrumam jābūt atbilstošam normatīviem, ko nosaka koka segumu ražotāji. Pamatnēm jābūt izolētām un nodrošinātām pret iespējamo kapilārā mitruma iedarbību. Pamatnes mitrumu noteikt, izmantojot karbīda hidrometru. Porainās pamatnēs iestrādāt tvaika barjeru.

Plaisas grīdas plāksnē aizpildīt ar piemērotiem plaisu aizpildes sastāviem. Pamatnes, kuras nav pietiekami nestspējīgas, izgatavot no jauna vai nostiprināt ar virsmas stiprinošiem sastāviem un pārklāt ar jaunu betona slāni. Klona remontam vai jaunas pamatnes izveidei izmantot ātri cietējošus sausos maisījumus, kas piemēroti šim nolūkam. Pamatņu sagatavošanai izvēlēties produktus no MAPEI katalogiem vai kontaktēties ar tehniskajiem konsultantiem.

SASTĀVA SAGATAVOŠANA UN UZKLĀŠANA

Pirms lietošanas **Adesilex LC/R** labi samaisīt. Ja spainī uz līmes ir izveidojusies plēvīte, to pirms līmes samaisīšanas noņemt.

Adesilex LC/R, kas ir lietošanai gatavs produkts, uzklāt uz pamatnes un vienmērīgi izlīdzināt ar zobaino špaktelāpstiņu. Tādā veidā tiek garantēta parketa apakšpuses pilnīga salīpšana ar pamatni. Atkarībā no apkārtējās vides gaisa temperatūras un mitruma **Adesilex LC/R** sāk saistīties 30 min. laikā pēc līmes slāņa uzklāšanas uz pamatnes. Koka seguma instalēšana nav pieļaujama, ja uzklātās līmes slānis jau sācis cietēt. Ja uzklātais līmes slānis jau sācis saistīties, to nepieciešams noņemt no pamatnes un uzklāt jaunu līmes slāni, lai turpinātu koka seguma izveidi. Ieteicamā gaisa temperatūra ir virs +10°C.

PARKETA IEKLĀŠANA

Parketu, kuru paredzēts instalēt, uzglabāt sausā, slēgtā telpā, kur nav paaugstināts gaisa mitrums. Pirms parketa instalēšanas pārbaudīt tā mitrumu, t.i., tā atbilstību ražotāja noteiktajām prasībām. Ievērot parketa ražotāja izstrādātās parketa ieklāšanas norādes.

Parketu ieklāt 10-12 min. laikā pēc līmes uzklāšanas uz pamatnes. Parketa dēļšus ieklāt līmes slānī un ar viegliem piesitieniem pilnībā piespiest. Instalējot koka segumu, izveidot 1 cm platas deformācijas šuves pa klājuma perimetru, apkārt kolonām un citām konstrukcijām. Nesalīmēt dēļu malas (sekot ražotāju instrukcijām).

GATAVS NELIELAI NOSLODZEI

Pa pielīmēto parketa segumu iespējams staigāt pēc 24 stundām, bet tas joprojām nav mehāniski apstrādājams.

PARKETA SLĪPĒŠANA UN ŠPAKTELĒŠANA

Parketa slīpēšanu un špaktelēšanu ieteicams

veikt pēc 10 dienām, kad līme ir pilnībā sacietējusi.

Atkarībā no apkārtējās vides apstākļiem cietēšanas laiks var pagarināties.

DARBARĪKU TĪRĪŠANA

Svaigu līmi no instrumentiem, rokām un darba apģērba nomazgāt ar ūdeni. Sacietējušu līmi notīrīt mehāniski, ar spirtu, šķīdinātāju vai **Pulicol**.

DARBA DROŠĪBA UN APKĀRTĒJĀS VIDES AIZSARDZĪBA

Līmi savlaicīgi nomazgāt no ādas ar ūdeni un neļaut tai izžūt. Līmei iekļūstot organismā, obligāti vērsties pie ārsta, uzrādot iepakojumu un materiāla tehnisko aprakstu. Iepakojumu un līmes atlikumus utilizēt atbilstoši vides aizsardzības noteikumiem, jeb vietējā likumdevēja norādēm.

PATĒRIŅI

- Līmes patēriņš var mainīties atkarībā no pamatnes līdzenuma, parketa īpašībām un izmantotās zobainās špaktelāpstiņas zobu lieluma. Vidējais patēriņš ir 800-1000 g/m².

IEPAKOJUMS

Adesilex LC/R-C (gaiši brūnā krāsā) un **Adesilex LC/R-S** (tumši brūnā krāsā) tiek piegādāts 20 un 12 kg iepakojumos.

UZGLABĀŠANA

Adesilex LC/R transportējot un uzglabājot pasargāt no sala. Līmi uzglabāt siltā telpā, oriģinālā, neatvērtā iepakojumā 24 mēnešus.

TIKAI PROFESIONĀLAI IZMANTOŠANAI.

UZMANĪBU!

Tikai profesionālai izmantošanai.

Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādīti šajā produkta aprakstā, balstīti uz patreizējām zināšanām un pieredzi. Visa iepriekšminētā informācija dod ieteikumus un ir pakļauta izvērtēšanai.

Ikvienam, kas izmanto šo produktu, ir iepriekš jāpārliecinās, ka izvēlētais produkts ir piemērots attiecīgajam nolūkam. Lietotājam ir jāuzņemas visa atbildība gadījumā, ja produkts tiek izmantots citiem mērķiem nekā tas paredzēts vai arī tiek nepareizi pielietots. Visa piegāde no Mapei S.p.A. notiek saskaņā ar konkrētajā brīdī spēkā esošajiem pārdošanas un piegādes noteikumiem, kas tiek apstiprināti pasūtījuma veikšanas laikā.



Questo simbolo identifica i prodotti MAPEI che sono in dispersione acquosa o esenti da solventi e non necessitano del certificato di prevenzione incendi per sostanze infiammabili.

Visa iepriekšminētā informācija dod ieteikumus un ir pakļauta izvērtēšanai
www.mapei.com

TEHNISKIE DATI

PRODUKTA APRAKSTS

Konsistence:	pastveida
Krāsa:	gaiši un tumši brūna
Tilpummasa (g/cm ³):	1,25
pH-līmenis:	6,5
Sausais atlikums (%):	70
Brookfilda viskozitāte (mPa·s):	150.000
Minimālā sacietēšanas temperatūra:	0°C
Uzglabāšana:	24 mēn. oriģinālā iepakojumā. Nepieļaut produkta sasalšanu.
Bīstamība veselībai, EC 1999/45:	nav bīstams

LĪMES ĪPAŠĪBAS (+23°C, W% - 50)

Darba temperatūra:	no +10°C līdz +30°C
Saistīšanās laiks:	pēc 30 min.
Korekcijas:	30 min.
Neliela noslodze:	pēc 24 st.
Slīpēšana:	pēc 10 d.

SACIETĒJUŠAS LĪMES ĪPAŠĪBAS

Adhēzija ar betonu pēc 28 dienām (N/mm ²):	> 3,0
Piemērotība apsildāmām grīdām:	piemērots
Mitruma noturība:	laba
Ilgmūžība:	teicama
Temperatūras noturība:	laba
Elastība:	teicama

Adesilex LC/R

