



Ultratop Loft F

Vienkomponenta rupjas frakcijas pildvielu cementa bāzes pastveida sastāvs, kas uzklājams izmantojot špaktelļāpstiņu 2 mm biezās slāņos un piemērots dekoratīvu grīdu izveidei ar špaktelļāpstiņas triepienu vai raibu efektu

PIELIETOJUMS

Ultratop Loft F ir produkts, kas piemērots dekoratīvu iekštelpu grīdu un sienu pārklājumu izveidei ar izteiksmīgu vizuālo efektu.

Pateicoties tam, ka produkts ir viegli uzklājams, tam ir daudzveidīgs pielietojums, kā arī tas ir noturīgs pret berzi, tas ir teicami piemērots grīdu izveidei vietās ar intensīvu gājēju noslodzi tādās vietās kā veikali, restorāni, uzņemšanas telpas, privātmājās, kafējnīcās, viesnīcās un izstāžu telpās, kā arī citās telpās, kur nepieciešams dekoratīvs klājums civilās būvniecības jomā.

Produkta konsistence, iespēja uzklāt plānā slānī, kā arī uzklāt uz vertikālām virsmām un kombinēt dažādus toņus, ļauj izveidot dažādus oriģinālu pārklājumu veidus.

Izmantošanas piemēri

- Dekoratīvu grīdu izveidei iepirkšanās centros.
- Dekoratīvu grīdu izveidei dzīvojamās telpās.
- Dekoratīvu grīdu izveidei uz grīdām, sienām un griestiem, veidojot špaktelļāpstiņas triepienu efektu.
- Dekoratīvu grīdu izveidei uz grīdām un sienām kafējnīcās un restorānos.
- Dekoratīvu grīdu izveidei SPA centros, viesnīcu uzņemšanas telpās un izstāžu zālēs.
- Jebkurās sabiedriskās telpās, kur nepieciešams izveidot gludu, tai pat laikā raibu pārklājumu, izmantojot cementa bāzes produktu.

TEHNISKAIS APRAKSTS

Ultratop Loft F ir pulverveida sastāvs ar ātri cietējošām saistvielām, frakcionētām silīcija smiltīm, sintētiskajiem sveķiem un ķīmiskām piedevām, atbilstoši MAPEI zinātniskajās laboratorijās izstrādātajai receptūrai.

Sajaucot **Ultratop Loft F** ar ūdeni, iegūst biezu, ar špaktelļāpstiņu uzklājamu pastveida sastāvu, ko viegli uzklāt ar rokas darbarīkiem, izmantojot ar Teflonu pārklātu, gumijas vai tērauda špaktelļāpstiņu. Lai iegūtu sastāvu nebeidzamās krāsu variācijās, tam iespējams pievienot īpašu tonējošo piedevu **Ultratop Color Paste**.

Pateicoties produkta krēmveida konsistencei, iespējams panākt oriģinālus, dekoratīvus nobeiguma efektus plašā krāsu gammā.

Pēc nocietēšanas produktam piemīt laba noturība pret berzi.

PRIEKŠROCĪBAS

- Produkts tiek piegādāts lietošanai gatavā veidā un tam jāpievieno tikai ūdens. Pievienot **Ultratop Color Paste** iegūt vajadzīgās krāsas
- Viegli uzklājams izmantojot špaktelļāpstiņu; ātri nožūst.
- Plašs pielietojums: izmantojams gan jaunu grīdu izveidei, gan esošu atjaunošanai.
- Uzklājams gan uz horizontālām, gan vertikālām virsmām.
- Piemērots grīdu izveidei gan komerciālās, gan dzīvojamās telpās.
- Tonējams, izmantojot īpašu tonējošo sastāvu **Ultratop Color Paste**.
- Pārklātās virsmas ir īsā laikā nododamas ekspluatācijā.

IETEIKUMI

- Neklāt produktu uz netīrām vai grubuļainām pamatnēm, kā arī pamatnēm, kas piesārņotas ar eļļu

- vai taukiem.
- Nepievienot sastāvam kaļķi, cementu, ģipsi vai citas saistvielas.
- Neizmantot gadījumā, ja pamatne ir pakļauta kapilārā mitruma iedarbībai (konsultēties ar MAPEI pārstāvniecības produktu konsultantiem).
- Ieteicamā darba temperatūra, strādājot ar **Ultratop Loft F**, ir no +5°C līdz +35°C.
- Neizmantot **Ultratop Loft F** grīdu izveidei ārpus telpām.
- **Ultratop Loft F** tonēšanai izmantot vienīgi **Ultratop Color Paste**.

DARBA APRAKSTS

Pamatnes sagatavošana

Pamatnei jābūt sausai, cietai un attīrītai no putekļiem, nesaistītajām materiāla daļiņām, eļļas, krāsas, rūsas un citām vielām, kas var ierobežot pamatnes adhēziju ar produktu. Lai nodrošinātu produkta pareizu iestrādi un atbilstošās īpašības, ir ļoti svarīgi, lai pamatne tiktu sagatavota norādītajā veidā. Piemērotākais pamatņu sagatavošanas veids ir pamatnes slīpēšana, izmantojot dimanta diskus un savācot putekļus ar putekļu sūcēju. Neveikt pamatnes sagatavošanu izmantojot ķīmiskās metodes, piemēram, mazgāšanu ar skābēm, kā arī neizmantot agresīvas perkusijas iekārtas, jo šādi iespējams sabojāt pamatni.

Tādus pamatnes defektus, kā bedres, plēkšņainas pamatnes, plaisas u.tml. remontēt izmantojot **Eporip**, **Primer SN** vai **Mapefloor I 302 SL**, atkarībā no defektu un plaisu platuma un dziļuma. Ja pamatni nepieciešams nostiprināt, izmantot **Mapepoxy BI-IMP**.

Grīdā esošas dziļas bedres vai ļoti bojātas pamatnes zonas remontēt, izmantojot trīskomponentu epoksīdsveķu javu **Mapepoxy L-Mörtel**, **Confix** vai **Mapegrout** grupas produktus.

Ļoti bojātu šuvju atjaunošanai izmantot tos pašus, augstāk minētos produktus. Ja augstāk minētās norādes netiek stingri ievērotas, grīdas kvalitāte var būt slikta.

Pamatnes gruntēšana

Horizontālas pamatnes

Pēc pamatnes mehāniskas attīrīšanas, horizontālās betona un keramiskās pamatnes nogruntēt izmantojot **Primer SN** un nepieciešamības gadījumā armēt izmantojot **Mapenet 150** (stiklšķiedras sietu), pēc tam nokaisot ar **Quartz 0.5**.

Primer SN sagatavot B komponentu pievienojot A komponentam, un, lēni sajaukt kopā, izmantojot urbi ar spirālveida maisīšanas uzgali. Maisīt līdz iegūts viendabīgas konsistences pastveida sastāvs. Iegūtajam pastveida sastāvam maisot pievienot 20% **Quartz 0.5** un maisīt vairākas minūtes, līdz iegūts viendabīgas konsistences sastāvs. Produktu izliet uz pamatnes un izlīdzināt vienlīdzīgā slānī, izmantojot gludo špaktelīpstiņu. Kamēr produkts vēl nav sācis saistīties, nokaisīt to ar **Quartz 0.5**.

Kad **Primer SN** ir sacietējis, liekās smiltis no pamatnes savākt, izmantojot industriālo putekļusūcēju.

Vertikālas pamatnes

Vertikālas pamatnes pirms pārklājuma

izveides apstrādāt ar **Primer Grip White**, to uzklājot ar saru otu vai rullīti. Ļaut grunts kārtai nožūt, ievērojot laika intervālu atkarībā no apkārtējās vides apstākļiem, pamatnes absorbētspējas, un uzklāt **Ultratop Loft F**. Absorbējošas vertikālas virsmas (betons, apmetums, izlīdzinātas virsmas un ģipškartona sienas) apstrādāt ar **Primer LT**, kas atšķaidīts 1:1 vai 1:2 ar ūdeni, atkarībā no pamatnes absorbētspējas. Ļaut gruntēšanas sastāvam nožūt, atkarībā no apkārtējās vides apstākļiem un pamatnes absorbētspējas, un uzklāt **Ultratop Loft F**.

Produkta sagatavošana

Ultratop Loft F iepakojuma saturu iebērt tīrā konteinerī un pievienot 25-29 % no svara tīra ūdens. Maisīt, izmantojot elektrisko maisītāju lēnā režīmā, līdz iegūts viendabīgas konsistences pastveida sastāvs bez kunkuļiem. Ja nepieciešams, **Ultratop Loft F** tonēt, pievienot īpašo tonējošo piedevu **Ultratop Color Paste** sastāva sagatavošanai paredzētajam ūdenim un samaisīt pirms **Ultratop Loft F** pievienošanas.

Produkta uzklāšana

Izmantojot gludu gumijas, tērauda vai ar teflonu pārklātu špaktelīpstiņu, uzklāt vienu vai vairākas **Ultratop Loft F** kārtas, līdz iegūts vēlamais efekts.

Lai izveidotu gludu, vienmērīgu slāni ar redzamu špaktelīpstiņas triepienu efektu uz nocietējušas virsmas, virsmu pēc katras kārtas uzklāšanas apstrādāt ar smilšpapīru, kā arī ar smilšpapīru apstrādāt noslēdzošo slāni, kura izveidei iespējams izmantot arī **Ultratop Loft W**. Ar smilšpapīru apstrādāt vienīgi pilnībā nocietējušu virsmu.

Pirms nākamā slāņa izveides, nogaidīt līdz iepriekšējais slānis ir nocietējies un to apstrādāt ar smilšpapīru.

Atkarībā no nepieciešamā efekta, ieteicams izmantot iekārtu ar vienu uzgali un 80 līdz 200 raupjuma smilšpapīru.

Noslēdzošais pārklājums

Aptuveni 6-24 stundas pēc noslēdzošā **Ultratop Loft F** vai **Ultratop Loft W** slāņa uzklāšanas, virsmu pārklāt ar kādu no **Mapefloor Finish** grupas produktiem, kas aizsargās virsmu un darīs to neabsorbējošu. Piemērotākā noslēdzošā pārklājuma produkta izvēle atkarīga no nepieciešamā efekta un berzes noturības. Nepieciešamības gadījumā sazināties ar MAPEI pārstāvniecības produktu konsultantiem.

Darbarīku tīrīšana

Nesacietējušu produktu no darbarīkiem mazgāt ar ūdeni.

PATĒRIŅŠ

0,7 līdz 1,0 kg/m² vienam slānim.

IEPAKOJUMS

20 kg iepakojums un 4x5 kg Alupack.

UZGLABĀŠANA

Uzglabāt 12 mēnešus sausā vietā.

Produkts atbilst EC regulas Nr. 1907/2006

TEHNISKIE DATI (tipiskās vērtības)

Saskaņā ar:

– EN 13813:2002, CT - C25 - F10 - A9-A2_{II}-s1
A2-s1-d0

SAUSĀ MAISĪJUMA RAKSTUROJUMS

Konsistence:	pulverveida sastāvs
Krāsa:	balta vai cementa krāsas
Tilpummasa (kg/m ³):	1,100
Sausais atlikums (%):	100

UZKLĀŠANAS DATI (+23°C un W 50%)

Ūdens attiecība:	apm. 25-29 daļas ūdens un 100 daļas Ultratop Loft F
Tilpummasa (kg/m ³):	1,600
pH līmenis:	11
Darba temperatūra:	no +5°C līdz +35°C
Izstrādes laiks:	20 min.
Cietēšanas laiks:	80 min.
Virsmā gatava gājēju noslodzei:	3 st.
Gaidīšanas laiks pirms otrā slāņa uzklāšanas:	6 st.
Gaidīšanas laiks pirms noslēdzošā slāņa uzklāšanas:	6 - 24 st.

NOCIETĒJUŠĀ SLĀŅĀ ĪPAŠĪBAS

Īpašība	Testa metode	Prasības saskaņā ar EN 13813 cementa bāzes grīdām	Produkta raksturojums	
Spiedes pretestība:	EN 13892-2	5 < N/mm ² < 80 (28 dienas)	+ 23°C	
			24 st.	8
			7 d.	18
			28 d.	25
Lieces pretestība:	EN 13892-2	1 < N/mm ² < 50 (28 dienas)	+ 23°C	
			24 st.	4
			7 d.	8
			28 d.	10
Berzes noturība - Tabera abrazivitātes tests (H22 disks – 500 g – 200 rpm) izteikts kā svara zudums:	ASTM D4060		+ 23°C	
			7 d.	0,7
			28 d.	0,5
Berzes noturības klase (Böhme tests):	EN 13892-3	1,5 < cm ³ /50 cm ² < 22	+ 23°C	
			28 d.	9
Ugunsdrošība:	EN 13501-1	Ražotāja noteikta vērtība	A2 _{II} -s1 A2-s1-d0	
Castor Chair test (tips W numurs ciklus 25000):	EN 425		noslāņošanās: nē plaisas: nē	

Ultratop Loft F

(REACH) XVII pielikumā (47. punkts)
norādītajām prasībām.

DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS SAGATA- VOJOT UN STRĀDĀJOT AR PRODUKTU

Norādījumi produktu drošai lietošanai
atrodami jaunākajās DDL versijās, kas
atrodamas mājas lapā www.mapei.no

TIKAI PROFESIONĀLAI IZMANTOŠANAI.

UZMANĪBU!

*Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādīti šajā
produkta aprakstā balstīti uz patreizējām
zināšanām un pieredzi. Visa iepriekšminētā
informācija dod ieteikumus un ir pakļauta
izvērtēšanai. Ikvienam, kas izmanto šo
produktu, ir iepriekš jāpārlicinās, ka izvēlētais
produkts ir piemērots attiecīgajam nolūkam.
Lietotājam ir jāuzņemas visa atbildība
gadījumā, ja produkts tiek izmantots citiem
mērķiem nekā tas paredzēts vai arī tiek*

nepareizi pielietots.

**Sīkāku informāciju meklēt produkta
Tehnisko datu lapās, kas pieejamas mūsu
mājas lapā www.mapei.no**

IEVĒRĪBAI!

*Šīs Tehnisko datu lapas saturs var
tikt iekopēts citā ar projektu saistītā
dokumentācijā, tomēr iegūtais dokuments
nav uzskatāms par papildinājumu un
neaizstāj aktuālo produkta Tehnisko datu
lapu, MAPEI produkta iestrādes brīdī.
Jaunāko un aktuālāko Tehnisko datu lapu
iespējams lejuplādēt ražotāja mājaslapā
www.mapei.no*

**JEBKURI TEHNISKO DATU LAPAS
FORMULĒJUMA VAI PRASĪBU GROZĪJUMI
ATBRĪVO MAPEI NO ATBILDĪBAS.**

**Produkta references
pieejamas pēc pieprasījuma vai
www.mapei.no**



BUILDING THE FUTURE