

SILANCOLOR PAINT PLUS

Silikona sveķu bāzes, gaisa caurlaidīga, ūdeni atgrūdoša pretpelējuma ūdens dispersijas krāsa iekšdarbiem un ārdarbiem

PIELIETOJUMS:

Pelējumam pakļautu virsmu krāsošanai, lai izveidotu ilgoturīgu aizsargkārtu, kas ierobežo tādu mikroorganismu attīstību, kas veicina pelējuma veidošanos.

Pateicoties *SILANCOLOR PAINT PLUS* sastāva ūdeni atgrūdošām un gaisa caurlaidības īpašībām, izveidotais klājums nezaudē savas īpašības pat pēc daudziem gadiem.

Izmantošanas piemēri:

- Pelējuma rezultātā bojātu fasāžu krāsošanai.
- Ziemeļu puses sienu krāsošanai.
- Pelējumam pakļautu iekštelpu sienu (piem., vannasistabās un virtuvēs) krāsošanai.

TEHNISKAIS APRAKSTS

SILANCOLOR PAINT PLUS ierobežo mikroorganismu attīstību, kas veicina pelējuma veidošanos. Sastāvu var izmantot pelējumam pakļautu sienu krāsošanai, ar nosacījumu, ka virsma pirms krāsošanas ir attīrīta no pelējuma, izmantojot šim nolūkam paredzētos tīrīšanas līdzekļus. Sastāvu izmanto arī, lai novērstu pelējuma rašanos uz tādu ēku sienām, kas pakļautas pārmērīga mitruma iedarbībai. Sastāvs ir piemērots ziemeļu puses sienu krāsošanai, kas parasti ir aukstākas un mitrākas, līdz ar to pakļautas tādu mikroorganismu attīstībai, kas veicina pelējuma veidošanos.

SILANCOLOR PAINT PLUS ir silikona sveķu bāzes ūdens dispersijas krāsa. Papildus augstāk minētajām produkta īpašībām, *SILANCOLOR PAINT PLUS* piemīt priekšrocības, ko sniedz sastāva ūdeni atgrūdošās un tvaika caurlaidības īpašības. Atšķirībā no sintētiskajām krāsām ar *SILANCOLOR PAINT PLUS* izveidotajam krāsojuma slānim piemīt izteikta porainība. Savukārt sastāvā esošie sveķi nodrošina klājuma ūdens necaurlaidību.

Īpašais *SILANCOLOR PAINT PLUS* sastāvs nodrošina aizsardzību pret vides kaitīgajiem faktoriem, kas veicina mūri bojājošu mikroorganismu attīstību.

SILANCOLOR PAINT PLUS kopā ar *SILANCOLOR PRIMER PLUS* un *SILANCOLOR CLEANER PLUS* veido pilnīgu un ilgoturīgu mūra aizsargsistēmu.

SILANCOLOR PAINT PLUS piemīt teicama adhēzija ar visu veidu dekoratīvajiem un sanācijas apmetumiem, kā arī ar krāsu, kas cieši saistīta ar pamatni. Pateicoties sastāva ūdeni atgrūdošajām īpašībām, izveidotais klājums nesmērējas, ir noturīgs pret vides kaitīgo ietekmi, lietus ūdeni un berzi.

SILANCOLOR PAINT PLUS ir noturīgs pret sārmiem, ultravioletajiem stariem, novecošanos, tīrīšanu un nezaudē savas īpašības pat pēc daudziem gadiem.

SILANCOLOR PAINT PLUS ir aizsargklājums ar labām vizuālajām īpašībām – izveidotais klājums ir gluds, gaismas necaurlaidīgs un tam piemīt samtaina struktūra.



SILANCOLOR PAINT PLUS krāsa ir pieejama plašā toņu gammā atbilstoši ColorMap® krāsu katalogam.

IETEIKUMI

Pelējumam pakļautas virsmas pirms krāsošanas ar *SILANCOLOR PAINT PLUS* nepieciešams attīrīt ar *SILANCOLOR CLEANER PLUS* un gruntēt izmantojot *SILANCOLOR PRIMER PLUS*.

Virsmas, ko paredzēts krāsot ar *SILANCOLOR PAINT PLUS*, vienmēr nepieciešams apstrādāt ar gruntēšanas sastāvu *SILANCOLOR PRIMER PLUS*.

DARBA APRAKSTS

Virsmas sagatavošana:

Jaunizveidotām virsmām, pirms krāsošanas ar *SILANCOLOR PAINT PLUS*, ir jābūt pietiekami nocietējušām, tīrām un sausām. Virsmu nepieciešams attīrīt no eļļas, taukiem, kā arī no nesaistītajām materiāla daļām.

Pelējumam pakļautas virsmas nepieciešams attīrīt. Pelējumu tīrīt no virsmas, kas samitrināta ar *SILANCOLOR CLEANER PLUS*.

SILANCOLOR CLEANER PLUS uz virsmas uzklāt, izmantojot saru otu, zema spiediena vai manuālo pulverizatoru. Ļaut sastāvam iesūkties pamatnē un pēc vairākām minūtēm uzsākt tās tīrīšanu.

Pelējuma paliekas noņemt ar saru otas palīdzību.

Šo procedūru veikt vairākas reizes, atkārtoti mitrinot virsmu ar *SILANCOLOR CLEANER PLUS*, palīdzot sastāvam iekļūt dziļi pamatnē.

Virsmas plaisas nepieciešams aizpildīt un virsmas bojājumus remontēt, izmantojot piemērotus remonta sastāvus.

Virsmas poras aizdarīt un nelīdzenumus izlīdzināt.

Virsmas, kas apstrādāta ar *SILANCOLOR CLEANER PLUS*, ir gatava apstrādei ar *SILANCOLOR PRIMER PLUS* gruntēšanas sastāvu pēc apmēram 12-24 st., jeb tiklīdz virsma ir pilnībā nožuvusi.

***SILANCOLOR PAINT PLUS* sagatavošana**

SILANCOLOR PAINT PLUS sastāvam pievienot 15-20% ūdens un maisīt ar lēnas darbības elektrisko maisītāju līdz tiek iegūts homogēns sastāvs. Sajaucot mazāku daudzumu, stingri ievērot iepriekš norādītās proporcijas.

***SILANCOLOR PAINT PLUS* uzklāšana**

SILANCOLOR PAINT PLUS uzklāt ar otu, rullīti vai pulverizatoru vismaz 2 kārtās uz virsmas, kura ir apstrādāta ar gruntēšanas sastāvu *SILANCOLOR PRIMER PLUS*. *SILANCOLOR PRIMER PLUS* gruntēšanas slānim jābūt pilnībā nožuvušam.

Otro krāsas kārtu klāt 24 st. pēc pirmās, pie nosacījuma, ka apkārtējās vides temperatūra un mitrums nepārsniedz pieļaujamās normas.



Nestrādāt ar *SILANCOLOR PAINT PLUS* vējainos laika apstākļos un, ja ir gaidāms lietus.
Nestrādāt ar produktu, ja apkārtējās vides temperatūra ir zemāka par +10°C un mitruma līmenis augstāks par 85%.

DARBARĪKU TĪRĪŠANA:

Tūlīt pēc darbu beigšanas darbarīkus mazgāt ar ūdeni.

PATĒRIŅŠ:

0,2-0,3 kg/m² divām kārtām.

IEPAKOJUMS:

5 un 20 kg iepakojumā.

UZGLABĀŠANA:

24 mēn., sausā telpā tālu no apsildes iekārtām, pie temperatūras no +5°C līdz +35°C.

Uzmanību! Tikai profesionālai izmantošanai.

Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādīti šajā produkta aprakstā, balstīti uz patreizējām zināšanām un pieredzi. Visa iepriekšminētā informācija dod ieteikumus un ir pakļauta izvērtēšanai.

Ikvienam, kas izmanto šo produktu, ir iepriekš jāpārlicinās, ka izvēlētais produkts ir piemērots attiecīgajam nolūkam. Lietotājam ir jāuzņemas visa atbildība gadījumā, ja produkts tiek izmantots citiem mērķiem nekā tas paredzēts vai arī tiek nepareizi pielietots. Piegāde no Mapei S.p.A. notiek saskaņā ar konkrētajā brīdī spēkā esošajiem pārdošanas un piegādes noteikumiem, kas tiek apstiprināti pasūtījuma veikšanas laikā.

TEHNISKIE DATI:

Produkta apraksts:

Silikona sveķu bāzes, gaisa caurlaidīga, ūdeni atgrūdoša pretpelējuma ūdens dispersijas krāsa iekšdarbiem un ārdarbiem

Pielietojums:

Pelējumam pakļautu virsmu krāsošanai, lai izveidotu ilgnoturīgu aizsargkārtu, kas ierobežo tādu mikroorganismu attīstību, kas veicina pelējuma veidošanos.

Produkta raksturojums:

Konsistence:	biezas konsistences šķīdums
Sausais atlikums:	65%
Tilpummasa:	apm. 1,55 g/cm ³
Mitrās berzes pretestība:	>10,000 cikli
Krāsas izmaiņas pēc 1000 st. pakļaujot baltā krāsā krāsotu virsmu apkārtējās vides apstākļiem (saskaņā ar ASTM GA155 1. cikla standartiem):	$\Delta E < 1$
Krāsas izmaiņas pēc 1000 st. pakļaujot pelēkā krāsā krāsotu virsmu apkārtējās vides apstākļiem (saskaņā ar ASTM GA155	



1. cikla standartiem):	$\Delta E < 1$
Ūdens tvaiku difūzijas pretestības koeficients μ (DIN 52615):	339
Ūdens tvaiku caurlaidības pretestība 0,20 mm biežam nožuvušam slānim S_d (m) (DIN 52615):	0,07
Ūdens uzsūces koeficients caur porām W_{24} [$\text{kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$] (DIN 52617):	0,09
$S_d \cdot W =$:	
$S_d \times W$ vērtība ir mazāka par 0,1, līdz ar to <i>SILANCOLOR PAINT PLUS</i> atbilst Kuenzle teorijai (DIN 18550):	0,006 $\text{kg}/(\text{m} \cdot \text{h}^{0,5})$
Bīstamība veselībai (saskaņā ar EC 1999/45):	nepastāv. Pirms lietošanas iepazīties ar produkta Drošības datu lapām un sadaļu Darba drošība, kā arī skatīt informāciju uz iepakojuma.

Uzklāšanas dati

SILANCOLOR PAINT PLUS sastāvam pievienot 15-20% ūdens un maisīt līdz iegūta viendabīga konsistence.

SILANCOLOR PAINT PLUS nožūšana

Gaidīšanas laiks starp slāņiem: 24-48 st.

RAŽOTĀJS: Mapei S.p.A., Via Cafiero 22, 20158 Milan, Italy.



IZPLATĪTĀJS: SIA "Velve M.S. Tehnoloģijas", Uriekstes 2A, Rīga LV 1005,
tālr.: 67460990, fakss: 67460996, mājas lapa: www.velvemst.lv

