

PRIMER M

Šķīdinātāju nesaturošs poliuretāna
vienkomponenta gruntēšanas sastāvs
absorbējošām un neabsorbējošām pamatnēm



PIELIETOJUMS

Primer M izmanto poliuretāna hermētiku, piemēram, **Mapectflex PU45 FT**, **Mapectflex PU40**, **Mapectflex PU50 SL**, kā arī līmju, piemēram, **Ultrabond P990 1K** un **Mapectgum PU 1K** adhēzijas uzlabošanai ar neabsorbējošām pamatnēm, piemēram, metālu (dzelzs, tērauda, alumīnija, kapara, cinkotu lokšņu materiālu virsmām), keramiskajām virsmām, stiklu un krāsotu lokšņu materiālu, kā arī absorbējošām pamatnēm, piemēram, betonu.

Primer M piemērots arī šuvju apstrādei, kas ir regulārā un ilgstošā saskarē ar šķīdriem, vai pēc aizpildes tiek pakļautas augstām mehāniskajām spriedzēm.

Primer M izmantojams, lai uzlabotu **Purtop** membrānu darba šuvju pārmaiņu adhēziju, kad pārsniegts maksimālais gaidīšanas laiks starp kārtām.

TEHNISKAIS APRAKSTS

Primer M ir vienkomponenta lietošanai gatavs gruntēšanas sastāvs, kas nesatur šķīdinātāju.

Primer M ir poliuretāna sveķu bāzes produkts, kas ātri cietē nonākot saskarē ar gaisā esošo mitrumu.

Primer M ir gruntēšanas sastāvs, kas ražots atbilstoši MAPEI zinātniskajās laboratorijās radītajai formulai.

IETEIKUMI

- Neizmantot pie temperatūras, kas zemāka par +5°C vai augstāka par +35°C.
- Nelietot **Primer M** uz mitras vai slapjas virsmas.
- **Primer M** nelietot plastikāta materiālu gruntēšanai.
- Izvairīties no produkta nonākšanas saskarē ar alkoholu saturošiem produktiem, vai šķīdinātājiem, kas satur alkoholu, jo tas var negatīvi ietekmēt produkta cietēšanas procesu.
- Neklāt produktu uz pamatnes biezā slānī.
- **Primer M** pēc nožūšanas kļūst dzeltens, tāpēc nepieciešams pārliicināties, ka tas nenokļūst uz virsmām ar noslēdzošo pārklājumu.
- Tā kā produkts ātri cietē nonākot saskarē ar gaisā esošo mitrumu, ieteicams iepakojumu noslēgt uzreiz pēc lietošanas, lai saglabātu atlikušo **Primer M**. Pareizi uzglabātu produktu, kura iepakojums bijis atvērts, iespējams lietot vēlāk.

DARBA APRAKSTS

Pamatnes sagatavošana

Virsmai jābūt tīrai, sausai, cietai un attīrītai no putekļiem, eļļas, taukiem un vaska.

Gruntēšanas sastāva uzklāšana

Primer M uzklāt ar otu vai rullīti plānā, vienmērīgā slānī. Neuzklāt biežā slānī.

Hermētiķi vai līmi uz gruntētās virsmas uzklāt vienīgi pēc tam, kad grunts slānis vairs nav lipīgs, apmēram 40 min. pie +23°C un W50%.

DARBARĪKU TĪRĪŠANA

Darbarīkus nekavējoties mazgāt ar etilspirtu vai īpašiem tīrīšanas līdzekļiem, piemēram **Cleaner L**. Sacietējušu **Primer M** notīrīt mehāniski.

PATĒRIŅŠ

0,100 kg/m² (10 - 15 g/m šuvēm, kuru dziļums ir 1 cm).

IEPAKOJUMS

250 g; 2 kg iepakojumos.

UZGLABĀŠANA

Uzglabāt 12 mēn. oriģinālajā iepakojumā, sausā vietā, pie temperatūras no +10°C līdz +25°C.

DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS SAGATAVOJOT UN STRĀDĀJOT AR PRODUKTU

Norādījumi produktu drošai lietošanai atrodami jaunākajās DDL versijās, kas atrodamas mājas lapā www.mapei.no

TIKAI PROFESIONĀLAI IZMANTOŠANAI.

TEHNISKIE DATI (tipiskās vērtības)

PRODUKTA APRAKSTS

Konsistence:	šķidrums
Krāsa:	brūns
Tilpummasa:	1,05 g/cm ³
Sausais atlikums:	100 %
Brukfilda viskozitāte +23°C – W50%:	70 ± 10 mPa·s (vārpsta nr. 1 - 10 apgriezieni)

UZKLĀŠANAS DATI (+23°C - W50%)

Uzklāšanas temperatūra:	no +5°C līdz +35°C
Putekļu saistīšanās laiks:	40 ± 5 min.
Gaidīšanas laiks pirms šuves aizpildīšanas vai līmēšanas:	1 st.

UZMANĪBU!

Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādīti šajā produkta aprakstā balstīti uz patreizējām zināšanām un pieredzi. Visa iepriekšminētā informācija dod ieteikumus un ir pakļauta izvērtēšanai. Ikvienam, kas izmanto šo produktu, ir iepriekš jāpārliedzinās, ka izvēlētais produkts ir piemērots attiecīgajam nolūkam. Lietotājam ir jāuzņemas visa atbildība gadījumā, ja produkts tiek izmantots citiem mērķiem nekā tas paredzēts vai arī tiek nepareizi pielietots.

Sīkāku informāciju meklēt produkta Tehnisko datu lapās, kas pieejamas mūsu mājas lapā www.mapei.no

IEVĒRĪBAI!

Šīs Tehnisko datu lapas saturs var tikt iekopēts citā ar projektu saistītā dokumentācijā, tomēr iegūtais dokuments nav uzskatāms par papildinājumu un neaizstāj aktuālo produkta Tehnisko datu lapu, MAPEI produkta iestrādes brīdī. Jaunāko un aktuālāko Tehnisko datu lapu iespējams lejuplādēt ražotāja mājaslapā www.mapei.no

JEBKURI TEHNISKO DATU LAPAS FORMULĒJUMA VAI PRASĪBU GROZĪJUMI ATBRĪVO MAPEI NO ATBILDĪBAS.

Mapei AS

Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua, Norge



+47 62 97 20 00



mapei.no



post@mapei.no

2907-6-2021-lv

Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādīti šajā produkta aprakstā balstīti uz patreizējām zināšanām un pieredzi.

