

Primer EP

Divkomponentu, šķīdinātāju saturošs epoksīdsveķu bāzes gruntēšanas sastāvs cementu saturošu pamatņu un industriālo grīdu nostiprināšanai un ūdens uzsūces ierobežošanai



PIELIETOJUMS

Lietot **Primer EP**:

- Lai nostiprinātu mehāniski nenoturīgas, cementu saturošas pamatnes (pamatnes, kuru izveidei ir izmantots nepietiekams saistvielas daudzums vai to cietēšanas apstākļi nav bijuši pietiekami labi).
- Ģipsi saturošu pamatņu gruntēšanai.
- Ūdens uzsūces ierobežošanai porainām pamatnēm.
- Pretputekļošanās pārklājuma izveidei industriālajām betona grīdām un pamatnes apstrādāšanai pirms "peldošo" grīdu izveides.
- Pamatnes kapilārā mitruma migrācijas ierobežošanai pirms grīdu klājumu izveides.

TEHNISKAIS APRAKSTS

Primer EP ir šķīdinātāju saturošs epoksīdsveķu bāzes gruntēšanas sastāvs, kas spēj dziļi iesūkties pamatnē. Šķīdinātājam iztvaikojot, veidojas epoksīdsveķu aizsargklājums, kas nostiprina pamatni un aizsargā to pret nodilumu.

IETEIKUMI

- Nestrādāt ar produktu, ja tuvumā atrodas daudz cilvēku, jo šķīdinātājam izgarojot rodas cilvēka veselībai kaitīgi tvaiki.
- **Primer EP** neatšķaidīt ar šķīdinātājiem vai ūdeni.
- **Primer EP** nelietot uz mitrām pamatnēm vai pamatnēm, kas pakļautas kapilārā mitruma iedarbībai.
- Pirms izlīdzinošā sastāva uzklāšanas, uz vēl nenožuvsu **Primer EP** slāņa uzkaisīt sausas smiltis. Pēc **Primer EP** sacietēšanas, nesaistītās smiltis no virsmas notīrīt.
- Pirms tiek veikti turpmākās pamatnes apstrādes darbi, nogaidīt līdz šķīdinātājs ir pilnībā iztvaikojis, jo šķīdinātājs var reaģēt ar citu produktu sastāvdaļām.

Uzmanību!

Nodrošināt pietiekamu ventilāciju telpās, kurās tiek strādāts ar **Primer EP**, jo šķīdinātāja izgarojumi rada cilvēka veselībai bīstamus savienojumus. Veikt visus nepieciešamos ugunsdrošības pasākumus.

DARBA APRAKSTS

Pamatnes sagatavošana

- Pamatnei jābūt līdzenai, tirai, cietai, un attīrītai no putekļiem, lakas un vaska, kā arī no nesaistītajām materiāla daļiņām. Lai nodrošinātu **Primer EP** pietiekamu iesūkšanos pamatnē, kaļķi vai cementu saturošas virsmas mehāniski attīrīt no cementa vai kaļķa piena, kas var radīt atšķirīgas struktūras virsējo kārtu. Virsmu attīrīt no putekļiem ar putekļsūcēju.
- Nostiprināšanai paredzētām cementu saturošām, porainām pamatnēm jābūt sausām. Plaisas aizpildīt ar **Eporip** vai **Epojet**.
- Pamatnes porainība nodrošina **Primer EP** iesūkšanos pamatnē (vismaz 35 mm dziļumā).

Sastāva sagatavošana

Sajaukt produkta sastāvdaļas tādā daudzumā, kādu var izlietot 4-5 st. laikā: sajaukt 1 daļu sastāvdaļu A : 1 daļu sastāvdaļu B.

Primer EP uzklāšana

- **Primer EP** pamatnes gruntēšanai: uzklāt ar saru otu vai rullīti vienmērīgā kārtā. Pirms turpmākās pamatnes apstrādes ļaut šķīdinātājam pilnībā iztvaikot.
- **Primer EP** pamatnes ūdens uzsūces samazināšanai: uzklāt **Primer EP** vairākās kārtās, lai pilnībā aizpildītu pamatnes poras. Pirms katras nākamās kārtas uzklāšanas nogaidīt līdz šķīdinātājs ir pilnībā izgarojis no iepriekš uzklātās kārtas.
- **Primer EP** pamatnes nostiprināšanai: uzklāt vairākas kārtas ar pulverizatoru, otu vai rullīti, līdz pamatne ir pietiekami nostiprināta.

Vietās, kur **Primer EP** nav pilnībā iesūcies pamatnē, uzbērt smiltis pirms sastāvs ir nožuvis. Pirms turpināt pamatnes apstrādi, nogaidīt līdz **Primer EP** sastāvā esošais šķīdinātājs ir pilnībā izgarojis. Ja sastāvs neiesūcas virsmā, bet paliek uz tās, veidojas caurspīdīga plēvīte, kuru pirms turpmākās pamatnes apstrādes nepieciešams mehāniski notīrīt.

Primer EP



TEHNISKIE DATI

PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

	sastāvdaļa A	sastāvdaļa B
Konsistence:	šķidums	šķidums
Krāsa:	caurspīdīgs	caurspīdīgs
Specifiskā gravitāte: (g/cm³):	0,95	0,95
Maksimālais mitrums pamatnē:	5% - mērīts ar karbīda hidrometru (6 cm biežai plātnei)	
Sausais atlikums (%):	26	15
Uzglabāšanas laiks:	24 mēn.	24 mēn.
Bīstamība veselībai pēc EC 1999/45:	ļoti uzliesmojošs un bīstams apkārtējai videi. Sk. informāciju uz iepakojuma, sadaļu Drošības pasākumi un DDL.	ļoti uzliesmojošs.
Muitas kods:	3907 30 00	
Svara attiecība, A+B:	1:1	
Izstrādes laiks:	4-5 st.	
Darba temperatūra:	no +10°C līdz +40°C	
Polimerizācijas laiks:	apm. 24 st.	

DARBARĪKU TĪRĪŠANA

Nesacietējušu produktu no darbarīkiem un apģērba notīrīt ar šķīdinātāju. Sacietējušu produktu notīrīt mehāniski vai ar **Pulicol**.

PATĒRINŠ

Virsmas gruntēšanai: 500-700 g/m² vienam slānim.
Ūdens uzsūces ierobežošanai un pamatnes nostiprināšanai: atkarīgs no virsmas uzsūktspējas.

IEPAKOJUMS

5+5 kg iepakojumos.

UZGLABĀŠANA

Primer EP ir viegli uzliesmojošs. Ievērot visus ugunsdrošības pasākumus. Uzglabāt 24 mēn. sausā vietā, slēgtā, oriģinālā iepakojumā.

DROŠĪBAS PASĀKUMI

Primer EP sastāvdaļas A un B ir viegli uzliesmojošas. Neglabāt produktu tuvu atklātai liesmai un dzirkstelēm. Nesmēķēt produkta tuvumā.

Pārmērīga šķīdinātāja garaiņu ieelpošana var radīt miegainību un galvassāpes. Atkārtota produkta nokļūšana uz ādas vai acis var radīt alerģisku reakciju. Sastāvdaļa A saskaroties ar ādu var radīt izsitumus. Strādājot ar **Primer EP** izmantot aizsargtērpu, cimdus un aizsargbrilles. Darba vietā nodrošināt pietiekamu ventilāciju.

Primer EP sastāvdaļa A ir bīstama ūdenī mītošajiem organismiem. Nepieļaut produkta nokļūšanu apkārtējā vidē.

Sikāku un pilnīgāku informāciju par mūsu produktu drošu pielietojumu meklēt jaunākajās produkta Drošības Datu lapās.

TIKAI PROFESIONĀLAI IZMANTOŠANAI.

UZMANĪBU!

Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādīti šajā produkta aprakstā balstīti uz patreizējām zināšanām un pieredzi. Visa iepriekšminētā informācija dod ieteikumus un ir pakļauta izvērtēšanai.

Ikvienam, kas izmanto šo produktu, ir iepriekš jāpārliecinās, ka izvēlētais produkts ir piemērots attiecīgajam nolūkam. Lietotājam ir jāuzņemas visa atbildība gadījumā, ja produkts tiek izmantots citiem mērķiem nekā tas paredzēts vai arī tiek nepareizi pielietots. Visa piegāde no Mapei S.p.A. notiek saskaņā ar konkrētajā brīdī spēkā esošajiem pārdošanas un piegādes noteikumiem, kas tiek apstiprināti pasūtījuma veikšanas laikā.

Sikāku informāciju meklēt produkta Tehnisko datu lapās, kas pieejamas mūsu mājas lapā www.mapei.com

Visa iepriekšminētā informācija dod ieteikumus un ir pakļauta izvērtēšanai www.mapei.com

RAŽOTĀJS:

Mapei S.p.A., Via Cafiero 22, 20158 Milan, Italy

IZPLATĪTĀJS:

SIA "Velve M.S. Tehnoloģijas", Uriekstes 2A, LV 1005, Rīga
tālr.: 67460990, fakss: 67460996, mājas lapa: www.velvemst.lv



BUILDING THE FUTURE