



# Mapecoat I 62 W

**Divkomponentu ūdens  
bāzes epoksīdsveku  
sastāvs pārklājuma  
izveidei ar izteiki spīdīgu  
virsmu**



## PIELIETOJUMS

Mapecoat I 62 W ir ūdens bāzes epoksīdsveku bāzes produkts pārklājumu izveidei:

- Grīdām noliktavās, garāžas, tehniskajās telpās, I auksaimniecības ēkās, pagrabos un slimnīcās
- Sienām un griestiem lauksaimniecības, rūpniecības ēkās vai automazgātavās
- Pārklājuma izveidei grīdām un sienām telpās ar paaugstinātām higiēnas prasībām
- vecu epoksīdsveku bāzes pārklājumu virsmu atjaunošanai

Mapecoat I 62 W uzklājams uz betona un citām cementa bāzes pamatnēm.

## TEHNISKAIS APRAKSTS

Mapecoat I 62 W iviegli uzklāt gan uz grīdām, gan sienām.

Mapecoat I 62 W ir laba triecienzturība, laba ķīmiskā izturība un tas ir viegli tīrāms.

Mapecoat I 62 W nesatur šķīdinātāju un tas ir zemas emisijas produkts, kas klasificēts saskaņā ar M1.

Mapecoat I 62 W pieejams standarta krāsu toņos, kas uzskaņīti krāsu paletē un citos krāsu toņos saskaņā ar RAL / NCS, pēc pieprasījuma.

Mapecoat I 62 W atbilst prasībām, kas izteiktas EN 13813.

## IETEIKUMI

- Mapecoat I 62 W neklāt uz putekļainām, grubuļainām vai nevienmērīgām virsmām
- Neatšķaidīt Mapecoat I 62 W ar šķīdinātājiem
- Mapecoat I 62 W vienmēr uzklāt vienmērīgā kārtā.

## DARBA APRAKSTS

### Produkta sagatavošana

Betona pamatnei jābūt kompaktai, tīrai un bez putekļiem, ar gludu, vienmērīgu virsmu. Var izmantot parastās tīršanas metodes, piemēram, slīpēšanu un / vai skrotēšanu. Produkta uzklāšanas laikā pamatnes virsmas temperatūrai jābūt vismaz +10°C, un vismaz 3°C virs aktuālā rasas punkta. .

### Produkta sagatavošana

Sastāvdaļu A un B sajaukšanas brīdī to temperatūrai jābūt + 15°C vai vairak. Sastāvdaļu A pievienot sastāvdaļai B un sajaukt izmantojot lēnas darbības maisītāju apmēram 3 minūtes, līdz produkts klūst viendabīgs.

Produktu pirms lietošanas var atšķaidīt ar 10% ūdens.

### Sastāva uzklāšana

Izmantojot gludu epoksīdsveku bāzes pārklājuma izveidei

#### a. Grunts kārtā (pēc izvēles))

Gadijumā, ja pamatnes kvalitāte ir slikta vai pamatne ir ļoti absorbējoša, ieteicams, pirms Mapecoat I 62 W uzklāšanas, pamatni gruntēt ar Mapeprimer W.

Sagatavot Mapeprimer W, kā aprakstīts TDS, un uzklāt izmantojot gludu rullīti ar patēriņu apm. 0,2 kg/m<sup>2</sup>.

#### b. Pārklājums

Pirmā slāņa izveidei Mapecoat I 62 W jāatšķaida ar aptuveni 10% tīra ūdens (ja Mapeprimer W netiek izmantots), lai nodrošinātu labu saķeri uz pārklājumu.

Mapecoat I 62 W uzklāt vienmērīgā biezumā, izmantojot gludu rullīti vai bezgaisa pulverizatoru ar patēriņu apm -0,25 kg/m<sup>2</sup>.

Mapecoat I 62 W: W ir divkomponentu ūdens bāzes epoksīdsveku sastāvs pārklājuma izveidei ar izteikti spīdīgu virsmu. Produkts atbilst prasībām, kas noteiktas EN 13813

## Tehniskie dati (tipiskās vērtības)

PRODUKTA APRAKSTS	Komponents A:	Komponents B:	
<b>Krāsa:</b>	caurspīdīgs	dažādās krāsās	
<b>Konsistence:</b>	šķidrums	blīvs šķidrums	
<b>Blīvums (g/cm<sup>3</sup>):</b>	1,12	1,31	
<b>Brūkfilda viskozitāte pie +23°C (mPa·s):</b>	apm. 1 130	apm. 2090	
UZKLĀŠANAS DATI			
<b>Svara attiecība:</b>	1:3.4 komponents A: komponents B		
<b>Maisījuma krāsa:</b>	dažādās krāsās		
<b>Maisījuma konsistence:</b>	blīvs šķidrums		
<b>Maisījuma blīvums (kg/m<sup>3</sup>):</b>	apm. 1 240		
<b>Maisījuma brūkfilda viskozitāte (mPa·s):</b>	apm. 5000		
<b>Darba temperatūra:</b>	+10 līdz +30 °C		
<b>Izstrādes laiks +20 °C :</b>	50 min.		
PĀRKLĀJUMA ĪPAŠĪBAS (7 dienas pie 50% R.H.)			
<b>Žūšanas laiks (BYK žūšanas laika indikators):</b>	11 stundas		
<b>Gaidīšanas laiks pirms pakļaušanas gājēju noslodzei:</b>	24 stundas		
<b>Pilnībā nocietējis:</b>	7 dienas		
<b>Tabera adhēzija (CS 10 / 1000 g /1000 cikli):</b>	60 mg		
Produkta vai sistēmas veikspējas parametriem	Testa metodes	Prasības saskaņā ar EN 13813 sintētisko sveku javām	Produkta vai sistēmas veikspēja
<b>Noturība pret berzi:</b>	EN 13892-4	< AR1	AR 0,5*
<b>Adhēzija:</b>	EN 13892-8:2004	> 1,5 N/mm <sup>2</sup>	> 4,7 N/mm <sup>2</sup>
<b>Triecienizturība:</b>	EN 6272-1	> IR4	> IR4
<b>Ugunsdrošība:</b>	EN 13501-1	Deklarētā vērtība	E <sub>fl</sub>

\* Korekcijas saskaņā ar (EN ISO 5470-1)

Otro **Mapecoat I 62 W** slāni uzklāt nākamajā dienā. Ja nepieciešams, **Mapecoat I 62 W** var atšķaidīt, sastāvam pievienojot 5-10% tīra ūdens. **Mapecoat I 62 W** uzklāt vienmērīgā biezumā, izmantojot gludo rullīti vai bezgaisa pulverizatoru ar patēriņu apm. 0,2 -0,25 kg/m<sup>2</sup>

Atkarībā no pamatnes un, reizēm izvēlētās krāsas, nepieciešma uzklāt arī trešo kārtu.

### IEVĒROT!

Cietēšanas laikā vienmēr nodrošināt pietiekamu ventilāciju, bet izvairīties no tiešo ventilatoru izmantošanas, tiešas esošās ventilācijas vai lielu durvju atstāšanas valā, jo tas var izraisīt vizuālu defektu rašanos (piemēram, spīdumu) uz noslēdošā pārklājuma.

Ja produkts tiek uzklāts vietās ar augstu CO<sub>2</sub> koncentrāciju, augstu mitruma līmeni un / vai pie temperatūras, kas zemāka par 3 grādiem virs rasas punkta, virsma var palikt lipīga un var parādīties vizuāli defekti. Pirms

turpmākas apstrādes, šis slānis jānoņem un virsma jāpārklāj no jauna.

### DARBARĪKU TIRĪŠANA

Instrumenti un iekārtas jānomazgā uzreiz pēc lietošanas ar tīru ūdeni un ziepēm. Pēc produkta nocietēšanas, produktu var notīrīt tikai mehāniski.

### PATĒRIŅŠ

Izmantojot kā pārklājumu, 0,2 - 0,25 kg / m<sup>2</sup> vienam slānim.

Patēriņš ir atkarīgs no temperatūras, pamatnes raupjuma un absorbētspējas.

### IEPAKOJUMS

11 iepakojumos:  
Komponents A = 2,5 kg un  
Komponents B = 8,5 kg

### UZGLABĀŠANA

Produkts nemaina savas īpašības uzglabājot 12 mēnešus pie temperatūras no +5 līdz + 30°C, neatvērtā oriģinālajā iepakojumā.

## **DROŠĪBAS PASĀKUMI SAGATAVOJOT UN LIETOJOT PRODUKTU**

**Mapecoat I 62 W** komponenti A un B var kairināt un var izraisīt alerģiju, tiem, kam raksturīgs jutīgums pret šādiem produktiem. Ieteicams izmantot cimdus un aizsargbrilles, kā arī veikt parastos piesardzības pasākumus attiecībā uz darbībām ar ķīmiskiem produktiem.

Ja produkts nonāk uz ādas vai acīs, skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisko paīdzību.

**Mapecoat I 62 W** komp. A un B ir arī bīstami ūdens organismiem. Nepieļaut produkta nokļūšanu apkārtējā vidē. Papildus informāciju sk. produkta Drošības datu lapās.

For further and complete information about the safe use of our product please refer to our latest version of the Material Safety Data sheet.

**UZMANĪBU! TIKAI PROFESIONĀLAI  
IZMANTOŠANAI**

## **UZMANĪBU!**

Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādīti šajā produkta aprakstā balstīti uz patreizējām zināšanām un pieredzi. Visa iepriekšminētā informācija dod ieteikumus un ir pakļauta izvērtēšanai. Ikvienam, kas izmanto šo produktu, ir iepriekš jāpārliecinās, ka izvēlētais produkts ir piemērots attiecīgajam nolūkam. Lietotājam ir jāuzņemas visa atbildība gadījumā, ja produkts tiek izmantots citiem mērķiem nekā tas paredzēts vai arī tiek nepareizi pielietots.

**Sīkāku informāciju meklēt produkta  
Tehnisko datu lapās, kas pieejamas mūsu  
mājas lapā [www.mapei.lv](http://www.mapei.lv)**

**Produkta references  
pieejamas pēc pieprasījuma  
vai [www.mapei.lv](http://www.mapei.lv)**

Mapecoat  
162 W

Any reproduction of texts, photos and illustrations published here is prohibited and subject to prosecution

6766-04-2016 (LV)



BUILDING THE FUTURE