

Plastimul Primer

**Šķīdinātāju nesaturošs
bitumena bāzes
gruntēšanas sastāvs,
pamatnes apstrādei
pirms Plastimul grupas
produktu uzklāšanas**



PIELIETOJUMS

Plastimul Primer piemērots pamatnes ūdensuzsūces izlīdzināšanai un pamatnes adhēzijas uzlabošanai ar **Plastimul** grupas hidroizolācijas produktiem.

TEHNISKAIS APRAKSTS

Plastimul Primer ir viegli uzklājama, šķīdinātāju nesaturoša vienkomponenta bitumena bāzes emulsija, kas izgatavota atbilstoši MAPEI zinātniskajās laboratorijās izstrādātajai receptūrai.

Plastimul Primer uz pamatnes uzklāt ar saru otu vai rullīti. Izveidotais **Plastimul Primer** slānis ātri nožūst un ir noturīgs pret gruntī esošo agresīvo vielu iedarbību.

Plastimul Primer ātri nožūst.

Plastimul Primer nostiprina pamatni un uzlabo adhēziju ar **Plastimul** grupas hidroizolācijas produktiem.

Plastimul Primer ir noturīgs pret novecošanos un tam ir laba adhēzija ar sausu pamatni.

Plastimul Primer piemērots gan iekšdarbiem, gan ārdarbiem.

IETEIKUMI

- Nepievienot **Plastimul Primer** šķīdinātāju.
- Nepievienot **Plastimul Primer** cementu vai piedevas.
- Neuzklāt **Plastimul Primer**, ja temperatūra ir zemāka par +5 °C vai augstāka par +30 °C.
- Nelietot **Plastimul Primer** kā virsmas gruntēšanas sastāvu, ja pamatnes hidroizolācijas izveidei nav paredzēts izmantot **Plastimul** grupas produktus.
- Neklāt **Plastimul Primer** uz pamatnēm, kuras pakļautas ūdens negatīvam spiedienam.
- Neklāt produktu uz vecām betona pamatnēm un pamatnēm, kuras ir apstrādātas ar bitumenu.

- Neklāt **Plastimul Primer** uz pamatnēm, kuras ir apstrādātas ar darvu.

DARBA APRAKSTS

Pamatnes sagatavošana

Pirms sastāva uzklāšanas uz betona bloku, teracota, šūnbetona bloku, ķieģeļu un pumeka pamatnēm, pārlicināties, ka tās ir tīras, stabilas un pietiekami līdzenas.

Attīrīt šuves starp ķieģeļiem vai blokiem no pielabojuumiem, kuri nav pietiekami stingri saistīti ar pamatni. Ja hidroizolācijas klājumu nepieciešams uzklāt īsā laikā, attīrītās šuves aizpildīt ar ātri cietējošo, ar šķiedrām armēto, cementa bāzes javu **Mapegroust Fast-Set**, vai bezrukuma ar šķiedrām armēto javu **Mapegroust Thixotropic**. Lai novērstu pamatnes virsmas defektus, kas ir dziļāki par 5 mm, virsmu izlīdzināt ar **Planitop Fast-Set**.

Ja virsmas defektu dziļums nepārsniedz 5 mm, virsmu izlīdzināt ar bitumena bāzes hidroizolācijas produktu, kas izveido gludu virsmu bez gaisa porām. Pamatni iespējams izlīdzināt arī ar javu, kas iegūta, sajaucot smiltis ar cementu un pievienojot lateksa sastāvu **Planicrete**. Sienu un grīdu sadures vietas apstrādāt ar **Mapegroust Fast-Set** vai **Mapegroust Thixotropic**.

Uzklāšanas veids

Pirms lietošanas produktu sakratīt, līdz sastāvs iegūst vienmērīgu konsistenci. **Plastimul Primer** uzklāt uz sausas pamatnes, vienā slānī, izmantojot saru otu vai rullīti. Uzklātais slānis nožūst 30 min. laikā.

Darbarīku tīrīšana

Saistīties nesākušu sastāvu no virsmām notīrīt,

Plastimul Primer



TEHNISKIE DATI (tipiskās vērtības)

PRODUKTA APRAKSTS

Konsistence:	šķidrums
Krāsa:	melns
Blīvums (kg/cm ³):	1
pH:	10
Brūkfilda viskozitāte (mPa-s):	15 (# 1 - rpm 100)
Sausais atlikums (%):	20

UZKLĀŠANAS DATI (pie +23 °C - W50%)

Darba temperatūra:	no +5 °C līdz +30 °C
Pamatnes stāvoklis:	sauss vai nedaudz mitrs
Gaidīšanas laiks līdz pārklāšanai:	pēc sacietēšanas

izmantojot ūdeni. Nocietējušu sastāvu notīrīt ar šķīdinātāju vai mehāniski.

PATĒRIŅŠ

Atkarībā no pamatnes blīvuma un absorbētspējas – apm. 100-200 g/m².

IENAKOJUMS

10 kg, plastmasas spaiņos.

UZGLABĀŠANA

12 mēn.

DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS SAGATAVOJOT UN STRĀDĀJOT AR PRODUKTU

Norādījumi produktu drošai lietošanai atrodami jaunākajās DDL versijās, kas atrodamas mājas lapā www.mapei.no

TIKAI PROFESIONĀLAI IZMANTOŠANAI.

UZMANĪBU!

Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādīti šajā produkta aprakstā balstīti uz patreizējām zināšanām un pieredzi. Visa iepriekšminētā informācija dod ieteikumus un ir pakļauta izvērtēšanai. Ikvienam, kas izmanto šo produktu, ir iepriekš jāpārlicinās, ka izvēlētais produkts ir piemērots attiecīgajam nolūkam. Lietotājam ir jāuzņemas visa atbildība gadījumā, ja produkts tiek izmantots citiem mērķiem nekā tas paredzēts vai arī tiek nepareizi pielietots.

Sīkāku informāciju meklēt produkta Tehnisko datu lapās, kas pieejamas mūsu mājas lapā www.mapei.no

IEVĒRĪBAI!

Šis Tehnisko datu lapas saturs var tikt iekopēts citā ar projektu saistītā dokumentācijā, tomēr iegūtais dokuments nav uzskatāms par papildinājumu un neaizstāj aktuālo produkta Tehnisko datu lapu, MAPEI produkta iestrādes brīdī. Jaunāko un aktuālāko Tehnisko datu lapu iespējams lejuplādēt ražotāja mājaslapā www.mapei.no

JEBKURI TEHNISKO DATU LAPAS FORMULĒJUMA VAI PRASĪBU GROZĪJUMI ATBRĪVO MAPEI NO ATBILDĪBAS.

**Produkta references
pieejamas pēc
pieprasījuma vai
www.mapei.no**



BUILDING THE FUTURE