

ULTRACARE INTENSIFIER W

Ūdens bāzes polimēru mikroemulsija ar augstu iesūkšanās spēju un aizsargājošu un krāsu paspilgtinošu efektu



PIELIETOJUMS

UltraCare Intensifier W ir inovatīvs ūdens bāzes sastāvs, ko izmanto, lai saglabātu un uzlabotu dabīgā akmens ar vidēji augstu uzsūktspēju, terakotas, teraco, marmora šķembu flīžu, cementa flīžu un rūpnieciski ražota akmens krāsu iekšdarbos un ārdarbos.

TEHNISKAIS APRAKSTS

Uzklājot uz materiāla virsmas, tas atsvaidzina, uzlabo un paspilgtina krāsu. Piemērots uzklāšanai uz grīdām un sienām iekšdarbos un ārdarbos. Ideāli piemērots logu apmalēm, durvju sliekšņiem, dekoratīviem elementiem un darba virsmām.

Tā īpašā ūdens emulsijas formula ļauj produktu uzklāt pat uz mitrām pamatnēm. Produkts ir ideāli piemērots jebkurā situācijā, kad atlikušais mitrums kavē līdzvērtīgu šķīdinātāju bāzes produktu (piemēram, **UltraCare Intensifier S**) uzklāšanu.

UltraCare Intensifier W nodrošina virsmām noturīgu un ļoti efektīvu ūdens un eļļas noturīgu pārklājumu, aizsargā tās no traipiem un samazina netīrumu uzsūkšanas līmeni.

Tas ir izturīgs pret gājēju noslodzi un UV stariem, neveido uz virsmas plēvi un ļoti maz ietekmē materiāla tvaiku caurlaidību vai pretslīdes īpašības. Virsmas jāapstrādā tikai ar vienu produktu.

IETEIKUMI

- Produkts nav piemērots akmens un rūpnieciski ražota akmens virsmām ar pulētu virsmu vai zemu uzsūktspēju (lietot **UltraCare Intensifier S**).
- Vienmēr veikt iepriekšēju pārbaudi virsmas parauga laukumam, lai pārliecinātos par produkta iedarbību.
- Uzklāt produktu tikai uz virsmām, kas ir izturīgas pret šķīdinātājiem, un vienmēr valkāt piemērotu aizsargapģērbu.
- Ja galvenā prasība ir nodrošināt virsmas aizsardzību pret ūdeni un eļļu, un aizsargāt tās pret traipu veidošanos, ieteicams izmantot **UltraCare Stain Protector W**, **UltraCare Stain Protector W Plus** vai **UltraCare Stain Protector S** (lūdzu, skatīt attiecīgās Tehnisko Datu lapas).
- Pēc **UltraCare Intensifier W** uzklāšanas nav iespējams atjaunot virsmas to sākotnējā stāvoklī. Pirms produkta uzklāšanas uz visas virsmas, vienmēr veikt iepriekšēju pārbaudi nelielā, neeksponētā virsmas laukumā vai apstrādājamā materiāla paraugam, lai pārliecinātos, kā tas ietekmē tā virsmu.
- Apstrādi var atkārtot pēc noteikta laika, lai saglabātu sastāva iedarbību, īpaši ārdarbos, un atkarībā no materiāla veida, atmosfēras faktoru iedarbības, noslodzes un berzes noslodzes, kas tam jāiztur.
- Neuzklāt produktu uz atklātām virsmām, ja dažu nākamo stundu laikā pēc uzklāšanas ir gaidāms lietus.
- Ja produktu lieto iekštelpās, uzklāšanas un žūšanas laikā pārliecināties, ka telpa ir labi vēdināta.

DARBA APRAKSTS

Lietošanai gatavs produkts; nav nepieciešams atšķaidīt ar ūdeni. Sakratīt pirms lietošanas. Uzklāt **UltraCare Intensifier W** uz sausas (vai nedaudz mitras) pamatnes ar otu, rullīti vai flīsa aplikatoru. Izlīdzināt produktu plānā un vienmērīgā kārtā uz apstrādājamās virsmas ar drānu, lai palīdzētu tam iekļūt materiālā un noņemt lieko mitro produktu pirms tā nožūšanas (normālos apstākļos 5-10 minūtes). Faktiskais laiks ir atkarīgs no vides apstākļiem un apstrādājamā materiāla absorbētspējas. Virsmas var pakļaut gājēju noslodzei pēc 8 stundām pēc uzklāšanas (uzklājot +23°C ar W50%). Lai vēl vairāk uzlabotu materiāla krāsu, var uzklāt papildu produkta kārtas, starp katru uzklāšanu nogaidot vienu stundu un atkārtojot iepriekš aprakstītās darbības.

PATĒRIŅŠ

Līdz 30 m² virsma ar 1 litru **UltraCare Intensifier W** (viena kārtā). Patēriņu lielā mērā ietekmē apstrādājamās pamatnes absorbcijas līmenis un virsmas veids.

IEPAKOJUMS

UltraCare Intensifier W tiek piegādāts 1 litra tvertnēs.

UZGLABĀŠANA

24 mēn. neatvērtā oriģinālajā iepakojumā.

DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS SAGATAVOJOT UN STRĀDĀJOT AR PRODUKTU

Norādījumi produktu drošai lietošanai atrodami jaunākajās DDL versijās, kas atrodamas mājas lapā www.mapei.no

TIKAI PROFESIONĀLAI IZMANTOŠANAI.

TEHNISKIE DATI (tipiskās vērtības)

PRODUKTA APRAKSTS

Konsistence:	viendabīgs šķidrums
Krāsa:	piena balts
pH (pie +20°C) neatšķaidīts:	7,0
Blīvums pie +20°C:	1,02 g/cm ³
EMICODE:	EC1 Plus – ļoti zema emisija

UZKLĀŠANAS DATI

Atšķaidīšanas proporcija:	gatavs lietošanai
Virsmas nožūšanas laiks:	> 60 min
Darba temperatūra:	no +5°C līdz +35°C

UZMANĪBU!

Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādīti šajā produkta aprakstā balstīti uz patreizējām zināšanām un pieredzi. Visa iepriekšminētā informācija dod ieteikumus un ir pakļauta izvērtēšanai. Ikvienam, kas izmanto šo produktu, ir iepriekš jāpārliedzinās, ka izvēlētais produkts ir piemērots attiecīgajam nolūkam. Lietotājam ir jāuzņemas visa atbildība gadījumā, ja produkts tiek izmantots citiem mērķiem nekā tas paredzēts vai arī tiek nepareizi pielietots.

Sīkāku informāciju meklēt produkta Tehnisko datu lapās, kas pieejamas mūsu mājas lapā www.mapei.no

IEVĒRĪBAI!

Šīs Tehnisko datu lapas saturs var tikt iekopēts citā ar projektu saistītā dokumentācijā, tomēr iegūtais dokuments nav uzskatāms par papildinājumu un neaizstāj aktuālo produkta Tehnisko datu lapu, MAPEI produkta iestrādes brīdī. Jaunāko un aktuālāko Tehnisko datu lapu iespējams lejuplādēt ražotāja mājaslapā www.mapei.no

JEBKURI TEHNISKO DATU LAPAS FORMULĒJUMA VAI PRASĪBU GROZĪJUMI ATBRĪVO MAPEI NO ATBILDĪBAS.

11010-4-2023-lv

Šeit publicēto tekstu, fotogrāfiju un ilustrāciju pārpublicēšana ir aizliegta, un par šādu darbību var tikt ierosināta krimināllieta.

