

MAPETACK

Ūdens dispersijas līme tekstila un citu elastīgu segumu fiksācijai

MAPETACK ir vienā kārtā uzklājama akrila ūdens dispersijas līme baltā krāsā. *MAPETACK* ir neuzliesmojošs produkts, kas nesatur kaitīgus savienojumus. Tādēļ *MAPETACK* drīkst uzglabāt nepaaugstinātas drošības noliktavās un, strādājot ar to, nav jāievēro speciāli drošības pasākumi.

MAPETACK ir lietojama gan kā fiksācijas līme, gan kā līme, kuru izmanto pastāvīgai segumu pielīmēšanai. Abos gadījumos līmes slānis ir viegli noņemams ar ūdeni.

PIELIETOJUMS:

- PVC un paklāja flīžu pielīmēšanai;
- Lateksa pamatnes tekstila segumu, sintētiskās vai dabiskās džutas un citu elastīgu grīdas segumu pielīmēšanai.

PAMATNES:

Mitruma neabsorbējošas pamatnes tādas kā marmora un keramisko flīžu klājumi, PVC, gumijas, linoleja u.c. segumi.

IETEIKUMI:

- Neklāt līmi uz mitrām virsmām vai virsmām, kuras pakļautas kapilārā mitruma iedarbībai;
- Neizmantot *MAPETACK* segumu pielīmēšanai uz porainām vai mitruma neizturīgām virsmām (piem., uz poraina betona, koka vai parketa segumiem u.c.), jo līmes slāņa noņemšanas procedūra var būt apgrūtināta vai arī pamatne var tikt pakļauta deformācijām.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA:

Pamatnei jābūt blīvai ar pazeminātu porainību, pilnībā sausai, līdzenai, noturīgai, attīrītai no putekļiem, krāsas, vaska, eļļas, rūsas, ģipša paliekām un nesaistītām materiāla daļiņām.

Eksistējošajiem teracco, marmora vai flīžu klājumiem jābūt ar pietiekamu adhēziju ar pamatni un rūpīgi notīrītiem. Pamatnes virsmās esošās plaisas un nelīdzenumus ieteicams aizpildīt ar piemērotiem MAPEI materiāliem atbilstoši tehniskajiem aprakstiem.

Mitruma absorbējošas virsmas (piem., virsmas, kuras izlīdzinātas ar pašizlīdzinošajiem sastāviem, vai ģipsi saturošas virsmas) pirms *MAPETACK* līmes uznešanas un seguma pielīmēšanas apstrādāt ar ūdens necaurlaidīgu gruntēšanas sastāvu *PRIMER S* vai *PRIMER EP*. Gaidīt līdz gruntēšanas sastāvs ir pilnībā nožuvis.

Pirms gruntēšanas pārbaudīt virsmas mitrumu ar karbīda vai elektrisko mitruma mērītāju. Virsmai obligāti jābūt izolētai no kapilārā mitruma. Maksimālais pieļaujamais mitruma daudzums cementu saturošām virsmām ir 2,5 - 3%, savukārt ģipsi un anhidrītu saturošām virsmām - 0,5%. Zem tā saucamajām “peldošajām” grīdām nepieciešams izveidot tvaika barjeru, lai izvairītos no kapilārā mitruma iedarbības.

LĪMES UZKLĀŠANA:

MAPETACK izmantošana grīdas seguma flīžu fiksācijai

MAPETACK līmi uzklāt uz grīdas virsmas ar MAPEI špaktelļāpstiņu Nr.1. Izmantot pietiekamu līmes daudzumu, lai visa virsma būtu vienmērīgi noklāta. *MAPETACK* patēriņš ir robežās no 150 līdz 200g/m². Ja līmi uz grīdas virsmas ir paredzēts uzklāt ar rullīti, *MAPETACK* sajaukt ar 10-15% ūdens. Šajā gadījumā *MAPETACK* patēriņš ir robežās no 100 līdz 150g/m². Pirms grīdas seguma

flīžu pielīmēšanas nogaidīt 20-30 min. līdz iztvaiko liekais ūdens daudzums. Flīžu līmēšanu sākt pēc tam, kad baltais *MAPETACK* līmes slānis kļūst bezkrāsains. Segumu pielīmēt 3 st. laikā pēc līmes uzklāšanas uz virsmas. Tūlīt pēc seguma pielīmēšanas, to nepieciešams stingri piespiest pie pamatnes un veikt nepieciešamās korekcijas.

MAPETACK izmantošana grīdas seguma flīžu pielīmēšanai

MAPETACK līmi uzklāt uz grīdas virsmas ar špaktelļāpstiņu tik biezā kārtā, lai grīdas seguma flīzes tiktu 100% pielīmētas. Pēc līmes uzklāšanas uz grīdas virsmas nogaidīt līdz 10 min. Nogaidīšanas laiks ir atkarīgs no apkārtējās vides temperatūras un līmes slāņa biezuma. Segumu pielīmēt 20 min. laikā pēc līmes slāņa uzklāšanas uz grīdas virsmas. *MAPETACK* patēriņš ir robežās no 250 līdz 350g/m². Grīdas segumu tūlīt pēc pielīmēšanas pie pamatnes piespiest ar koka vadulu vai rullīti.

Stingri ievērot grīdas seguma ražotāja instrukcijas.

DARBARĪKU TĪRĪŠANA:

Pēc grīdas seguma noņemšanas, *MAPETACK* līmes slāni nomazgāt ar remdenu ūdeni un mazgāšanas līdzekļiem.

PATĒRIŅŠ:

MAPETACK patēriņš ir 150-350g/m² atkarībā no seguma pielīmēšanas veida.

IĒPAKOJUMS:

MAPETACK līme iepakota 9kg, 5kg un 2,5kg iepakojumos.

UZGLABĀŠANA:

Uzglabāt 12 mēnešus neatvērtā, oriģinālā iepakojumā. Neuzglabāt vietās, kur temperatūra ir zemāka par 0°C.

TEHNISKIE DATI:

Konsistence:	krēmveida pasta
Krāsa:	balta
Tilpummasa:	1,0 g/cm ³
PH- līmenis:	8,0
Sausais atlikums:	64%
Brookfielda viskozitāte:	17000 (cPs)
Bīstamība veselībai saskaņā ar EEC 88/379:	nav bīstams
Darba temperatūra:	no +10°C līdz +35°C
Uzliesmojamība:	neuzliesmo
Nogaidīšanas laiks:	0-10min.
Pielīmēšanu sākt:	līmes slānis kļuvis caurspīdīgs
Līmēšanas ilgums:	20 min.
Gatavība nelielai mehāniskai slodzei:	2-3 st.
Gatavība ekspluatācijai:	12-24 st.
Apsildāmās grīdas:	piemērots
Mitruma izturība:	neizturīgs
Izturība pret novecošanos:	lieliska

RAŽOTĀJS: Mapei S.p.A., Via Cafiero 22, 20158 Milan, Italy.



IZPLATĪTĀJS: SIA "Velve M.S. Tehnoloģijas", Uriekstes iela 2a, Rīga LV 1005,
tālr.: 67460990, fakss: 67460996, mājas lapa: www.velvemst.lv