

Silexcolor Primer

Modificēts kālija silikāta bāzes ūdens dispersijas gruntēšanas sastāvs pamatnes apstrādei pirms krāsošanas ar Silexcolor grupas produktiem



PIELIETOJUMS

Silexcolor Primer ir modificēts kālija silikāta bāzes ūdens dispersijas gruntēšanas sastāvs, ko izmanto adhēzijas uzlabošanai un virsmas ūdens uzsūces izlīdzināšanai pirms tās apstrādes ar krāsainajiem Silexcolor grupas produktiem.

Silexcolor Primer kopā ar **Silexcolor** krāsām veido aizsargpārklājumu, kas aizsargā mūrus pret piesārņotas vides, UV staru un mitruma negatīvo iedarbību. Izveidotais pārklājums neierobežo mūru ūdens tvaiku caurlaidību un tam piemīt augsta dekoratīvitate.

Izmantošanas piemēri

- **Mape-Antique** un **Poromap** apmetumu virsmu apstrādei pirms to krāsošanas.
- Mūru žāvējošu apmetumu virsmu apstrādei pirms to krāsošanas.
- Cementa un kaļķa apmetumu virsmu apstrādei pirms to krāsošanas.

TEHNISKAIS APRAKSTS

Silexcolor Primer ir modificēts kālija silikāta bāzes ūdens dispersijas gruntēšanas sastāvs, ko izmanto adhēzijas uzlabošanai un virsmas ūdens uzsūces izlīdzināšanai pirms tās apstrādes ar krāsainajiem **Silexcolor** grupas produktiem.

Silexcolor Primer dziļi iesūcas minerālā virsmā, neveidojot plēvi līdzīgu slāni un neierobežojot konstrukcijas tvaika caurlaidību.

Silexcolor Primer paaugstina pamatnes un **Silexcolor** grupas produktu adhēziju, aktivizējot šo produktu silikatizēšanās procesu.

Silexcolor Primer ierobežo virsmas putekļošanu pirms tās turpmākās apstrādes.

Silexcolor Primer nepiemīt nepatīkama smaka un tas nesatur šķīdinātājus. Līdz ar to šo produktu var izmantot slēgtās telpās vai vietās, kur nav pietiekama ventilācija.

IETEIKUMI

- Neklāt **Silexcolor Primer** uz virsmām, kuras ir iepriekš krāsotas.
- Pirms virsmu apstrādes ar **Silexcolor** grupas produktiem pamatni visos gadījumos apstrādāt ar **Silexcolor Primer** gruntēšanas sastāvu.
- Strādājot ar produktu, izmantot aizsargcimdus un aizsargbrilles.
- Pirms virsmas apstrādes ar **Silexcolor Primer** gruntēšanas sastāvu nosegt tās daļas, kurām netiks izveidots dekoratīvais pārklājums (logus, flīzes u.tml.). Pretējā gadījumā var veidoties nenotīrāmi pleķi.
- Produktu nepārliet stikla vai metāla traukos.

DARBA APRAKSTS

Virsmas sagatavošana:

Virsmām, kuras paredzētas pārklāt ar **Silexcolor Primer**, jābūt pilnībā attīrītām no netīrumiem, putekļiem, smērvielām, eļļām, krāsām u.tml. Attīrītām virsmām jābūt sausām, stingrām un pilnībā attīrītām no vecā krāsojuma paliekām. Virsmai jābūt izlīdzinātai un porām aizpildītām.

Produkta sagatavošana

Silexcolor Primer ir lietošanai gatavs.

Silexcolor Primer uzklāšana:

Silexcolor Primer pirms uzklāšanas samaisīt. **Silexcolor Primer** uz virsmas uzklāt ar otu, rullīti vai pulverizatoru vienā kārtā. Virsmu krāsot ar **Silexcolor** krāsām pēc **Silexcolor Primer** nožūšanas, t.i., pēc 12-24 stundām. Pirmās 12 st. pēc gruntēšanas sastāva uzklāšanas virsmu sargāt no lietus iedarbības.

DROŠĪBAS PASĀKUMI STRĀDĀJOT AR PRODUKTU UN TO UZGLABĀJOT

Ja produkts iekļūst acīs, skalot tās ar lielu ūdens daudzumu un meklēt medicīnisko palīdzību.

Silexcolor Primer



TEHNISKIE DATI

PRODUKTA SILEXCOLOR PRIMER RAKSTUROJUMS

Konsistence:	šķīdums
Krāsa:	bezkrāsains
Tilpummasa (g/cm³):	0,9
Viskozitāte (Ø = 4, +20°C):	30 sek.
Sausais atlikums (%):	14
Uzglabāšanas laiks:	12 mēneši oriģinālā, neatvērtā iepakojumā
Bīstamība veselībai (saskaņā ar EC 1999/45):	nav kaitīgs. Pirms lietošanas iepazīties ar produkta Drošības datu lapām un sadaļu Darba drošība, kā arī skatīt informāciju uz iepakojuma
Uzliesmošana:	neuzliesmojošs
Muitas kods:	3209 10 00

UZKLĀŠANAS DATI

Žūšanas laiks, +20°C:	5-6 stundas
Krāsošana, +20°C:	pēc 24 stundām
Darba temperatūra:	+5°C līdz +35°C

DARBARĪKU TĪRĪŠANA

Tūlīt pēc darbu beigšanas darbarīkus mazgāt ar ūdeni.

PATĒRINŠ

0,1-0,15 g/m².

IEPAKOJUMS

10 kg iepakojumā.

UZGLABĀŠANA

Uzglabāt 12 mēn. oriģinālā iepakojumā, sausā telpā, kurā temperatūra ir no +5°C līdz +30°C.

DARBA DROŠĪBA

Silexcolor Primer atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai nesatur bīstamas sastāvdaļas. Kaut gan, strādājot ar produktu, ieteicams lietot aizsargcimdus un aizsargbrilles, kā arī ievērot visus drošības pasākumus, kādi tiek izvirzīti, strādājot ar ķīmiskām vielām. Drošības datu lapas ir pieejamas pēc pieprasījuma.

TIKAI PROFESIONĀLAI IZMANTOŠANAI.

UZMANĪBU!

Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādīti šajā produkta aprakstā, balstīti uz patreizējām zināšanām un pieredzi. Visa iepriekšminētā informācija dod ieteikumus un ir pakļauta izvērtēšanai.

Ikvienam, kas izmanto šo produktu, ir iepriekš jāpārlicinās, ka izvēlētais produkts ir piemērots attiecīgajam nolūkam. Lietotājam ir jāuzņemas visa atbildība gadījumā, ja produkts tiek izmantots citiem mērķiem nekā tas paredzēts vai arī tiek nepareizi pielietots. Piegāde no Mapei S.p.A. notiek saskaņā ar konkrētajā brīdī spēkā esošajiem pārdošanas un piegādes noteikumiem, kas tiek apstiprināti pasūtījuma veikšanas laikā.

Visa iepriekšminētā informācija dod ieteikumus un ir pakļauta izvērtēšanai www.mapei.com

RAŽOTĀJS:

Mapei S.p.A., Via Cafiero 22, 20158 Milan, Italy

IZPLATĪTĀJS:

SIA "Velve M.S. Tehnoloģijas", Ganību dambis 31, LV 1005, Rīga
tālr.: 67460990, fakss: 67460996, mājas lapa: www.velvemst.lv

