

MAPEI **Quarzolite Tonachino**

**Akrila bāzes apmetums
iekšdarbiem un ārdarbiem**



**NODROŠINA LABU VIRSMAS
AIZSARDZĪBU**

AUGSTA AIZPILDĪTSPĒJA

PIELIETOJUMS

Akrila bāzes plānkārtas apmetums ar raupju struktūru piemērots iekšdarbiem un ārdarbiem. Piemērots dekoratīva aizsargpārklājuma izveidei un virsmas nevienmērīgumu novēršanai visu veidu būvēm, arī tām, kuras iepriekš ir bijušas krāsotas.

Pielietojuma piemēri

- Dekoratīvā klājuma izveidei uz cementa vai kaļķa bāzes apmetumiem.
- Dekoratīvs aizsargpārklājums **Mapetherm** sistēmai un visu veidu ārējo izolācijas sistēmām.
- Piemērots pārklājuma izveidei uz vecas krāsas slāņiem, veciem akrila vai minerālo apmetumu pārklājumiem, ja vien tie ir cieši saistīti ar pamatni.

TEHNISKAIS APRAKSTS

Quarzolite Tonachino ir elastīgs, ar šķiedrām pastiprināts, vienā slānī uzklājams apmetums ar raupju apdari iekšdarbiem un ārdarbiem, kas izgatavots no akrila sveķiem ūdens dispersijā, kvarca smiltīm un gaismas izturīgiem pigmentiem.

Quarzolite Tonachino sastāvā ir sintētiskās šķiedras, kas nodrošina labu izturību pret plaisāšanu.

Quarzolite Tonachino ir izturīgs pret visa veida klimatiskajiem apstākļiem, smoga agresīvo iedarbību, sālsūdeni un saules gaismu, un veido nodilumizturīgu, ilgmūžīgu aizsargpārklājumu.





Quarzolite Tonachino
pielietojuma piemērs,
privāta ēka Figerasā,
Spānija



Augstāk minētā
pielietojuma tuvplāns -
Figerasa, Spānija

Quarzolite Tonachino piemīt teicama adhēzija ar visu veidu apmetumiem, kā arī ar krāsu, kas cieši saistīta ar pamatni.

Quarzolite Tonachino piešķir virsmai pievilcīgu raupju apdari un ir pieejams plašā krāsu gammā, izmantojot **ColorMap®** automātisko tonēšanas sistēmu.

Quarzolite Tonachino atbilst EN 15824 prasībām 4 ("Specifikācijas organisko saistvielu apmetumam iekšdarbiem un ārdarbiem").

LETEIKUMI

- Neklāt uz mitrām pamatnēm, vai pamatnēm, kas nav pietiekami nocietējušas.
- Neuzklāt **Quarzolite Tonachino** pie temperatūras, kas ir zemāka par +5°C vai augstāka par +35°C.
- Nestrādāt ar **Quarzolite Tonachino**, ja mitruma līmenis ir augstāks par 85%.
- Nelietot **Quarzolite Tonachino**, ja tiek prognozēts lietus, vējainos apstākļos vai tiešos saules staros.
- Neizmantot **Quarzolite Tonachino**, lai veidotu dekoratīvu pārklājumu uz sanācības apmetuma.
- Virsmām, kas īpaši pakļautas aļģu, pelējuma vai sēnīšu degradējošai iedarbībai, izvēlieties **Quarzolite Tonachino Plus**, akrila bāzes pelējuma izturīgu apmetumu.

DARBA APRAKSTS

Pamatnes sagatavošana

Ja veikts lokāls virsmas remonts, remontjauas slānim jābūt pietiekami nocietējušam, virsmai - attīrītai, viendabīgai un sausai.

Virsmu attīrīt no eļļas un tauku paliekām un nesaistītām materiāla daļām.

Virsmas plaisas nepieciešams aizpildīt un virsmas bojājumus remontēt, izmantojot piemērotus remonta sastāvus.

Virsmas poras aizpildīt un nelīdzenus virsmas laukumus izlīdzināt izmantojot javu un izlīdzināšanas sastāvus no MAPEI Celtniecības produktu grupas.

Uzklāt **Malech** vai **Quarzolite Base Coat** uz sausas un sacietējušas pamatnes. Pēc 12-24 stundām uzklāt **Quarzolite Tonachino**.

Lai atvieglotu 1,2 mm, 1,5 mm un 2 mm pārklājumu klāšanu un uzlabotu segtspēju, ieteicams izmantot tonētu.

Produkta sagatavošana

Quarzolite Tonachino tiek piegādāts gatavs lietošanai, un tas tikai rūpīgi jāsamaisa ar urbi, kas aprīkots ar maisīšanas uzgali zemā ātrumā. Ja nepieciešams, var pievienot 1-2% ūdens, ja produkts ir sabiezējis.

Produkta uzklāšana

Uzklāt **Quarzolite Tonachino** ar nerūsējošā tērauda vai plastmasas špaktelāpstiņu uz

sausas **Malech** vai **Quarzolite Base Coat** kārtas.

Produktu var uzklāt arī ar piemērotu pulverizatoru.

Aizsargciklam nepieciešams uzklāt vienu **Quarzolite Tonachino** kārtu.

Uzklāt produktu vienmērīgā kārtā un izlīdzināt ar plastmasas rīvdēli, lai izveidotu vienmērīgu apdari, vai izmantot mitru sūkļa rīvdēli, lai iegūtu vēlamā gala efektu.

Atbilstoši Tonachino grauda frakcijai un pamatnes raupjumam, uzklāšanu var veikt divos slāņos, lai sasniegtu perfekti viendabīgu apdari.

Darbarīku tīrīšana

Quarzolite Tonachino var nomazgāt no špaktelāpstiņām un citiem darbarīkiem ar ūdeni, pirms tas nožūst.

PATĒRINŠ ATKARĪBĀ NO FRAKCIJAS

- **Quarzolite Tonachino** 0,7 mm: 1,7-2,0 kg/m² visam ciklam
- **Quarzolite Tonachino** 1,2 mm: 1,9-2,3 kg/m² visam ciklam;
- **Quarzolite Tonachino** 1,5 mm: 2,2-2,6 kg/m² visam ciklam;
- **Quarzolite Tonachino** 2,0 mm: 3,0-3,5 kg/m² visam ciklam.

Visām versijām patēriņš ir ļoti atkarīgs no pamatnes raupjuma.

IEPAKOJUMS

Quarzolite Tonachino ir pieejams 25 kg plastmasas spaiņos.

UZGLABĀŠANA

24 mēnešus, ja uzglabā sausā vietā un tālu no karstuma avotiem, pie temperatūras no + 5°C līdz + 30°C.

Sargāt no sala.

DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS SAGATAVOJOT UN STRĀDĀJOT AR PRODUKTU

Norādījumi produktu drošai lietošanai atrodami jaunākajās DDL versijās, kas atrodamas mājas lapā www.mapei.com. For further and complete information about the safe use of our product please refer to the latest.

TIKAI PROFESIONĀLAI IZMANTOŠANAI.

UZMANĪBU

Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādīti šajā produkta aprakstā balstīti uz patreizējām zināšanām un pieredzi. Visa iepriekšminētā informācija dod ieteikumus un ir pakļauta izvērtēšanai. Ikvienam, kas izmanto šo produktu, ir iepriekš jāpārliedzinās, ka izvēlētais produkts ir piemērots attiecīgajam nolūkam. Lietotājam ir jāuzņemas visa atbildība gadījumā, ja produkts tiek izmantots citiem mērķiem nekā tas paredzēts vai arī tiek nepareizi pielietots.

Sīkāku informāciju meklēt produkta Tehnisko datu lapās, kas pieejamas mūsu mājas lapā www.mapei.com

TEHNISKIE DATI (tipiskās vērtības)

Atbilst šādam standartam:

- produkts sertificēts saskaņā ar EN 15824 (Specifikācijas organisko saistvielu apmetumam iekšdarbiem un ārdarbiem), atbilstības sertifikācijas sistēmu 3 (arī lietojumam, uz kuru attiecas ugunsizturības noteikumi)
- tips saskaņā ar EN 15824: udens bāzes produkts

PRODUKTA APRAKSTS

Konsistence:	pastveida
Krāsa:	balts, no Mapei standarta krāsu skalas vai dažādās krāsās, saskaņā ar ColorMap® automātisko tonēšanas sistēmu
Blīvums (EN ISO 2811-1) (g/cm ³):	1,65-1,95 (atkarībā no grauda frakcijas)
Sausais atlikums, svara daļas (EN ISO 3251) (%):	ca. 85
Grauda izmērs:	0,7 mm; 1,2 mm; 1,5 mm; 2,0 mm

UZKLĀŠANAS DATI

Atšķaidīšana:	gatavs lietošanai
Patēriņš (kg/m ²):	1,7-3,5 (atkarībā no grauda frakcijas)
Nākamo slāni uzklāt:	12-24 stundas atkarībā no mitruma un temperatūras apstākļiem, un jebkurā gadījumā tikai tad, ja iepriekšējais slānis ir pilnīgi nožuvis
Darba temperatūra:	no +5°C līdz +35°C

NOCIETĒJUŠA SLĀŅA ĪPAŠĪBAS

GOS saturs gatavam produktam (balts) (Eiropas Direktīva 2004/42/EC) (g/l):	≤ 20
GOS saturs gatavam produktam (tonēts) (Eiropas Direktīva 2004/42/EC) (g/l):	≤ 30

VEIKSTPĒJAS ĪPAŠĪBAS CE SERTIFIKĀCIJAI, SASKAŅĀ AR EN 15824 TEKSTURĒTIEM ORGANISKO SAISTVIELU BĀZES PĀRKLĀJUMIEM IEKŠDARBIEM UN ĀRDARBIEM

Standarts	Tests	REZULTĀTI UN ATBILSTĪBA PRASĪBĀM				
		Grauda izmērs	0,7 mm	1,2 mm	1,5 mm	2,0 mm
EN ISO 7783	ūdens tvaiku caurlaidība	S _D (m)	0,18	0,18	0,18	0,25
		patēriņš saskaņā ar S _D (kg/m²)	2,0	2,3	2,5	3,5
		rezultāts/klase	V2 (0,14 ≤ S _D < 1,4 m)			
EN 1062-3	ūdens absorbēt-spēja	w [kg/(m²·h ^{0,5})]	0,08	0,09	0,09	0,10
		rezultāts/klase	W3 (w ≤ 0,1 [kg/(m²·h ^{0,5})]			
EN 1542	adhēzija	adhēzija (N/mm²)	2,02	0,97	1,35	1,11
		lūzuma veids	A/B	A/B	A/B	A/B
		rezultāts/klase	atbilst (≥ 0,3 MPa)			
EN 13687-3	noturība	ciklu daudzums	20	20	20	20
		galīgā adhēzija (N/mm²)	2,50	2,00	2,04	1,35
		lūzuma veids	A/B	A/B	A/B	A/B
		izmaiņas	no	no	no	no
		rezultāts/klase	atbilst (≥ 0,3 MPa)			
EN 1745	termālā vadītspēja	rezultāts/klase	0,89 W/mK (Tab vērtība, P = 90%, kas saistīti ar atsaucē sauso blīvumu 1800 kg/m³)		1,21 W/mK (Tab vērtība, P = 90%, kas saistīti ar atsaucē sauso blīvumu 2000 kg/m³)	
EN 13501-1	uguns reakcija	rezultāts/klase	A2-s1,d0			

Quarzolite
Tonachino



IEVĒRĪBAI!

Šīs Tehnisko datu lapas saturs var tikt iekopēts citā ar projektu saistītā dokumentācijā, tomēr iegūtais dokuments nav uzskatāms par papildinājumu un neaizstāj aktuālo produkta Tehnisko datu lapu, MAPEI produkta iestrādes brīdī. Jaunāko un aktuālāko Tehnisko datu lapu iespējams lejuplādēt ražotāja mājaslapā www.mapei.no

**JEBKURI TEHNISKO DATU LAPAS
FORMULĒJUMA VAI PRASĪBU GROZĪJUMI
ATBRĪVO MAPEI NO ATBILDĪBAS.**

**Produkta references
pieejamas pēc
pieprasījuma vai
www.mapei.no**

Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādīti šajā produkta aprakstā
balstīti uz patreizējam zināšanām un pieredzi.

2010-3-2022 (LV)



BUILDING THE FUTURE