

WallGard Graffiti Barrier

**Pret grafiti izturīgs
aizsargpārklājums**



PIELIETOJUMS

- Marmora, granīta un citu dabīgo akmens klājumu virsmu aizsardzībai pret grafiti zīmējumiem.
- Porainu un gludu virsmu aizsardzībai.

Pielietojuma piemēri

Paredzēts nevēlamiem zīmējumiem potenciāli pakļautām virsmām:

- visu veidu dabīgā akmens klājumiem;
- ķieģeļu vai betona bloku sienām;
- betona virsmām;
- apmestām virsmām, kuras iespējams mazgāt ar augstspiediena iekārtām, izmantojot karstu ūdeni;
- krāsotu koka un metāla virsmu aizsardzībai.

TEHNISKAIS APRAKSTS

WallGard Graffiti Barrier ir polimēru vaska ūdens emulsija, kas atvieglo virsmu attīrīšanu no dažādiem nevēlamiem zīmējumiem.

WallGard Graffiti Barrier aizpilda virsmas poras, neietekmējot tvaika caurlaidību. Tas izveido eļļas un ūdens necaurlaidīgu slāni un neļauj grafiti krāsai iekļūt konstrukcijas struktūrā.

WallGard Graffiti Barrier

Barrier rada caurspīdīgu un plānu kārtiņu, kas nemaina materiāla virsmas izskatu. Tādēļ pirms lietošanas ieteicams materiālu izmēģināt uz neliela virsmas apgabala. Lai iegūtu vislabāko rezultātu, uzklāt produktu līdz dzegai, deformācijas šuvēm vai notekcaurulēm.



WallGard Graffiti Barrier var viegli nomazgāt ar karstu ūdeni (apmēram 80°C) un augstspiediena iekārtu.

IETEIKUMI

- Nelietot **WallGard Graffiti Barrier** konstrukcijas struktūras nostiprināšanai.
- Nešķaidīt **WallGard Graffiti Barrier** ar ūdeni vai šķīdinātājiem.

- Neuzklāt sastāvu uz neabsorbējošām virsmām, kā pulēts marmors vai porcelāns.
- Nelietot **WallGard Graffiti Barrier** uz ar ūdeni piesūcinātas virsmas, vai, kad gaidāms lietus.



Granīta virsmas, kas apstrādāta ar **WallGard Graffiti Barrier**, mazgāšana ar augstspiediena strūklu



Betona virsmas, kas apstrādāta ar **WallGard Graffiti Barrier**, mazgāšana ar augstspiediena strūklu.

Barrier var uzklāt arī uz nedaudz mitras virsmas.

Produkta sagatavošana

WallGard Graffiti Barrier ir lietošanai gatavs produkts, un to nedrīkst atšķaidīt ar šķīdinātājiem vai ūdeni.

Darba apraksts

WallGard Graffiti Barrier uzklāt ar otu, rullīti vai, gadījumos, kad virsma nav gluda – ar pulverizatoru.

Pēdējais ieteicams raupjām vai nevienmērīgām virsmām.

WallGard Graffiti Barrier uzklāt vienā kārtā, nosedzot un piesūcinot visu konstrukcijas virsmu.

Izteikti porainām virsmām pēc 20 min. intervāla uzklāt otro kārtu +20°C.

Graffiti zīmējumu noņemšana

Lai noņemtu zīmējumus no virsmām, kuras apstrādātas ar **WallGard Graffiti Barrier**, tās mazgāt ar augsta spiediena ūdens strūklu. Ieteicamā ūdens temperatūra ir apmēram +80°C.

Ja krāsa iekļuvusi virsmas plaisās, to var noņemt ar īpaši šim nolūkam izstrādāto tīrīšanas līdzekli **WallGard Graffiti**

Remover Gel (skatīt Tehnisko datu lapas).

Pēc graffiti zīmējumu noņemšanas ar augstspiediena iekārtu, aizsardzības kārtu atjaunot ar **WallGard Graffiti Barrier**, pat ja virsma ir vēl nedaudz mitra.

Darbarīku tīrīšana

Saru otas, rullīšus, pulverizatorus vai bezgaisa pistoles var nomazgāt ar ūdeni, pirms produkts nožūst.

PATĒRINŠ

0,03-0,15 kg/m² vienai kārtai, atkarībā no virsmas porainības.

IEPAKOJUMS

5 un 20 kg spaiņos.

UZGLABĀŠANA

24 mēnešus oriģinālā iepakojumā, sausā vietā, tālu no karstuma avotiem, pie temperatūras no + 5°C līdz + 30°C. Sargāt no sala.

DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS SAGATAVOJOT UN STRĀDĀJOT AR PRODUKTU

Norādījumi produktu drošai lietošanai atrodami jaunākajās DDL versijās, kas atrodamas mājas lapā www.mapei.no

TIKAI PROFESIONĀLAI IZMANTOŠANAI.

UZMANĪBU!

Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādīti šajā produkta aprakstā balstīti uz

- Nelietot **WallGard Graffiti Barrier** pie temperatūras, kas zemāka par +5°C vai augstāka par +35°C.

Piezīme: Nevēlamos graffiti zīmējumus no virsmas, kas apstrādāta ar **WallGard Graffiti Barrier**, notīrīt izmantojot augstspiediena iekārtu (ūdens temperatūra +80°C). Pirms virsmas mazgāšanas ieteicams veikt testu, lai pārbaudītu, vai tā ir piemērota mazgāšanai ar augstspiediena iekārtām.

DARBA APRAKSTS

Pamatnes sagatavošana

Virsmai jābūt tīrai un attīrītai un nestspējīgai.

Attīrīt virsmu no netīrumiem, putekļiem, smērvielām, eļļas un sāļu nosēdumiem. Virsmas tīrīšanai izmantot smilšu strūklu vai augstspiediena iekārtu.

Pirms **WallGard Graffiti Barrier** uzklāšanas, jānogaida vairākas stundas, līdz virsma ir nožuvusi. **WallGard Graffiti**

TEHNISKIE DATI (tipiskās vērtības)

PRODUKTA APRAKSTS

Konsistence: šķidrums

Krāsa: piena balts

Blīvums (EN ISO 2811-1) (g/cm³): apm. 0,98

Sausais atlikums (EN ISO 3251) (%): apm. 14

UZKLĀŠANAS DATI

Atšķaidīšana: gatavs lietošanai

Darba temperatūra: no +5°C līdz +35°C

Patēriņš (kg/m²): 0,03-0,15 atkarībā no virsmas porainības

NOCIETĒJUŠA SLĀŅA ĪPAŠĪBAS:

GOS saturs gatavam produktam (Eiropas Direktīva 2004/42/EC) (g/l): ≤ 15



Karara marmora virsmas, kas apstrādāta ar WallGard Graffiti Barrier, mazgāšana ar augstspiediena strūklu

patreizējām zināšanām un pieredzi. Visa iepriekšminētā informācija dod ieteikumus un ir pakļauta izvērtēšanai. Ikvienam, kas izmanto šo produktu, ir iepriekš jāpārliedz, ka izvēlētais produkts ir piemērots attiecīgajam nolūkam. Lietotājam ir jāuzņemas visa atbildība gadījumā, ja produkts tiek izmantots citiem mērķiem nekā tas paredzēts vai arī tiek nepareizi pielietots.

Sīkāku informāciju meklēt produkta Tehnisko datu lapās, kas pieejamas mūsu mājas lapā www.mapei.no

IEVĒRĪBAI!

Šīs Tehnisko datu lapas saturs var tikt iekopēts citā ar projektu saistītā dokumentācijā, tomēr iegūtais dokuments nav uzskatāms par papildinājumu un neaizstāj aktuālo produkta Tehnisko datu lapu, MAPEI produkta iestrādes brīdī.

Jaunāko un aktuālāko Tehnisko datu lapu iespējams lejuplādēt ražotāja mājaslapā www.mapei.no
JEBKURI TEHNISKO DATU LAPAS FORMULĒJUMA VAI PRASĪBU GROZĪJUMI ATBRĪVO MAPEI NO ATBILDĪBAS.

**Produkta references
pieejamas pēc
pieprasījuma vai
www.mapei.no**



**WallGard Graffiti
Barrier**

Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādīti šajā produkta aprakstā
balstīti uz patērētājam zināšanām un pieredzi.

340-12-2021 (LV)



BUILDING THE FUTURE