



PLANITOP 560

Kaļķi saturošs virsmas izlīdzinošais sastāvs baltā krāsā svaigu un sacietējušu cementa apmetumu un betona virsmu izlīdzināšanai iekšdarbos un ārdarbos (kārtas biezums no 0 līdz 3mm)

PIELIETOJUMS:

Virsmas izlīdzinošais sastāvs svaigu un sacietējušu apmetumu virsmu izlīdzināšanai, pirms to krāsošanas vai dekoratīvo (minerālo vai sintētisko) apmetumu izveides. Piemērots gan ārdarbiem, gan iekšdarbiem.



Izmantošanas piemēri:

- Cementa – kaļķa bāzes betona un svaigu apmetumu (cietējis ne ilgāk par 24 stundām) virsmu izlīdzināšanai pirms grīdas vai griestu krāsošanas un dekoratīvo pārklājumu izveides. Piemērots iekšdarbiem un ārdarbiem.
- Cementa – kaļķa bāzes sienu un griestu apmetumu virsmu izlīdzināšanai interjerā un eksterjerā.
- Apmetu sienu izlīdzināšanai pirms tapešu un tekstila apdares materiālu pielīmēšanas.
- *Perkala* griestu izlīdzināšanai.
- Sacietējušu, nelīdzenu vai nedaudz saplaisājušu betona sienu virsmu izlīdzināšanai.
- Nelīdzenas, zemas kvalitātes betona virsmas izlīdzināšanai.

TEHNISKAIS APRAKSTS:

PLANITOP 560 ir vienkomponenta sausais maisījums, kas paredzēts pamatnes izlīdzināšanai. Tā sastāvā ietilpst baltie hidrauliskie kaļķi, frakcionētas Carrara kaļķakmens smiltis, ķīmiskās piedevas un pulverveida sintētiskie polimēri, atbilstoši MAPEI zinātniskajās laboratorijās izstrādātai receptūrai. Sastāvā esošajām kaļķakmens smiltīm tiek garantēta krāsas kontrole un nemainīga kvalitāte.

Pateicoties īpaši izstrādātajam sastāvam un produkta pildvielu granulometriskajam sastāvam, sajaucot *PLANITOP 560* ar ūdeni, tiek iegūta plastiska un viegli izstrādājama java, kura ir ērti uzklājama ar metāla ķelli. Pēc sacietēšanas *PLANITOP 560* piemīt augsta adhēzija ar pamatni.

PLANITOP 560 vienas kārtas biezums ir no 0 līdz 3mm.

Pamatnes, kuras izlīdzinātas ar *PLANITOP 560*, iespējams dekorēt ar *SILEXCOLOR*, *SILANCOLOR*, *ELASTOCOLOR*, *QUARZOLITE* un *COLORITE* grupu produktiem. Ja pamatne ir pilnībā sacietējusi, to ieteicams krāsot 7. dienā pēc tās izlīdzināšanas. Ja izlīdzināmā pamatne ir nesen izveidota un nav pilnībā nocietējusi, to ieteicams krāsot 4 nedēļas pēc tās izlīdzināšanas.

PLANITOP 560 ir klasificēta kā GP („Vispārēja pielietojuma java apmetu virsmu izlīdzināšanai iekšdarbos un ārdarbos”), kategorija CS IV, saskaņā ar EN 998-1.



IETEIKUMI:

- Ja nepieciešams izlīdzināt vēl nesacietējušu apmetumu, izveidojot izlīdzināmo kārtu, kuras biezums pārsniedz 3 mm, to izlīdzināt ar *PLANITOP 520* vai *PLANITOP 530*, bet nobeiguma kārtu izveidot no *PLANITOP 560*.
- Ja nepieciešams izlīdzināt pilnībā sacietējušu apmetumu, izveidojot kārtu, kuras biezums pārsniedz 3 mm, to izlīdzināt ar *PLANITOP 530* vai *PLANITOP 540*, bet nobeiguma kārtu izveidot ar *PLANITOP 560*.
- Ieteicamā apkārtējās vides temperatūra, strādājot ar *PLANITOP 560*, ir no +5 līdz +35°C.
- Nepievienot *PLANITOP 560* cementu, kaļķi, ķīmiskas piedevas vai pildvielas.
- Neklāt *PLANITOP 560* uz krāsotām pamatnēm.
- Neklāt uz pamatnēm, kuras pārklātas ar sintētiskiem pārklājumiem (izmantojot *PLANITOP 200* vai *PLANITOP 207*).
- Nelīdzināt izteikti gludas cementa bāzes virsmas, kā arī koka grīdas un keramisko flīžu klājumus ar *PLANITOP 560*.
- Pirms ģipša apmetuma virsmas izlīdzināšanas ar *PLANITOP 560*, to apstrādāt ar *PRIMER G* gruntēšanas sastāvu.
- Neklāt *PLANITOP 560* uz netīrām vai zemas kvalitātes pamatnēm (pirms tam apstrādāt tās ar *PRIMER G*).
- Nestrādāt ar *PLANITOP 560* vējainā laikā vai tad, kad apstrādājamā pamatne atrodas tiešu saules staru iedarbībā.
- Neklāt *PLANITOP 560* uz pamatnēm, kuras izveidotas no *MAPE-ANTIQUÉ FC* vai apstrādātas ar *SILEXCOLOR* vai *SILANCOLOR* grupas krāsām.

DARBA APRAKSTS

Pamatnes sagatavošana:

Pamatnei jābūt attīrītai no netīrumiem, putekļiem, nesaistītajām materiāla daļiņām, smērvielām, eļļas, krāsas un bioloģiskā apauguma. Pretējā gadījumā var pazemināties izlīdzinošās kārtas un pamatnes adhēzija.

Nelīdzenumus, kuri ir dziļāki par 3mm, izlīdzināt ar *PLANITOP 520*, *PLANITOP 530* vai *PLANITOP 540*. Nobeiguma kārtu izveidot ar *PLANITOP 560*.

Lai izlīdzinātu sacietējušas pamatnes, pirms apstrādes tās samitrināt.

PLANITOP 560 sajaukšana:

Tīrā traukā ieliet 7,8-8,6 litrus tīra ūdens un lēnām maisot iebērt 20 kg *PLANITOP 560* sauso maisījumu.

Maisīt javu tik ilgi, kamēr produkts gan no trauka malām, gan pamatnes ir iemaisījies sastāvā un java ir kļuvusi viendabīga. Izmantojot lēnas darbības mehānisko mikseri, lai izvairītos no lieka gaisa iesaistīšanas sastāvā. Pēc 3 min. sagatavoto javu atkārtoti samaisīt. Javas sagatavošanai neizmantojot rokas instrumentus.

PLANITOP 560 uzklāšana:

PLANITOP 560 uzklāt uz pamatnes ar metāla ķelli. Vienas kārtas biezums nedrīkst pārsniegt 3 mm. Pārliecināties, ka izlīdzināmā pamatne ir vienmērīgi noklāta visā tās platībā.

Otru *PLANITOP 560* kārtu uzklāt 30 min. pēc pirmās kārtas izveides. Pamatni izlīdzināt ar metāla ķelli dažas minūtes pēc sastāva uzklāšanas uz virsmas.

Karstā un vējainā laikā jaunizveidoto pamatni, kad tā sākusi jau cietēt, bet vēl ir nedaudz lipīga, papildus mitrināt un turpmākajās dienās ierobežot paātrinātu mitruma iztvaikošanu. Ievērojot šos



ieteikumus, iespējams izvairīties no izlīdzinošās kārtas paātrinātas izžūšanas un rukuma plaisu veidošanās. Pēc izlīdzinošās kārtas sacietēšanas, to noslīpēt ar smilšpapīru.

PLANITOP 560 apkope tās cietēšanas laikā:

Ja apkārtējās vides temperatūra ir apmēram +20°C, speciāla apkope izveidotajai *PLANITOP 560* kārtai nav nepieciešama. Paaugstinātā temperatūrā, vējinā laikā vai gadījumā, kad telpās ir spēcīga ventilācija, ievērot visus nosacījumus, kādi tiek izvirzīti strādājot ar cementa bāzes produktiem.

Lai paaugstinātu izlīdzinošās kārtas dekorativitāti un to aizsargātu, jaunizveidoto pamatni pārklāt ar *SILEXCOLOR*, *SILANCOLOR*, *ELASTOCOLOR*, *QUARZOLITE* vai *COLORITE* grupas krāsām un dekoratīvajiem klājumiem.

Darbarīku tīrīšana:

Pēc darbu beigšanas darbarīkus mazgāt ar ūdeni. Pēc *PLANITOP 560* sacietēšanas, darbarīkus var notīrīt tikai mehāniski.

Krāsa

Balta.

PATĒRINŠ:

1,1 kg/m² *PLANITOP 560*, lai izveidotu 1 mm biezu izlīdzinošo kārtu.

IEPAKOJUMS:

20 kg iepakojumā.

UZGLABĀŠANA:

Uzglabāt 12 mēn. slēgtā iepakojumā, sausā telpā.

Produkts atbilst nosacījumiem, kas minēti EC regulas nr. 1907/2006 (REACH) XVII pielikumā, 47. Punkts.

DROŠĪBAS PASĀKUMI:

Produkts satur cementu, kas, saskaroties ar sviedriem vai citiem ķermeņa izdalījumiem, var radīt kairinājumu. Strādājot ar *PLANITOP 560*, lietot aizsargbrilles un cimdus. Sīkāku informāciju skatīt produkta Drošības datu lapās.

PLANITOP 560: Kaļķi saturošs virsmas izlīdzinošais sastāvs baltā krāsā cementa apmetumu un betona virsmu izlīdzināšanai iekšdarbos un ārdarbos. CE sertifikācija saskaņā ar CPD 89/106, atbilstoši EN 998-1 standartiem.

PLANITOP 560 TEHNISKIE DATI:

Sausā maisījuma raksturojums

Konsistence: pulverveida

Krāsa: balta

Maksimālais pildvielas diametrs

(EN 1015-1): <0,1

Tilpummasa: 950 kg/m³

Sausais atlikums: 100%

Bīstamība veselībai (EC 99/45): kairinošs,

Sk. informāciju uz iepakojuma un sadaļu Drošības pasākumi un DDL.



Apmetuma javas raksturojums (+23°C un W 50%)

Krāsa:	balta
Sastāvdaļu attiecība:	100 daļas Planitop 560 : 39-43 daļas ūdens (20 kg PLANITOP 560: 7,8-8,6 litri ūdens)
Javas konsistence:	tiksotropisks – uzklājams ar ķelli
Javas tilpums (EN 1015-6):	1,670 kg/m ³
Darba temperatūra:	no + 5°C līdz + 35°C
Izstrādes laiks (EN 1015-9):	apm. 2 st.
Vienas kārtas biezums:	3 mm
Nākamās kārtas uzklāšana:	pēc 30min.
Krāsošana (ar SILEXCOLOR, SILANCOLOR, ELASTCOLOR, QUARZOLITE vai COLORITE grupas produktiem):	pēc 7 dienām (ja izlīdzināts nocietējis apmetums) pēc 28 dienām (ja izlīdzināts nenocietējis apmetums)

Mehāniskās īpašības (41% ūdens: sagatavošana saskaņā ar EN 1015-2)			
Īpašība	Testa metode	Prasības saskaņā ar EN 998-1	Produkta īpašības
Spiedes pretestība pēc 28 d. (N/mm ²):	EN 1015-11	CS I (no 0,4 līdz 2,5)	Kategorija CS IV
		CS II (no 1,5 līdz 5,0)	
		CS III (no 3,5 līdz 7,5)	
		CS IV (≥6)	
Adhēzija ar betonu (ķieģeļu mūri) (N/mm ²):	EN 1015-12	Deklarētā vērtība un atteices veids (FP)	≥0,4 Atteices veids (FP) = B
Ūdens absorbcija caur kapilāriem [kg/(m ² *min ^{0,5})]:	EN 1015-18	No kategorijas W 0 līdz kategorijai W 2	Kategorija W 0
Ūdens tvaiku caurlaidības koeficients (μ):	EN 1015-19	Deklarētā vērtība	≤20
Termālā vadītspēja (λ _{10, sauss}) (W/m*K):	EN 1745	Diagrammas vērtība	0,45
Ugunsdrošība:	EN 13501-1	Eiroklase	A1

Uzmanību!

Tikai profesionālai izmantošanai.

Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādīti šajā produkta aprakstā, balstīti uz patreizējām zināšanām un pieredzi. Visa iepriekšminētā informācija dod ieteikumus un ir pakļauta izvērtēšanai.

Ikvienam, kas izmanto šo produktu, ir iepriekš jāpārliedzina, ka izvēlētais produkts ir piemērots attiecīgajam nolūkam. Lietotājam ir jāuzņemas visa atbildība gadījumā, ja produkts tiek izmantots citiem mērķiem nekā tas paredzēts vai arī tiek nepareizi pielietots. Piegāde no Mapei SpA notiek saskaņā ar konkrētajā brīdī spēkā esošajiem pārdošanas un piegādes noteikumiem, kas tiek apstiprināti pasūtījuma veikšanas laikā.

RAŽOTĀJS: Mapei S.p.A., Via Cafiero 22, 20158 Milan, Italy.



IZPLATĪTĀJS: SIA "Velve M.S. Tehnoloģijas", Uriekstes 2A, Rīga LV 1005,
tālr.: 67460990, fakss: 67460996, mājas lapa: www.velvemst.lv

