

Idrostop B25

**Ūdenī uzbriestoša
sloksne konstruktīvo
šuvju izveidei starp
betona lējumiem**



PIELIETOJUMS

Ūdens necaurlaidīgu konstruktīvo šuvju izveidei starp betona lējumiem civilās, industriālās un hidrotehniskās būvēs.

Izmantošanas piemēri

- Ūdens necaurlaidīgu šuvju izveidei starp pamatiem un šķērssienu pirms nākamās betona kārtas izveides.
- Ūdens necaurlaidīgu savienojumu izveidei starp dažāda tipa materiāliem, piemēram, plastmasas vai metāla cauruļvadu montāžā peldbaseinos, attīrīšanas iekārtās, rezervuāros un hidrotehniskās būvēs.
- Dažādu detaļu un armatūras hidroizolēšanai uz pamatnēm, kuru hidroizolācijai tiek izmantota **Mapeproof** bentonīta hidroizolācijas.

TEHNISKAIS APRAKSTS

Idrostop B25 ir kompakts, elastīgs un stabils ūdens necaurlaidīgs materiāls, kas sastāv no dabīgā nātrija bentonīta un polimēriem, atbilstoši MAPEI zinātniskajās laboratorijās izstrādātajai receptūrai. Lentas izplešanās procesi notiek pakāpeniski un kontrolēti, tāpēc materiāls vienmēr paliek stabils.

Saskaroties ar ūdeni **Idrostop B25** lenta izplešas, sasniedzot izmēru, kas atbilst katras noteiktas šuves izmēram. Pateicoties šim īpašībam, produkts ir ideāli piemērots konstruktīvo šuvju izveidei starp betona lējumiem.

Idrostop B25 ir piemērots betona šūnveida plaisu noslēgšanai.

Idrostop B25 ir pieejams 10 m ruļļos, un tā šķēsgriezuma izmērs ir - 20x25 mm.

IETEIKUMI

- **Idrostop B25** nav iespējams instalēt uz virsmas, uz kuras ir ūdens. Pirms **Idrostop B25** montāžas, aizvadīt no pamatnes ūdeni.
- **Idrostop B25** nav iespējams instalēt uz ar skābēm vai šķīdinātājiem piesārņota s virsmas. Virsmu rūpīgi notīrīt un par turpmāko rīcības plānu konsultēties ar MAPEI pārstāvjiem.
- Nelietot **Idrostop B25**, ja nākamās betona kārtas biezums ir mazāks par 8 cm.
- Nelietot **Idrostop B25**, lai izveidotu deformācijas šuves.
- **Idrostop B25** deformācijas šuvju izveidei.

DARBA APRAKSTS

Pamatnes sagatavošana

Betona pamatnei jābūt attīrītai un stingrai. Betona virsmu attīrīt no cementa piena un cita veida piesārņojuma.

Idrostop B25 iespējams instalēt uz nedaudz mitras virsmas.

INSTALĒŠANA

Idrostop B25 sloksni var instalēt uz attīrītas betona, metāla, PVC virsmas. **Idrostop B25** uzklāt uz virsmas un nofiksēt ar naglām ik pa 25 cm. Lentas savienojumu vietās veidot 6 cm pārsegumu. Nākamai betona kārtai



Idrostop B25 iestrādāšana



Idrostop B25 nostiprināšana



Idrostop B25 savienojumu vietu izveide



Idrostop B25 savienojumu vietu izveide

TEHNISKIE DATI

PRODUKTA APRAKSTS

Forma:	presēta sloksne
Krāsa:	tumši zaļa
Izmērs (mm):	20x25
Tilpums (ASTM D71) (g/cm³):	> 1,6
Šķīdība ūdenī:	nešķīstošs
Specifiskās īpašības:	kontaktā ar ūdeni uzbriest
Uzglabāšana:	24 mēn. oriģinālā, neatvērta iepakojumā, sausā vietā
Darba temperatūra:	no -5°C līdz +50°C
Muitas klase:	3824 90 98
Gaidīšanas laiks pirms nākamās betona kārtas izveides:	nav nepieciešams
Izplešanās ūdenī pēc 96 st. (%):	> 425

jābūt vismaz 8 cm biežai. Ieteicamā darba temperatūra ir no -5°C līdz +50°C.

IEPAKOJUMS

Idrostop B25 tiek piegādāts kartona kastēs:

Šķēsgriezuma izmērs: 25x20 mm

Lentas garums: 5 m

Rullu skaits katrā kastē: 6

UZGLABĀŠANA

Uzglabāt sausā vietā 24 mēnešus - temperatūrā no +10°C līdz +40°C.

TIKAI PROFESIONĀLAI IZMANTOŠANAI.

UZMANĪBU!

Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādīti šajā produkta aprakstā balstīti uz patreizējām zināšanām un pieredzi. Visa iepriekšminētā informācija dod ieteikumus un ir pakļauta izvērtēšanai.

Ikvienam, kas izmanto šo produktu, ir iepriekš

jāpārliecinās, ka izvēlētais produkts ir piemērots attiecīgajam nolūkam. Lietotājam ir jāuzņemas visa atbildība gadījumā, ja produkts tiek izmantots citiem mērķiem nekā tas paredzēts vai arī tiek nepareizi pielietots. Visa piegāde no Mapei S.p.A. notiek saskaņā ar konkrētajā brīdī spēkā esošajiem pārdošanas un piegādes noteikumiem, kas tiek apstiprināti pasūtījuma veikšanas laikā.

Sīkāku informāciju meklēt produkta Tehnisko datu lapās, kas pieejamas mūsu mājas lapā www.mapei.com

Visa iepriekšminētā informācija dod ieteikumus un ir pakļauta izvērtēšanai www.mapei.com

RAŽOTĀJS:

Mapei S.p.A., Via Cafiero 22, 20158 Milan, Italy

IZPLATĪTĀJS:

SIA "Velve M.S. Tehnoloģijas", Uriekstes 2A, LV 1005, Rīga
tālr.: 67460990, fakss: 67460996, mājas lapa: www.velvemst.lv