



Mapeprimer M



**Divkomponentu
epoksīdsveķu
gruntēšanas sastāvs
betona pamatņu ar
mitru virsmu apstrādei**

PIELIETOJUMS

Mapeprimer M piemērots grīdu un sienu virsmu gruntēšanai pirms epoksīdsveķu un poliuretāna pārklājuma izvēdes balkoniem, noliktavās, ražotnēs, rezervuāros vai tamlīdzīgās vietās.

Mapeprimer M parasti klāj uz betona un citām cementu saturošām pamatnēm.

TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS

Mapeprimer M piemērots gan sausas, gan mitras virsmas gruntēšanai, un tas nodrošina izcilu saķeri ar nākamo pārklājumu vai galīgo segumu.

Mapeprimer M ir produkts ar zemu emisiju un atbilst M1 prasībām.

Mapeprimer M ir testēts izmantošanai uz mitra betona, saskaņā ar EN 13578 - Savienojamība ar mitru betonu.

Mapeprimer M atbilst standartā EN 1504-9 ("Betona konstrukciju aizsardzības un remonta materiāli un sistēmas. Definīcijas, prasības, kvalitātes kontrole un atbilstības novērtēšana. Vispārīgie materiālu un sistēmu lietošanas principi"), kā arī standartā EN 1504-2 ("Betona virsmas aizsardzības sistēmas") definētajām prasībām attiecībā uz šādu klasi: virsmu aizsardzības produkti, pārklāšanas līdzekļi (C) – PI, PR un CR.

Mapeprimer M atbilst standarta EN 13813 prasībām.



DARBA APRAKSTS

Pamatnes sagatavošana:

Betonam jābūt nestspējigam, tīram, bez putekļiem, ar līdzenu, izturīgu virsmu. Var izmantot parastās tīrišanas metodes, piem., frēzēšanu, slīpēšanu vai skrotēšanu. Produkta uzklāšanas laikā pamatnes virsmas temperatūrai jābūt vismaz +10°C un vismaz par +3°C augstākai par attiecīgo rasas punktu.

Produkta sagatavošana:

Komponentu A un B samaisīšanas laikā to temperatūrai jābūt vismaz +15°C. Komponentu B ieliet komponentā A un aptuveni 3 minūtes lēni maisīt izmantojot urbjmašīnu ar javas maisīšanas uzgali, līdz produkts ir pilnīgi viendabīgs.

Produktu nedrīkst atšķaidīt.

Produkta uzklāšana:

Mapeprimer M uzklāt ar rullīti vai pulverizatoru vienā vai divās kārtās atkarībā no pamatnes. Gruntij pēc uzklāšanas jāveido pārklājuma slānis bez sausiem laukumiem. Lai nodrošinātu labu vēlāk uzklātā pārklājuma saķeri, ja līdz tā uzklāšanai ir vairāk nekā 48 stundas +20°C temperatūrā, saistīties nesākusi nogruntētā virsma jānokaisa ar sausām 0,4 - 0,8 mm frakcijas smiltīm (pēc metodes grauds pie grauda).

Izmantojot kā hidroizolējošu un mitruma izturīgu membrānu:

Izmantojot rullīti vai špakteļlapstiņu, uzklāt vismaz 2

Mapeprimer M

Mapeprimer M kārtas. Pēdējo kārtu nokaisīt ar sausām 0,4-0,8 mm frakcijas smiltīm plānā kārtā.
Izmantojot kā hidroizolējošu un mitruma izturīgu membrānu: vismaz 2 x 0,3 kg/m².

IEVĒROT!

Ja produktu uzklāj vietās, kur ir liela CO₂ koncentrācija, liels mitrums un/vai temperatūra, kas ir zemāka nekā 3 grādi virs rasas punkta, virsma var klūt lipīga un tās krāsa var būt mainīta. Pirms jebkādas tālākas apstrādes šāds pārkājums ir jāņonēm, virsma no jauna jānogruntē un tikai tad var uzklāt nākamo pārkājuma slāni.

TĪRĪŠANA

Uzreiz pēc lietošanas instrumenti un aprīkojums jāmazgā ar **Spesialtyunner**, etanolu vai kādu citu epoksīdsveķiem piemērotu tīrīšanas līdzekli. Pēc produkta nocietēšanas, to var nonemt tikai mehāniski.

PATĒRIŅŠ

Atkarībā no temperatūras, kā arī pamatnes raupjuma un absorbcijas spējas patēriņš ir aptuveni 0,2 - 0,4 kg/m² vienai kārtai.

IEPAKOJUMS

4 kg komplekts: komponent A = 2,5 kg un komponents B = 1,5 kg

8 kg komplekts: komponents A = 5 kg un komponents B = 3 kg

UZGLABĀŠANA

Uzglabājot temperatūrā no +5 līdz +30°C neatvērtā oriģinālajā iepakojumā, lietošanas īpašības saglabājas nemainīgas 24 mēnešus.

DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS SAGATAVOJOT UN STRĀDĀJOT AR PRODUKTU

Norādījumi produktu drošai lietošanai atrodami jaunākajās DDL versijās, kas atrodamas mājas lapā www.mapei.no

TIKAI PROFESIONĀLAI LIETOŠANAI!

PIEZĪME

Lai gan šī produkta datu lapā iekļautā tehniskā informācija un ieteikumi atbilst mūsu labākajām zināšanām un pieredzei, visa iepriekš minētā informācija jebkurā gadījumā ir jāuzskata tikai par orientējošu un akceptējamu pēc ilgstošas izmantošanas praksē; šī iemesla dēļ visiem, kuri plāno izmantot šo produktu, iepriekš jāpārliecinās, vai tas ir piemērots paredzētajam lietošanas mērķim: jebkurā gadījumā par visām sekām, kuras ir izraisījusi šī produkta lietošana, pilnībā atbild tikai lietotājs.

Tehnisko datu lapas aktuālo versiju sk. mūsu tīmekļa vietnē www.mapei.no

IEVĒRĪBAI!

Šīs Tehnisko datu lapas saturs var tikt iekopēts citā ar projektu saistītā dokumentācijā, tomēr iegūtais dokuments nav uzskatāms par papildinājumu un neaizstāj aktuālo produkta Tehnisko datu lapu, MAPEI produkta iestrādes brīdī. Jaunāko un aktuālāko Tehnisko datu lapu iespējams lejuplādēt ražotāja mājaslapā www.mapei.no

JEBKURI TEHNISKO DATU LAPAS FORMULĒJUMA VAI PRASĪBU GROZĪJUMI ATBRĪVO MAPEI NO ATBILDĪBAS.

Visas svarīgās uzziņas par produktu ir pieejamas pēc pieprasījuma un vietnē www.mapei.no

Mapeprimer M: - ir divkomponentu epoksīdsveku gruntēšanas sastāvs, kas izstrādāts betona pamatnēm ar mitru virsmu. Produkts atbilst standartos EN 13813 un EN 1504-2 noteiktajām pārklājumu (C) specifikācijām: Pl, PR un CR

TEHNISKIE DATI (tipiskās raksturvērtības)

PRODUKTA DATI		Komponents A	Komponents B
Krāsa:		caurspīdīga	brūna
Konsistence:		biezs šķidrums	šķidrums
Bīlvums (g/cm³):		1,12	1,01
Brūkilda viskozitāte +23°C temperatūrā (mPa•s):		aptuveni 1 275	aptuveni 1 432
LIETOŠANAS DATI			
Maisījuma krāsa:		caurspīdīga salmu krāsa	
Maisījuma attiecība:		100:60 komponents A:komponents B	
Maisījuma konsistence:		bīvs šķidrums	
Maisījuma bīlvums (kg/m³):		1 100	
Maisījuma Brūkilda viskozitāte (mPa•s):		aptuveni 1 200	
Darba temperatūra:		+10°C - 30°C	
GALĪGĀS ĪPAŠĪBAS (7 dienas, +23°C temperatūrā ar 50 % relatīvo gaisa mitrumu)			
Pakļaujams vieglai gājēju noslodzei:		24 stundas	
Pilnībā nocietējis:		7 dienas	
Cietība pēc Shore D cietības skalas (ISO 868:2003):		aptuveni 75	
Īpašību raksturojums	Testēšanas metode	Prasības saskaņā ar standartu EN 13813 attiecībā uz sintētisko sveķu grīdām	Produkta īpašības
Adhēzija:	EN 13892-8:2004	> 1,5 N/mm ²	> 4,8 N/mm ²
Īpašību raksturojums	Testēšanas metode	Prasības saskaņā ar standartu EN 1504-2	Produkta īpašības
Atraušanas tests. Etalonpamatne: MC (0,40), kā norādīts standarta EN 1766, sacietēšanas ilgums 7 dienas:	EN 1542	Vidēji (N/mm ²) Plaisu pārklāšanas spēja vai <u>elastīgās sistēmas</u> : - bez transportslodzi: ≥ 0,8 (0,5) - ar transportslodzi: ≥ 1,5 (1,0) <u>Neelastīgas sistēmas</u> : - bez transportslodzi: ≥ 1,0 (0,7) - ar transportslodzi: ≥ 2,0 (1,0)	> 4,8 N/mm ²

Mapeprimer M

Jebkāda šeit publicēto tekstu, fotoattēlu un ilustrāciju
pavairošana ir aizliegta un sodāma

6750-08-2017(LV)



BUILDING THE FUTURE