

MAPELUX OPACA

Matēts grīdas vaskošanas sastāvs ar metāla putekļu pildvielu un augstu berzes pretestību

PIELIETOJUMS:

MAPELUX OPACA lietot, lai izveidotu aizsardzības slāni grīdām, kas izgatavotas, izmantojot *MAPEFLOOR SYSTEM* grupas produktus, tādās vietās, kur grīdas tiek pakļautas augstai gājēju noslodzei (piem., izstāžu telpās, dzīvokļos, birojos u.c.). Piemērots arī, lai atvieglotu ar *ULTRATOP* izveidotas grīdas kopšanu.

Izmantošanas piemēri:

- Lai izveidotu aizsargslāni augstai gājēju noslodzei pakļautām epoksīdsveķu grīdām, kas izveidotas izmantojot *MAPEFLOOR SYSTEM* grupas produktus.
- Lai izveidotu aizsargslāni augstai gājēju noslodzei pakļautām grīdām (piem., izstāžu telpās, dzīvokļos), kas izlīdzinātas ar *ULTRATOP*.
- Lai izveidotu aizsargslāni augstai gājēju noslodzei pakļautām dekoratīvajām grīdām (piem., izstāžu telpās, veikalos, dzīvokļos), kas izveidotas no *ULTRATOP*, pievienojot tam *DYNASTONE COLOR* mākslīgās vai dabīgās krāsainās pildvielas, ar nosacījumu, ka šo grīdu virsmas apstrādātas ar piemērotu aizsargpārklājumu.



TEHNISKAIS APRAKSTS:

MAPELUX OPACA ir matēts vaskošanas sastāvs ar metāla putekļu pildvielu, kam piemīt augsta noturība pret gājēju radīto noslodzi un biežu tīrīšanu pat ar augstas koncentrācijas ķīmiskajiem tīrīšanas līdzekļiem.

Pateicoties produkta sastāvā esošajām saistvielām, ar *MAPELUX OPACA* apstrādātās grīdas ir viegli tīrāmas – visus netīrumus un traipus no tām iespējams notīrīt izmantojot parastos tīrīšanas līdzekļus un iekārtas.

MAPELUX OPACA vaskošanas sastāva konsistence ir ļoti plūstoša un viegli uzklājama.

IETEIKUMI:

- Nestrādāt ar *MAPELUX OPACA*, ja apkārtējās vides temperatūra ir zemāka par +10°C.

DARBA APRAKSTS

Pamatnes sagatavošana:

MAPELUX OPACA iespējams uzklāt uz grīdām, kas izveidotas no *MAPEFLOOR SYSTEM* grupas produktiem. *MAPELUX OPACA* uzklāt ne ātrāk kā 24 st. pēc grīdu izveides. Uz grīdām, kas izveidotas no *ULTRATOP*, *MAPELUX OPACA* uzklāt tikai pēc noslēdzošā klājuma (*MAPEFLOOR FINISH 50*, *MAPEFLOOR FINISH 52 W*, *MAPECOAT I 600 W* vai *KERASEAL*) nožūšanas.

Sastāva uzklāšana:

Lai panāktu maksimālu virsmas aizsardzību, *MAPELUX OPACA* uzklāt krusteniski, divās kārtās. Pirmo kārtu uzklāt uz virsmas ar vaska uzklāšanas iekārtu. Kad pirmā kārtā ir pilnībā nožuvusi, otro kārtu uzklāt taisnā leņķī pret pirmās kārtas klājumu.

DARBARĪKU TĪRĪŠANA:

Darbarīkus un aprīkojumu noskalot ar ūdeni.



PATĒRIŅŠ:
50 g/m²

IEPAKOJUMS:
MAPELUX OPACA pieejams 10 kg kannās.

UZGLABĀŠANA:
12 mēn., oriģinālā iepakojumā, +10°C līdz +30°C temperatūrā. Nepieļaut produkta sasalšanu.

DROŠĪBAS PASĀKUMI

Saskaņā ar Eiropas likumdošanu, MAPELUX OPACA nav uzskatāms par veselībai bīstamu produktu. Tomēr, strādājot ar produktu, ieteicams lietot cimdus, aizsargbrilles un ievērot visus drošības pasākumus, kas jāievēro strādājot ar ķīmiskām vielām.

Papildus informāciju skatīt produkta Drošības datu lapās, kas pieejama pēc pieprasījuma.

Uzmanību!

Tikai profesionālai izmantošanai.

Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādīti šajā produkta aprakstā, balstīti uz patreizējām zināšanām un pieredzi. Visa iepriekšminētā informācija dod ieteikumus un ir pakļauta izvērtēšanai.

Ikvienam, kas izmanto šo produktu, ir iepriekš jāpārlicinās, ka izvēlētais produkts ir piemērots attiecīgajam nolūkam. Lietotājam ir jāuzņemas visa atbildība gadījumā, ja produkts tiek izmantots citiem mērķiem nekā tas paredzēts vai arī tiek nepareizi pielietots. Visa piegāde no Mapei S.p.A. notiek saskaņā ar konkrētajā brīdī spēkā esošajiem pārdošanas un piegādes noteikumiem, kas tiek apstiprināti pasūtījuma veikšanas laikā.

MAPELUX LUCIDA TEHNISKIE DATI:

VASKOŠANAS SASTĀVA RAKSTUROJUMS	
Konsistence:	emulsija
Krāsa:	zilgani balta
Tilpummasa:	1,036 g/cm ³
Sausais atlikums:	23 %
Uzglabāšana:	12 mēnešus, oriģinālā, neatvērtā iepakojumā
Bīstamība veselībai pēc EC 1999/45:	nepastāv, Sk. informāciju uz iepakojuma un sadaļu Drošības pasākumi un DDL.
Muitas kods:	3814 00 90
SASTĀVA RAKSTUROJUMS (PIE TEMPERATŪRAS +23°C UN RELATĪVĀ GAISA MITRUMA 50%)	
Darba temperatūra:	no +10°C līdz +30°C
pH līmenis:	8,4 ± 0,2

RAŽOTĀJS: Mapei S.p.A., Via Cafiero 22, 20158 Milan, Italy.



IZPLATĪTĀJS: SIA "Velve M.S. Tehnoloģijas", Uriekstes 2A, Rīga LV 1005,
tālr.: 67460990, fakss: 67460996, mājas lapa: www.velvemst.lv

