



Mapelastic



**Cementa bāzes
elastīgs divkomponentu
hidroizolācijas sastāvs,
kas saglabā elastību pie
temperatūras līdz -20°C,
balkonu, terašu, vannas
istabu, peldbaseinu
hidroizolēšanai**

PIELIETOJUMS

Hidroizolācijas un aizsargpārkļajumu izveidei uz betona konstrukcijām, apmetumiem un cementa bāzes pamatnēm.

IZMANTOŠANAS PIEMĒRI

- Betona ūdens rezervuāru virsmas hidroizolēšanai.
- Hidroizolācijas izveidei pirms fližu klājuma instalēšanas vannas istabās, dušas telpās, balkoniem, terasēm, peldbaseiniem utt.
- Hidroizolācijas izveidei uz ģipša vai cementa bāzes apmetumiem, vieglbetona blokiem, saplākšņa u.tml.
- Elastīgs aizsargslānis virsmām, kuras pakļautas nelielai slodzes deformācijai (piem., rūpnieciski ražotiem paneljiem).
- Hidroizolējoša aizsargslāņa izveidei uz apmetuma vai betona virsmām, uz kurām novērojamas rukuma mikroplaisas, lai aizsargātu konstrukcijas no ūdens iesūkšanās un agresīvām atmosfērā esošām vielām.
- Ar **Mapegrout** sistēmas produktiem labotu betona balstu, pārsegumu, viaduktu u.c. konstrukciju aizsardzībai pret oglekļa dioksīda izraisīto koroziju, kā arī vietās, kur ir nepietiekami nosepta armatūra.
- Hidroizolējoša aizsargslāņa izveidei betona virsmām, kuras pakļautas jūras ūdens, pretapledojuma sastāva un ūdeni šķīstošo sāļu (piem., Na vai Ca hlorīdu, sulfātu u.c.) destruktīvai iedarbībai.

PRIEKŠROCĪBAS

- Saglabā elastību ļoti zemas temperatūras apstākļos (-20°C).
- Vairāk kā 20 gadu pieredze un vairāk kā 300 miljoni hidroizolētu virsmu.
- CE sertificēts produkts saskaņā ar EN 1504-2 un EN 14891.
- Aizsāg betona virsmas no CO₂ ieklūšanas (karbonizācijas) jau vairāk kā 50 gadus.
- Noturīgs pret UV stariem. 2,5 mm **Mapelastic** slānis nodrošina līdzvērtīgu aizsardzību pret karbonizāciju kā 30 mm betona slānis (ū/c attiecība 0,45).

nodrošina līdzvērtīgu aizsardzību pret karbonizāciju kā 30 mm betona slānis (ū/c attiecība 0,45).

- Uzklājams uz esošiem pārkļajumiem.
- Savienojams ar keramisko fližu, mozaīkas un dabīgā akmens klājumiem.
- Produkts sertificēts atbilstoši EC1 R Plus, GEV institūtā (Gemeinschaft Emissions-kontrollierte Verlegewerkstoffe, e.V.) kā produkts ar ļoti zemu gaistošo organisko savienojumu emisiju.


TEHNISKAIS APRAKSTS

Mapelastic ir rūpnieciski ražots divkomponentu cementa bāzes hidroizolācijas sastāvs. Tā sastāvā ietilpst cements, smalkas frakcionētas pildvielas, piedevas un sintētiskie polimēri ūdens dispersijas veidā, atbilstoši Mapei zinātniskajās laboratorijās izstrādātajai receptei. Sajaučot **Mapelastic** sastāvdalas A un B, iegūst viendabīgu sastāvu, kuru izmanto vertikālo un horizontālo virsmu hidroizolēšanai. Vienas **Mapelastic** kārtas biezums nedrīkst pārsniegt 2 mm.

Pateicoties sintētisko sveķu daudzumam un kvalitātei, sacietējot **Mapelastic** izveido elastīgu pārkļajumu, kura īpašības netiek izmaiņītas dažādu apkārtējās vides apstākļu iedarbības rezultātā un ir noturīgs pret atkausēšanas sāļiem, sulfātiem, hlorīdiem un oglekļa dioksīdiem.

Mapelastic pārkļajumam piemīt augsta adhēzija ar visa veida cementu saturošām virsmām, mūriem, keramikas un marmora klājumiem pie nosacījuma, ka šīs virsmas ir nestspējīgas un tīras.

Šīs īpašības savienojumā ar noturību pret UV destruktīvo iedarbību, nodrošina konstrukciju ilgmūžību un to, ka pārkļajums ir piemērots dažādu konstrukciju aizsardzībai agresīvos apkārtējās vides apstākļos, piemēram, jūras



Mapelastic



Grīdu hidroizolācija ar Mapelastic un Mapeband




Keramisko flīžu pielīmēšana ar Kerabond + Isolastic



Privātmājas terase, Cereseto (Aleksandrija) - Itālija

klimatiskajos apstāklos, kad atmosfērā ir paaugstināta ūdenī šķistošo sālu koncentrācija, vai rūpnieciskajos rajonos, kur ievērojami ir paaugstināts gaisa piesārņojuma līmenis.

Mapelastic atbilst EN 1504-9 prasībām ("Produkti un sistēmas betona konstrukciju aizsardzībai un remontam - Definīcijas, prasības, kvalitātes kontrole un atbilstības novērtējums - Produktu un sistēmu lietošanas pamatprincipi") un minimālajām EN 1504-2 pārklājumu (C) prasībām saskaņā ar PI, MC un IR principiem ("Betona virsmu aizsardzības sistēmas").



Zīm. 2 B - Hlorīdu jonu iesūšanās tests (UNI 9944). Paraugā A, kas ir pārkāts ar Mapelastic, nav novērojama hlorīdu iesūšanās. Paraugā B, kas ir neapstrādāts, ir novērojama hlorīdu iesūšanās vairāku mm dzījumā

IETEIKUMI


- Neklāt biezos slāņos (vairāk kā 2 mm vienā slāni).
- Nestrādāt ar **Mapelastic**, ja apkārtējās vides temperatūra ir zemāka par +8°C.
- Mapelastic** hidroizolācijas sastāvam nepievienot cementu, pildvielas vai ūdeni.
- Pirmās 24 st. pēc **Mapelastic** uzklāšanas virsmu aizsargāt no ūdens un lietus iedarbības.
- Neizmantot peldbaseinu hidroizolēšanai, ja uz hidroizolēcijas slāņa nav paredzēts izveidot noslēdošo klājumu.

DARBA APRAKSTS


Pamatnes sagatavošana

A) Betona konstrukciju un elementu aizsardzība un hidroizolēšana (tiltu pīlāri un balsti, nesošās konstrukcijas, konstrukcijas piekrastes zonās, dzesēšanas torņi, tuneli, pārejas, ūdens rezervuāri, peldbaseini, kanāli, kolonnas, balkoni u.c.)


Virsmām, kuras paredzēts pārklāt ar **Mapelastic**, jābūt pilnībā attīritām no netīrumiem, cementa piena, bojātajiem slāniem, putekļiem, smērvielām, eļļām, krāsām un bioloģiskā apauguma. Virsmu attīrišanai ieteicams izmantot smilšu strūklu vai paaugstinātu spiediena ūdens strūklu. Ja betona virsma ir korodējusi vai nepietiekami stingra, to demontēt līdz nebojātam un




1. attēls: aizsargpārkājuma izveide ar Mapelastic uz sijas apakšējās malas, kur darbojas dinamisks lieces spēks un parādījušās mikroplasas



2. attēls: poraina betona aizsardzība pret paātrinātu karbonizāciju (30% CO₂) ar Mapelastic



3. attēls: poraina betona aizsardzība pret nātrijs hlorīdu ar Mapelastic



4. attēls: betona aizsardzība ar Mapelastic pret stiprības zudumiem, ko izraisī atkausēšanas šķidrumos esošais kalcijs hlorīds

nestspējīgam betona slānim.

Virsmas attīrišana ar ūdens spiediena iekārtām nerada betona armatūras bojājumus un vibrācijas, kas var izraisīt mikroplasi veidošanos.

Atsegto stiegrojumu notīrīt no rūsas ar smilšu strūklu. Pirms **Mapelastic** uzklāšanas nepieciešams veikt bojātās betona virsmas remonta un atjaunošanas darbus, izmantojot **Mapegrout** vai **Planitop** līnijas remontsastāvus.

Pirms absorbējošu virsmu apstrādes ar **Mapelastic**, to

Mapelastic: divkomponentu elastīga cementa bāzes membrāna balkonu, terašu, vannas istabu un peldbaseinu hidroizolācijai un betona aizsargklājuma (C) izveidei saskaņā ar EN14891 un EN 1504-2, EN 1504-9 principiem PI, MC un IR

TEHNISKIE DATI

PRODUKTA APRAKSTS

	Sastāvdaļa A	Sastāvdaļa B
Konsistence:	pulverveida	šķidra
Krāsas:	pelēks	balts
Tilpuma blīvums (g/cm ³):	1,4	–
Blīvums (g/cm ³):	–	1,1
Sausais atlikums (%):	100	50

PRODUKTA UZKLĀŠANAS DATI (pie +20°C - W 50%)

Krāsa:	pelēka
Sastādalu attiecība:	A:B = 3:1
Sastāva konsistence:	plastiska ar špakteļlāpstiņu uzklājama masa
Sastāva tilpummasa (kg/m ³):	1.700
Tilpummasa pēc uzklāšanas ar pulverizatoru (kg/m ³):	2.200
Darba temperatūra:	+ 5°C līdz +35°C
Izstrādes laiks:	1 st.
EMICODE:	EC1 R Plus - oti zema emisija

VEIKTSPĒJA (kārtas biezums 2.0 mm)

Veikspējas īpašības	Testa metode	Prasības saskaņā ar EN 1504-2 pārklājums (C), principi PI, MC un IR	Mapelastic veikspēja
Adhēzija ar betonu - Pēc 28 dienām pie +20°C un W50 % (N/mm ²):	EN 1542	Elastīgām sistēmām bez noslodzes: ≥ 0,8 ar noslodzi: ≥ 1,5	1,0
Termāla savienojamība sasalšanas/atkušanas ciklos, izmantojot atkuasēšanas sāli, aprēķināts kā adhēzija (N/mm ²):		nav prasīts	0,8
Adhēzija ar betonu - Pēc 7 dienām pie +20°C un W50 % + 21 dienas ūdeni (N/mm ²):		nav prasīts	0,6
Elastība, izteikta kā pagarinājums - Pēc 28 dienām pie +20°C un W50 (%):	DIN 53504 modificēts	nav prasīts	30
Statiskā plaisu pārsegtpēja pie -20°C, izteikta kā maksimālais plaisas platums (mm):	EN 1062-7	no klases A1 (0,1 mm) līdz klasei A5 (2,5 mm)	klase A3 (-20°C) (> 0,5 mm)
Dinamiskā plisu pārklāšanas spēja ar Mapetex Sei audumu armētam pārklājumam, pie -20°C, izteikts kā plaisāšanas cikls:		no klases B1 līdz klasei B4.2	klase B3.1 (-20°C) Testa paraugā nav plaisu, pēc 1000 plaisāšanas cikliem ar plaisas kustību no 0,10 - 0,30 mm
Ūdens tvaiku caurlaidība, ekvivalentus gaisa blīvumam S _d (m):	EN ISO 7783-1	klase I: S _d < 5 m (tvaika caurlaidīgs)	S _d = 2,4 μ = 1200
Ūdens necaurlaidība, izteikts kā kapilārā absorbīcija (kg/m ² ·h ^{0,5}):	EN 1062-3	< 0,1	< 0,05
Oglekļa dioksīda (CO ₂) caurlaidība, difūzijas blīvums ekvivalentus ar gaisa blīvumu S _{DCO2} (m):	EN 1062-6	> 50	> 50
Ugunsdrošība:	EN 13501-1	Eiroklase	C, s1-d0
		Prasības saskaņā ar EN 14891	Mapelastic veikspēja
Zem spiediena esoša ūdens necaurlaidība (1,5 bari, 7 dienas pozitīvais spiediens):	EN 14891-A.7	nav caurlaidīgs	nav caurlaidīgs
Plaisu pārklāšanas spēja pie +23°C (mm):	EN 14891-A.8.2	≥ 0,75	0,9
Plaisu pārklāšanas spēja pie -20°C (mm):	EN 14891-A.8.3	≥ 0,75	0,8
Sākotnējā adhēzija (N/mm ²):	EN 14891-A.6.2	≥ 0,5	0,8
Adhēzija pēc iemērkšanas ūdeni (N/mm ²):	EN 14891-A.6.3	≥ 0,5	0,55
Adhēzija pēc pakļaušanas karstuma avotam (N/mm ²):	EN 14891-A.6.5	≥ 0,5	1,2
Adhēzija pēc sasalšanas/atkušanas cikliem (N/mm ²):	EN 14891-A.6.6	≥ 0,5	0,6
Adhēzija pēc iemērkšanas ūdeni (N/mm ²):	EN 14891-A.6.9	≥ 0,5	0,6
Adhēzija pēc iemērkšanas hlorētā ūdeni (N/mm ²):	EN 14891-A.6.8	≥ 0,5	0,55



Drain Vertical iestrāde uz Mapelastic slāņa



Mapelastic pārklājuma izveide uz Mapenet 150.



Fližu instalēšana ar Granirapid pēc balkona hidroizolācijas izveides ar Mapelastic

ieteicams samitrināt ar ūdeni.

B) Hidroizolācijas izveide terasēm, balkoniem un peldbaseiniem

• BETONA PLĀTNES:

- plāsas betona plātnē, kas radušās cietēšanas procesā, kā arī plastiskā vai hidrometrisā rukuma rezultātā, aizpildīt izmantojot **Eporip**;
- ja nepieciešams izlīdzināt virsmu, kuras nelīdzenumi nepārsniedz 30 mm (slīpumu izveidei un dzīļāku nelīdzenumu aizpildei), izmantot **Planitop Fast 330** vai **Adesilex P4**.

• ESOŠAS GRĪDAS:

- ja hidroizolāciju nepieciešams izveidot uz esošiem keramisko flīžu, klinkera, terakotas u.c. klājumiem, pārliecināties vai klājuma adhēzija ar pamatni ir pietiekama. Vecā klājuma virsmu nepieciešams attīrīt no putekļiem, netīrumiem, smērvielām u.c. vielām, kuras var samazināt virsmas un hidroizolācijas slāņa adhēziju;
- lai virsmu attīrītu no vielām, kas varētu kavēt **Mapelastic** adhēziju, grīdas mazgāt ar šķidrumu, ko iegūst ūdenim pievienojot 30% kaustisko sodu, pēc tīrišanas kārtīgi noskalot virsmu, lai to pilnībā attīrītu no kaustiskās sodas paliekām.

• APMETUMS:

- cementa bāzes apmetumam jābūt pietiekami nocietējušam (normālos apkārtējās vides apstākļos cietēšanas laiku aprēķina sekojoši - 7 dienas reiz apmetuma biezums izteikts cm). Apmetuma adhēzijai ar pamatni jābūt pietiekami augsti, bet apmetuma virsmai jābūt attīrītai no putekļiem un krāsas;
- pirms **Mapelastic** uzklāšanas, virsmu samitrināt ar ūdeni.

Hidroizolācijas detaļas

veidojot hidroizolācijas slāni, īpaša vērība jāpievērš detaļām, ko neievērojot konstrukcijas hidroizolācija var būt neefektīva. Tāpēc hidroizolācijas izveidei nepieciešams izmantot **Mapeband TPE**, **Mapeband** un citus palīgmateriālus; **Mapeband TPE** piemērots strukturālo un tādu šuvju hermetizēšanai, kas paklautas augstām dinamiskajām spriedzēm. Savukārt **Mapeband** piemērots konstrukcijas šuvju, horizontālo un vertikālo konstrukciju sadures vietu hermetizēšanai. Notekcauruļu hermetizēšanai izmantot Drain grupas produktus. Šīs detaļas rūpīgi iestrādāt pēc pamatnes izlīdzināšanas un pirms cementa bāzes hidroizolācijas javas uzklāšanas.

Sajaukšana

Mapelastic sastāvdaļu B ieliet tīrā traukā un lēnām maisot pievienot pulverveida sastāvdaļu A. Iegūto sastāvu dažas minūtes maisīt ar lēnas darbības mikseri, lai izvairītos no pārāk liela gaisa daudzuma iesaistīšanās jāvā, līdz izveidojas viendabīga masa. Sastāvdaļu kvalitatīva sajaukšana ar rokām nav iespējama.

Mapelastic sastāva sagatavošanu iespējams veikt, izmantojot betona maisītāju, kas parasti ir savienots

ar augstspiediena pulverizatoru un pumpēšanas iekārtu. Izmantojot šo aprīkojumu, pārliecināties vai iegūtais sastāvs ir viendabīgs bez kunkuljiem un ir piemērots pumpēšanai.

UZKLĀŠANA AR ŠPAKTELLĀPSTINU

Mapelastic izstrādāt 60 minūšu laikā pēc sastāva sagatavošanas. Uz sagatavotās virsmas ar špaktelīlāpstīnu uzklāt plānu **Mapelastic** slāni. Uz svaiga pirmā slāņa uzklāt nākamo **Mapelastic** slāni tā, lai kopējais slāņa biezums būtu vismaz 2 mm.

Izveidojot terašu, balkonu, ūdens rezervuāru un peldbaseinu hidroizolāciju, **Mapelastic** slāni ieteicams iestrādāt stiklķiedras sietu **Mapenet 150** (skat. produkta **Mapenet 150** tehnisko aprakstu). Stiklķiedras sietu ieteicams izmantot arī tajos gadījumos, kad nepieciešams izveidot hidroizolāciju virsmām ar mikroplaissām vai uz iepriekš saspiргtām konstrukcijām.

Tūlīt pēc sieta iespiešanas **Mapelastic** pirmajā slānī, šo slāni izlīdzināt ar špaktelīlāpstīnu. Lai pilnībā nosegtu stiklķiedras sietu, uzklāt otru **Mapelastic** kārtu. Otra **Mapelastic** kārtu drīkst uzklāt tikai tad, kad iepriekšējā ir sacietējusi (pēc 4-5 st.).

Pēc **Mapelastic** hidroizolācijas izveides nogaidīt vismaz 5 dienas un tikai tad turpināt flīžēšanas darbus. Ideālos apkārtējās vides apstākļos un piemērotā gaisa temperatūrā nogaidīšanas laiks pirms flīžu instalēšanas var tikt samazināts līdz 24 st. uz mitrām virsmām.

Flīžu klājumu izveide uz Mapelastic hidroizolācijas slāna

• BALKONI UN TERASES:

- līmēšanai izmantot C2 klasses cementa bāzes līmes, piemēram, **Keraflex** vai **Keraflex Maxi S1**, savukārt ātrākam rezultātam, C2F klasses līmes, piemēram, **Elastorapid** vai **Ultralite S2 Quick**;
- flīžu klājuma šuvju aizpildei izmantot CG2 klasses cementa bāzes sastāvus, piemēram, **Keracolor FF** vai **Keracolor GG**, kam pievienots **Fugolastic**, kā arī **Ultracolor Plus**;
- deformācijas un konstruktīvās šuves aizpildīt izmantojot Mapei elastīgos hermētiķus (piemēram, **Mapeflex PU 45 FT**, **Mapesil AC** vai **Mapesil LM**. Specifiskam pielietojumam var būt nepieciešams izmantot citus produktus: sazināties ar MAPEI tehnisko servisu).

PELDBASEINI:

- keramiskās flīzes pielīmēt izmantojot C2 klasses cementa bāzes līmi (**Keraflex** vai **Keraflex Maxi S1**) vai C2F klasses ātri cietējošu līmi (**Elastorapid** vai **Ultralite S2 Quick**). Savukārt mozaīkas pielīmēšanai izmantot **Adesilex P10 + Isolastic**, pievienojot 50% ūdens (klase C2TE);
- flīžu šuves aizpildīt izmantojot cementa bāzes sastāvus (**Keracolor FF**/**Keracolor GG**, kam pievienots **Fugolastic**, kā arī **Ultracolor Plus**) vai izmantojot RG klasses epoksīdsveķu



Peldbaseina hidroizolācijas izveide, izmantojot Mapelastic



Keramisko flīžu instalēšana peldbaseinā pēc hidroizolācijas izveides ar Mapelastic



Baseina hidroizolācijas izveide ar Mapelastic: Scaroni Leisure centrs - Milāna, Itālija

bāzes produktus (no **Kerapoxy** produktu grupas);

- šuves aizpildīt izmantojot **Mapesil AC** silikona bāzes hermetiķi.

Sastāva uzklāšana ar pulverizācijas metodi

Pēc virsmas pamatnes sagatavošanas (skatīt sadaļu "Pamatnes sagatavošana") uz tās uzklāt vismaz 2 mm biezu **Mapelastic** kārtu, izmantojot torkretēšanas metodi un uzgali, kas piemērots izlīdzinošo sastāvu torkretēšanai. Ja nepieciešams biezāks **Mapelastic** slānis, to izveido no vairākām **Mapelastic** kārtām.

Katru nākamo kārtu drīkst uzklāt tikai tad, kad iepriekšējā ir sacītējusi (pēc 4-5 st.). Ja apstrādājamā virsma ir pakļauta deformācijām vai uz tās ir novērojamas mikroplaisas, **Mapelastic** slāni ieteicams iestrādāt stiklšķiedras sietu **Mapenet 150**. Tūlīt pēc sieta iespiešanas **Mapelastic** pirmajā slānī, šo slāni izlīdzināt ar špakteļāpstiņu. Lai pilnībā nosegtu stiklšķiedras sietu, nākamo **Mapelastic** kārtu uzklāt ar augstspiediena pulverizatoru vai apmetuma mašīnu.

Ja **Mapelastic** ir paredzēts izmantot kā aizsargpārkājumu tiltiem, pazemes tuneliem, fasādēm u.tml., tā virsmu iespējams krāsot ar produktiem no **Elastocolor** grupas, kuri ir izgatavoti uz akrilsveku ūdens dispersijas bāzes un pieejami plašā krāsu gammā atbilstoši **ColorMap®** katalogam.

Ja **Mapelastic** tiek uzklāts uz pamatnēm, kuras ilgstoši tiek pakļautas ūdens iedarbībai vai ir tiešā kontaktā ar ūdeni, tā virsmu iespējams krāsot ar **Elastocolor Waterproof**, kas ir elastīga, akrilsveku ūdens dispersijas krāsa (papildus informāciju skatīt **Elastocolor Waterproof** tehnisko datu lapās). **Elastocolor Waterproof** izmantot tajos gadījumos, kad uz izolētās pamatnes nav paredzēts izveidot flīžu klājumu. Izolētās virsmas krāsošana ir piemērota baseiniem vai horizontālām betona konstrukcijām, kuras netiks pakļautas gājēju noslodzei (piem., plakanajiem jumtiem). **Elastocolor Waterproof** ir pieejams plašā krāsu gammā atbilstoši **ColorMap®** krāsu katalogam. Pēc **Mapelastic** hidroizolācijas izveides tā virsmu drīkst krāsot ne agrāk kā pēc 20 dienām.

Kas jāievēro **Mapelastic** uzklāšanas un cietēšanas laikā

- Piemērotākā apkārtējās vides temperatūra **Mapelastic** uzklāšanai un cietēšanai ir +20°C.
- Karstā laikā produkta sastāvdaļas uzglabāt ēnainā un vēsā vietā (gan pulverveida sastāvu, gan šķidrumu).
- **Mapelastic** slāni tā cietēšanas laikā pasārgāt no straujas izžūšanas, pārsedzot to ar plēvi vai veicot citus pasākumus. Šie pasākumi īpaši tiek rekomendēti karstā un vējainā laikā.

EKSPERIMENTĀLO PĀRBAUŽU DATI

Produkta tehniskajā aprakstā ir ievietoti eksperimentālo testu apraksti un rezultāti, kuri papildus ir ilustrēti ar attēliem un grafikiem. Attēlos 1, 2, 3, un 4 ir aprakstīti vairākos **Mapelastic** testos iegūtie rezultāti.

1. attēlā redzama diagramma, kas raksturo plaisu veidošanos sijai, uz kuru darbojas dinamisks lieces spēks. **Mapelastic** ir uzklāts uz sijas apakšējās malas. **Mapelastic** plaisu pārkāšanas spēja ir noteikta, izmērot plaisu

platumu betona sijā, kas veidojas plodzes ietekmes rezultātā. **Mapelastic** ne tikai spēj pārkāpt betona plāsas, kuras radušās plodzes vai rukuma rezultātā, bet tas darbojas arī kā efektīvs betona virsmas aizsargpārkājums, kas aizsargā betonu no agresīvas apkārtējās vides un ievērojami ierobežo betona koroziju.

Mapelastic ir kīmiski noturīgs pārkājums.

To pierāda veiktie testi un pārbaudes.

Mapelastic piemīt visas betona aizsargpārkājumam izvirzītās prasības, kas tiek raksturotas ar karbonizācijas procesu ierobežošanas pakāpi. Līdz ar to **Mapelastic** pasargā dzelzsbetona konstrukciju no stiegrojuma korozijas, kas veidojas betona karbonizācijas rezultātā.

2. attēlā redzams karbonizācijas dzīlums atkarībā no laika, kādu ar **Mapelastic** pārkāti un neapstrādāti betona paraugi ir uzglabāti mākslīgi radītā atmosfērā ar paaugstinātu CO₂ daudzumu (30%). Pēc veiktā pētījuma var secināt, ka **Mapelastic** pārkājums būtiski ierobežo betona karbonizācijas dzīlumu (5. attēls). **Mapelastic** pārkājums ierobežo arī hlorīdu jonu ieklūšanu betona struktūrā, kas var izraisīt stiegrojuma koroziju (piem., jūras ūdens).

3. attēlā redzams, ka **Mapelastic** pilnībā novērš sālu šķiduma ieklūšanu pat loti porainā betona struktūrā. **Mapelastic** izveido barjeru, kas neļauj betona struktūrā ieklūt kalcija hlorīdam (CaCl₂), kas ir pretapledojuma šķiduma galvenā sastāvdaļa. Kalcija hlorīds rada ievērojamus bojājumus pat augstas stiprības betonam, ja tas nav pārkāpts ar aizsargpārkājumu.

4. attēlā redzams stiprības zudums augstas stiprības betonam (spiedes pretestība 65 N/mm²) 30% CaCl₂ šķiduma ietekmē. Savukārt stiprības zudumi nav novērojami betonam, kurš ir pārkāpts ar **Mapelastic** un atrodas identiskos apstākļos. Līdz ar to var secināt, ka **Mapelastic** ir efektīvs betona aizsargpārkājums, kas nodrošina betona ilgmūžību pat loti agresīvos apkārtējās vides apstākļos.

DARBARĪKU TĪRĀŠANA

Sastāvam piemīt augsta adhēzija pat ar metāla virsmām, tāpēc darbarīkus uzreiz pēc darbu beigšanas mazgāt ar ūdeni. Sacītējušu **Mapelastic** sastāvu iespējams notīrīt tikai mehāniski.

PATĒRIŅŠ

Uzklājot manuāli:

1,7 kg/m², uzklājot 1mm biezu kārtu ar špakteļāpstiņu.

2,2 kg/m², uzklājot 1 mm biezu kārtu ar pulverizatoru.

NB: Patēriņa dati norādīti plānai kārtai, uzklājot uz gludas virsmas. Klājot uz nevienmērīgas virsmas, patēriņš būs lielāks.

IEPAKOJUMS

Komplekts - 32 kg:

Sastāvdala A - 24 kg papīra maisos,

Sastāvdala B - 8 kg kannās.

Pēc pasūtījuma B sastāvdaļa var tikt piegādāta 1000 kg iepakojumā.

Komplekts - 16 kg:

2x6 kg maisis un 1x4 kg kanna.

UZGLABĀŠANA

Mapelastic sastāvdaļu A uzglabāt 12 mēn. originālā iepakojumā.





Mapelastic uzklāšana uz tilta betona konstrukcijām ar augstspiediena pulverizatoru



Mapelastic uzklāšana uz dambja betona konstrukcijām ar augstspiediena pulverizatoru

Mapelastic



Produkts atbilst EC regulas N° 1907/2006 (REACH) XVII pielikuma 47. punktā minētajām prasībām.

Mapelastic sastāvdaļu B uzglabāt 24 mēn.

Mapelastic uzglabāt sausā vietā un pie temperatūras, kas ir vismaz +5°C.

DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS SAGATAVOJOT UN STRĀDĀJOT AR PRODUKTU

Norādījumi produktu drošai lietošanai atrodami jaunākajās DDL versijās, kas atrodamas mājas lapā www.mapei.no

TIKAI PROFESIONĀLAI IZMANTOŠANAI.

UZMANĪBU!

Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādīti šajā produkta aprakstā balstīti uz patreizējām zināšanām un pieredzi. Visa iepriekšminētā informācija dod ieteikumus un ir pakļauta izvērtēšanai. Ikvienam, kas izmanto šo produktu, ir iepriekš jāpārliecinās, ka izvēlētais produkts ir piemērots attiecīgajam nolūkam. Lietotājam ir jāuzņemas visa atbildība gadījumā, ja produkts tiek izmantots citiem mērķiem nekā tas paredzēts vai arī tiek nepareizi pielietots.

Sīkāku informāciju meklēt produkta Tehnisko datu lapās, kas pieejamas mūsu mājas lapā www.mapei.no

IEVĒRĪBAI!

Šīs Tehnisko datu lapas saturs var tikt iekopēts citā ar projektu saistītā dokumentācijā, tomēr iegūtais dokuments nav uzskatāms par papildinājumu un neaizstāj aktuālo produkta Tehnisko datu lapu, MAPEI produkta iestrādes brīdī. Jaunāko un aktuālāko Tehnisko datu lapu iespējams lejuplādēt ražotāja mājaslapā www.mapei.no

JEBKURI TEHNISKO DATU LAPAS FORMULEJUMA VAI PRASĪBU GROZĪJUMI ATBRĪVO MAPEI NO ATBILDĪBAS.

**Visa iepriekšminētā
informācija dod ieteikumus
un ir pakļauta izvērtēšanai
www.mapei.no**

 **MAPEI**®
BUILDING THE FUTURE